

DULIPRIM HYDRO+
Impression biosourcée* multi-supports

LES PEINTURES
INTÉRIEURES



DESTINATION	Pour l'impression des maçonneries et menuiseries intérieures (à l'exclusion des métaux).
QUALITÉS DOMINANTES	• Aspect semi-tendu • Nourrit et régule l'absorption des fonds • Polyvalence d'application rouleau et pistolet • Facile d'application • Empreinte carbone réduite** • Compatible aux critères HQE™, LEED® et BREEAM®
TEINTES	Blanc
DEGRÉ DE BRILLANCE	8 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Semi-tendu
RENDEMENT	8 à 10 m²/L
CONDITIONNEMENT	3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,34 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	39 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	54 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE [23 °C et 50% Humidité Relative]	• Sec : 1 h • Recouvrable : 2 h En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié. Le produit obtient toutes ses caractéristiques après 28 jours de séchage.

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse - Rouleau polyester tissé 13mm ou polyamide texturé 12 mm - Pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70%

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtres et dérivés neufs	- Egrenage - Graffage - Brossage	1 couche de DULIPRIM HYDRO+	2 couches de peinture de finition en phase aqueuse ou en phase solvant
Bétons et dérivés neufs	- Egrenage - Brossage		
Bois et dérivés neufs	- Nettoyage - Ponçage - Epoussetage - Dégraissage si nécessaire		
Anciennes peintures adhérentes	- Lessivage - Ponçage si nécessaire		
Anciennes peintures peu adhérentes	- Graffage - Lessivage	Pochonnage à l'aide du DULIPRIM HYDRO+ sur les zones mises à nu	

Observations

NOTA
NORMALISATION

Famille I - Classe 7b2/4a
Données environnementales :

- Empreinte carbone (delon unité fonctionnelle) : 0,695 kg CO2eq/m²/couche sur 30 ans.*
- Empreinte carbone (calcul RE 2020) : 1,158 kg eq/m²/couche sur 50 ans.**
- Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.guiffet.com
- Déclaration environnementale : www.declaration.environmentale.gouv.fr

* Taux en carbone biosourcé (selon norme NF EN 16640) : 23%.
**L'empreinte carbone est réduite de 12,8% selon la norme ISO 14025:2006 sur la formule du DULIPRIM HYDRO+ par rapport à la formule précédente DULIPRIM Hydroplus vendue jusqu'alors.

CLASSIFICATION COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/L (2010).
- Ce produit contient maximum 15g/L COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR
INTÉRIEUR
CONSERVATION
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Classe A+

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION
CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.