


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PARAGRAF VERNIS SATIN



Définition

Vernis bi-composant à base de résine polyuréthane en phase aqueuse.

Destination

- Gamme anti-graffiti.
- Finition satinée du système PARAGRAF.

Propriétés

- Produit de protection facilitant l'élimination des graffitis.
- Permet la conservation de l'esthétique.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Liquide.

Aspect du feuil sec

Satiné.

Teintes

Incolore.

Masse volumique

- 1,11 ± 0,05 kg/dm³

Extrait sec

En poids : 39 ± 2 %

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR) :

- Hors poussière : 2 h
- Sec : 6 h
- Durée de vie du mélange en pot : 3 h
- Recouvrable : 6 h minimum - 72 h maximum.

Rendement

8 à 12 m²/L environ.

Conditionnement

Base : 2,5 L. Durcisseur : 1 L.

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé.

Temps de vie du mélange

3 h

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau microfibre polyester 10 mm, pistolet

Dilution

Bien homogénéiser la base et incorporer le DURCISSEUR sous agitation mécanique ou manuelle jusqu'à obtention d'un mélange homogène et limpide. Après le temps de mûrissement (15 minutes), procéder à l'application.

Nettoyage du matériel

À l'eau suivi d'un rinçage à l'acétone.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PARAGRAF VERNIS SATIN

Données Environnementales et Sanitaires

Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) : 140 g/L - Ce produit contient au maximum 140 g/L de COV
Certification de Construction, Qualité et Environnement	- Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com - Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
Production	Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification

- NF T 36-005 : Famille I - Classe 6a - 7b2



PARAGRAF VERNIS SATIN

MISE EN ŒUVRE

Précautions d'emploi

- Ne pas utiliser lorsque la température est inférieure à 10 °C, ni lorsque l'humidité relative est supérieure à 75 %.
- S'applique sur support à faible relief. Les reliefs (type crépi tyrolien, par exemple) rendent difficiles l'élimination des graffitis.
- Il est impératif de ne pas créer de surcharge pour éviter des phénomènes d'opalescence blanche.
- Nous ne recommandons pas l'application de ce système au niveau des soubassements, en raison de leur exposition aux remontées d'humidité par capillarité.