# Brander Stucco Gloss

**OMSCHRIJVING**

Decoratieve pleister met een klassiek marmer stucco-effect voor binnen op basis van kunstharsdispersie.

**GEBRUIKSDOEL**

Het decoratief afwerken van wanden in hotels, winkels, theaters, showrooms, kantoren, restaurants, woningen en andere representatieve ruimten.
Toe te passen op alle vlak en glad geëgaliseerde minerale ondergronden.

**VOORNAAMSTE KENMERKEN**

- Schitterend traditioneel stucco-effect.
- Snel, makkelijk en economisch te verwerken.
- Grote tijdwinst: stucco-effect realiseerbaar in slechts twee bewerkingen.
- Lange open tijd.
- Geurarm.

**KLEUREN EN GLANS**

Vrijwel alle kleuren.

De kleur van het product kan afwijken van de kleurstaal. Met name bij donkere en felle kleuren is de kleurindruk lichter. De kleurstalen moeten derhalve gezien worden als een indicatie van het resultaat.
Ook kan door de ‘persoonlijke hand’ van de applicateur het effect (tekening) enigszins afwijken van de referentiestalen.
Geadviseerd wordt om een proefvlak op te zetten ter beoordeling van de kleur en het effect (tekening).

Geadviseerd wordt geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toepassen.

Glanzend.

**VERPAKKING**

Plastic emmer van 2,5 liter.

**BASISGEGEVENS**

| | | |
|---|---|---|
| Dichtheid | : | ca. 1,7 kg/dm$^3$ |
| Percentage vaste stof | : | ca. 70,4 gew.% |
| Vlampunt | : | niet van toepassing |

**Droogtijd bepaald bij 23°C en 50% R.V.**

| | | |
|---|---|---|
| 2$^e$ laag aanbrengen na | : | 3 uur |
| Doorgedroogd na | : | 24 uur |

**RENDEMENT**

Van het complete Brander Stucco Gloss systeem: 5-7 m²/liter.

**Opmerking**
Om barstvorming van Brander Stucco Gloss te voorkomen, moeten ophopingen van materiaal en hoge laagdikten worden vermeden.



vanzelfsprekend
Brander
PPG

# Brander Stucco Gloss

**ONDERGROND-CONDITIES**

Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog.
Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%.
Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%.
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
Zie ook Brander Informatieblad 1391.

**VERWERKINGS-CONDITIES**

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 8°C en 30°C.
Relatieve vochtigheid maximaal 80%.
Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.

**SYSTEMEN**

Hiervoor wordt verwezen naar Brander systeemblad:
Decoratief pleistersysteem met een klassiek, marmer stucco-effect Brander Stucco Gloss - 4951.

**INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK**

**Gereedschap**
Grote stuccospaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken) voor het opzetten van de eerste laag.
Kleine stuccospaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken) voor de eindlaag.

**Verdunning**
Geen, product is gebruiksklaar.

**Reiniging gereedschap**
Direct na gebruik met leidingwater.

**VEILIGHEIDS-MAATREGELEN**

Zie productveiligheidsblad van Brander Stucco Gloss.

**AANVULLENDE GEGEVENS**

**Belastbaarheid**
Het Brander Stucco Gloss systeem is alleen toe te passen in droge ruimten.

**Informatie over muurverfeigenschappen**
Zie voor uitgebreide Informatie over de muurverfeigenschappen schrobklasse, reinigbaarheid, opglanzen en schrijfeffect Sigma Informatieblad 1337 ‘Gedrag en eigenschappen muurverven’.

**HOUDBAARHEID**

Ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.



vanzelfsprekend
Brander®
PPG

# Brander Stucco Gloss

## REFERENTIES

| Informatieblad | nummer |
|---|---|
| Toelichting op de Brander kenmerkenbladen | 1390 |
| Bepalingen t.a.v. de uitvoering van stuc- en schilderwerk | 1392 |

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, `s-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.

september 2026


vanzelfsprekend Brander