


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PANTI INITEX N°2



Définition

Revêtement de peinture épais d'aspect ribbé, à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

Destination

- Extérieur : supports neufs et anciens.
- Finition des systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur : REVITHERMONO INITEX, REVITHERM EP, REVITHEMR EP LM, REVITHERM EP RESOL, REVITHERM EP BOIS et REVITHERMONO INITEX COB, AQUAPANEL® OUTDOOR BARDAGE, SINIAT AQUABOARD.
- Décoration et/ou protection des façades.

Propriétés

- Protection du support contre les intempéries.
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
- Haut pouvoir garnissant.
- Conforme aux réglementations incendies des bâtiments.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Pâte épaisse.

Aspect du feuil sec

Structuré, aspect ribbé moyen.

Teintes

En stock : blanc naturel. Sur commande : teintes pastel du nuancier CHROMATIC®.

Masse volumique

(norme NF EN ISO 2811-1) en blanc :

- 1,83 +/- 0,10 kg/dm³

Extrait sec

En poids (norme EUR PL005) : 84,5 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR) :

- Sec au toucher : 6 h, variable selon les conditions climatiques, plus long en période froide et humide.
- Le revêtement acquiert toutes ses propriétés après 3 à 4 semaines.

Rendement

Environ 2,5 kg/m² selon le support.

Conditionnement

25 kg

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

Application

Matériel d'application

Taloche inox, lisseuse inox et plastique, matériel de projection basse pression.

Dilution

Produit prêt à l'emploi. Homogénéiser le produit avant application, manuellement ou à l'aide d'un mélangeur lent (max. 300 trs/min). En cas d'application par temps chaud, ajouter au maximum 1 % d'eau. Ajouter une dose de PPG Quick Set additif Revêtement de finition (flacon de 250 ml) en cas d'application par temps froid et humide.

Nettoyage du matériel

Produit humide : à l'eau. Produit sec : au décapant.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PANTI INITEX N°2

Données Environnementales et Sanitaires

Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L - Ce produit contient au maximum 40 g/L de COV - Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
Certification de Construction, Qualité et Environnement	- Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com - Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
Production	Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
- NF T 36005 : Famille II - Classe 2b. - EN 1062-1 : E5, S4, V2, W2, A0.	Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.



Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PANTI INITEX N°2

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Enduit EP THERM	■ Bien dépoussiérer le support	1 couche de REVITHERM PRIM	1 couche de PANTI INITEX N°2 à 2,5 kg/m²
Enduit INITEX		-	
Bétons et enduits à base de liants hydrauliques visés par la norme NF DTU 59.1, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état	■ Bien dépoussiérer le support ■ Si nécessaire, assainissement préalable fongicide et algicide avec le LIQUIDE AL (consulter la fiche technique) ■ Séchage	IMPRITEX, PANTIPRIM TT, PRIMAIRE 872, IMPRIDERM (en fausse teinte)	
Anciens fonds peints non adhérents	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Bien dépoussiérer le support		

Mise en oeuvre :

- **Application manuelle :**
 - Appliquer PANTI INITEX N°2 à la lisseuse inox puis en retirer l'excédent. Avant le séchage, structurer à la lisseuse plastique.
- **Application mécanisée :**
 - PANTI INITEX N°2 s'applique à la machine à projeter basse pression. Il peut être laissé brut de projection ou structuré à la lisseuse plastique après retrait du produit en excès.

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Appliquer par une température comprise entre + 5 °C et + 35 °C, et un taux d'humidité relative inférieure à 80 % maximum.
- Ne pas appliquer par temps de gel et d'averses menaçantes. Par temps froid et humide, le séchage peut nécessiter plusieurs jours.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou sur un support gorgé d'eau, sur support gelé, par grand vent.
- Teintes à coefficient d'absorption > à 0,7 déconseillées en système décoratif et proscrites en finition des systèmes d'I.T.E. Elles sont repérées sur le nuancier CHROMATIC® Façade par le pictogramme du soleil barré.
- Toutefois, ces teintes foncées peuvent bénéficier de la technologie SEIGNEURIE®, Outside Unlimited Colors®, pour devenir applicables en extérieur. En effet, cette technologie permet, par une formulation spécifique des teintes, d'obtenir un coefficient d'absorption < 0,7, et ainsi rester dans le domaine d'acceptation de la norme NF DTU 59.1 et du cahier 3035 V3 de septembre 2018.
- Par façade, appliquer des produits provenant d'un même lot et d'une même opération de mise à la teinte. Néanmoins, il peut subsister une légère différence de teinte par rapport au nuancier.
- Éviter tout risque de gel 24 heures après application du produit.

