

EXTERIÉR
INTERIÉR

PLASTY

FARBA NA PLASTY



JEDNODUCHÁ
APLIKÁCIA



VÝBORNÁ KRYCIA
SCHOPNOSŤ



ODOLNOSŤ PROTI
POVETERNOSTI

VLASTNOSTI

- Hladký vzhľad, výborná príľnavosť
- Ľahká aplikácia bez použitia základnej farby
- Vysoko odolná voči poveternostným vplyvom a mechanickému namáhaniu
- Rýchloschnúca a bez zápachu



POUŽITIE

Vodou riediteľná akrylátová farba určená na nové a renovačné vrchné nátery plastov, najmä ABS, tvrdého PVC a umakartu v interiéri a exteriéri. Na plasty neurčitého zloženia, reckyláty, mäkké plasty a rôzne laminované povrchy je potrebné príľnavosť vopred odskúšať. Farba je ideálna na nátery plastových okien, potrubí, elektrikárskych líst, plastového nábytku a pod. Náter má vysoký lesk a je odolný voči UV žiareniu, rýchlo schne, nežltne, nelepí ani pri vysokej teplote, nešpiní sa a je odolný proti zlepeniu pri náteroch okien. Vysoká mechanická odolnosť, veľmi dobrá krycia schopnosť a výdatnosť náteru, stálosť farebných odtieňov, umývateľnosť a jednoduchá aplikácia sú ďalšou prednosťou, ktoré umožňujú jeho rozsiahle univerzálne použitie.

Farbu je možné použiť aj na nátery dreva, vrchné nátery kovov a ďalšie materiály. Nie je však vhodná na nátery PE, PP a teflónu. Receptúra je vysoko odolná voči poveternosti.

Náradie pre aplikáciu: štetec, valček flock, pneumatické striekanie.

Pneumatické striekanie: Riedenie max. 5 % vody
Tryska 1,8 - 2,2 mm
Tlak vzduchu 0,25 - 0,35 MPa



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %

Suchý na dotyk: po 2 hodinách

Úplne suchý: po 4 - 6 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 10–15 minút prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Odstráňte obsah a obal v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými nariadeniami.

Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón a reakčnú zmes: 5-chlór-2-metylizotiazol-3(2H)-ón a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Na vyžiadanie je k dispozícii Karta bezpečnostných údajov.

Obsahuje biocídny prípravok: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) IIA/d. Vnútorne/vonkajšie farby na drevo a kov na vybavenie a obklady budov. Limitné hodnoty EÚ: 130 g/l (2010.) Tento výrobok obsahuje maximálne 130 g/l VOC.

Obsah VOC: A/d, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je **130 g/l** (2010); tento výrobok obsahuje maximálne **130 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie.

Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku na www.balakryl.sk.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v O 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly.

Obal je úplne recyklovateľný. Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, bezprašné suché, hladké, čisté, zbavené vosku a masťnôt.

Plasty: Povrch musí byť očistený a odmastený, obrúste ho jemným brúsnym papierom č. 400. Je potrebné očistiť povrch plastu aj po odstránení ochranné fólie, prípadne jemne obrúsiť pre dokonalé odstránenie zvyškov lepiacej vrstvy.

Staré nátery: Dobré príľnavé nátery očistite, odmastite a prebrúste jemným brúsnym papierom č. 400. Zle príľnavé nátery odstráňte až na podklad a ďalej upravte podľa vyššie uvedených pokynov.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne rozmiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Neriedenú farbu aplikujte na dokonale očistený podklad v 1 - 2 vrstvách v intervale 4 - 6 hodín na použitie v interiéri. Na nátery plastov v exteriéri odporúčame aplikáciu v 2 - 3 vrstvách. Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikáč-
né zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení práce ihneď umyť vodou.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu: 1,17 g.cm⁻³
Obsah neprchavých látok – sušiny: max. 38 % obj.
Obsah organických rozpúšťadiel: 0,037 kg/kg produktu

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie: 0,7 kg
Farebné odtiene: 0100 - biely, 0245 - tmavý hnedý
Konečný vzhľad: lesklý
Výdatnosť: 7 - 9 m²/kg v 1 vrstve, výdatnosť je závislá od stavu podkladu a spôsobu aplikácie.
Doba spotreby: 2,5 roka




SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35 °C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne do dátumu uvedeného na obale.**

Chráňte pred mrazom!

PRÍLOHY



0100 biely



0245 tmavý hnedý



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.balakryl.sk.

Dátum poslednej revízie 09/2026