Brava Superdeck

OMSCHRIJVING

Zeer hoog dekkende muurverf voor binnen op basis van kunstharsdispersie.

GEBRUIKSDOEL

Het afwerken van minerale ondergronden, zoals beton, stucwerk, schuurwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel, glasvlies en bestaande goed hechtende verflagen en structuurpleisters.
Bijzonder geschikt voor renovatiewerk.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
- Dekkingsklasse 1, uitstekende dekking
- Extreem mat
- Extreem wit
- Goed verwerkbaar
- Goed camouflerend vermogen
- Oplosmiddelvrij (VOC < 1 g/l)

KLEUREN EN GLANS

Wit en vrijwel alle kleuren.
Mat.

VERPAKKING

Plastic emmer van 5 en 10 liter.

BASISGEGEVENS

Dichtheid	:	ca. 1,47 kg/dm^3
Percentage vaste stof	:	ca. 35 vol.%
Vlampunt	:	niet van toepassing

Droogtijden bepaald bij 23°C en een R.V. van 50%

Droog na	:	ca. 1 uur
Overschilderbaar na	:	ca. 4 uur

RENDEMENT

Afhankelijk van ondergrondsoort, ondergrondstructuur en applicatiemethode circa 8 m²/liter.

ONDERGROND-CONDITIES

Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog.
Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%.
Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%.
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
Zie ook Brander Informatieblad 1391.

vanzelfsprekend
Brander®
PPG

Brava Superdeck

VERWERKINGS-CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Goede ventilatie.

SYSTEMEN

Hiervoor wordt verwezen naar Brander systeemblad:
Muurverfsystemen Brander muurverven, Standaard kwaliteit - 4955.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed oproeren.

Rol / kwast

Verdunning	:	0-5 vol.% leidingwater
Werkwijze	:	Bij afwerking in één laag, een volle onverdunde laag aanbrengen. In die gevallen dat in twee lagen moet worden afgewerkt, de eerste laag verdund aanbrengen (tot 5 vol.% leidingwater) en de tweede laag onverdund.

Airless-spuit

Verdunning	:	0-5 vol.% leidingwater
Spuitopening	:	0,015-0,017 inch
Spuitdruk	:	ca. 160-200 bar.

Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met leidingwater.

VEILIGHEIDS-MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brava Superdeck.

AANVULLENDE GEGEVENS

Belastbaarheid
Indien deze matte muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of reinigen glanzende plekken ontstaan. Ook kunnen huidschilfers achterblijven.
Door een belasting met bijvoorbeeld nagels of harde voorwerpen kunnen strepen ontstaan (schrijfeffect).
Deze effecten zullen met name bij donkere kleuren zichtbaar zijn.

Schrobklasse
Conform NEN EN 13300 is de schrobklasse na een maand drogen bepaald.

vanzelfsprekend
Brander®
PPG

Brava Superdeck

AANVULLENDE GEGEVENS

Informatie over muurverfeigenschappen
Zie voor uitgebreide Informatie over de muurverfeigenschappen schrobklasse, reinigbaarheid, opglanzen en schrijfeffect het PPG Informatieblad 1337 ‘Gedrag en eigenschappen muurverven’.

HOUDBAARHEID

Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.
Niet blootstellen aan direct zonlicht.

REFERENTIES

Informatieblad	nummer
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen	1390
Bepalingen t.a.v. de uitvoering van stuc- en schilderwerk	1392

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, `s-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.

vanzelfsprekend