

# essence

- dokonalý vzhľad
- plne umývateľný povrch
- vysoká kryvosť

## VLASTNOSTI

**Primalex ESSENCE** je plne umývateľný, prémiový maliarsky náter s luxusne matným vzhľadom. Vyniká vysokou krycou schopnosťou a zároveň jednoduchou aplikáciou. Zabezpečuje dlhodobu dokonalý vzhľad vašich stien aj stropov a ponúka zvýšenú odolnosť proti občasnému kontaktu s parou a vodou. Bežné nečistoty je možné jednoducho odstrániť navlhčenou handričkou bez rizika poškodenia stierku.



## POUŽITIE

Vhodný na maľovanie vnútorných stien a stropov kúpeľní, detských izieb, kuchýň a ďalších luxusných interiérov v privátnom a komerčnom sektore (na podklady typu: minerálne a sadrové omietky, sadrokartónové dosky, reliéfne tapety, alebo materiály na báze sklenených vlákien, murivo a betón) a to aj v priestoroch, kde je predpoklad vyššieho zaťažovania.



## PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky povrchy a zariadenie, ktoré nemajú byť znečistené, dôkladne zakryte. Povrchy určené k maľbe musia byť pevné, suché, zbavené nečistôt, vosku, mastnoty a farbu odpudivých častíc.

**Nové omietky vápenno-cementové a cementové** - Nové minerálne omietky musia byť vyzreté min. 4 týždne. Na takto vyzreté omietky aplikujte základný penetračný náter výrobkom Primalex UNIVERZÁLNI penetrace príp. HLOUBKOVÁ penetrace. Prípadné opravy musia byť dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté (až 4 týždne podľa hrúbky nanesej vrstvy). Takto opravené podklady odporúčame penetrovať výrobkom Primalex HLOUBKOVÁ penetrace. Vždy postupujte podľa návodu na použitie na etikete príslušného výrobku.

**Sadrové omietky** - Sadrové omietky jemne obrúste, očistite od prachu a ošetrite základným náterom (penetráciou) - Primalex UNIVERZÁLNI príp. HLOUBKOVÁ penetrace podľa návodu na použitie výrobku.

**Sadrokartónové dosky** - Pre zjednotenie nasiakavosti podkladu penetrujte 2 x správne pripravené a v spojoch prebrúsené povrchy (najskôr lokálne vo vytmelených spojoch, následne po min. 2 hodinách po celej ploche) výrobkom Primalex UNIVERZÁLNI penetrace príp. HLOUBKOVÁ penetrace podľa návodu na použitie výrobku.

**Betón, pórobetón** - Povrchy s usadenými nečistotami alebo zmlitou vrstvou, ktoré uvoľňujú prach, mechanicky očistite alebo umyte vodou. Po mokrom čistení a pred ďalším ošetrením nechajte plochy dostatočne preschnúť. Základný náter potom vykonajte výrobkom Primalex

UNIVERZÁLNI príp. HLOUBKOVÁ penetrace podľa návodu na použitie výrobku.

**Nezatreté vlákňité alebo papierové tapety s reliéfom** - Ak povrch spĺňa všeobecne platné základné podmienky, náterovú hmotu je možné nanášať bez potrebného predchádzajúceho ošetrenia a penetrácie.

**Staršie súdržné nátery** - Pôvodné nátery alebo ich neprilhavé časti zbavte prachu a mechanických nečistôt. Prípadné mastnoty odstráňte umytím mydlovým roztokom. Drobné defekty opravte vhodným práškovým tmelom alebo vyrovnávacou stierkou. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné povrchy penetrujte výrobkom Primalex HLOUBKOVÁ penetrace podľa návodu na použitie. Staršie nesúdržné nátery - Neprilhavé nátery alebo ich časti dôkladne odstráňte obrúsením, oškrabaním, umytím či použitím kefy. Po mokrom čistení nechajte plochy dostatočne preschnúť. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné povrchy penetrujte výrobkom Primalex HLOUBKOVÁ penetrace podľa návodu na použitie.

**Povrchy napadnuté plesňami** - Na napadnuté povrchy aplikujte Primalex MYKOSTOP ČISTIČ a nechajte pôsobiť podľa návodu na použitie u výrobku. Zvyšky plesní/húb odstráňte mechanickou cestou za mokra (umytím, zotretím, oškrabaním). Plochy nechajte dostatočne vyschnúť. V tomto prípade použite prípravok Primalex PROTIPLŔŠŇOVÁ (FUNGICIDNÍ) PENETRACE (podľa návodu na použitie). Následne aplikujte finálnu náterovú hmotu s prídavkom Primalex MYKOSTOP PREVENCE (podľa návodu na použitie u výrobku).

**Povrchy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí** - Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo masťné škvrny umyte vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zasnúťé škvrny od vody očistite kefou za sucha. Následne použite výrobok Primalex UNIVERZÁLNI (príp. HLOUBKOVÁ) penetrace v kombinácii s náterom Primalex IZOPRIM (podľa návodu na použitie u daného výrobku).

**Lokálne miesta pre opravu** - Drobné defekty opravte vhodným práškovým tmelom alebo vyrovnávacou stierkou. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné povrchy penetrujte výrobkom Primalex HLOUBKOVÁ penetrace podľa návodu na použitie.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Objemová hmotnosť (g/cm <sup>3</sup> )                | 1,41—1,44 |
| Odolnosť proti oderu za mokra dle STN EN 13 300 (tř.) | 2         |
| Prídržnosť k betónu (MPa)                             | min. 1    |
| Priepustnosť pre vodnú paru s <sub>d</sub> (m)        | max. 0,14 |
| Obsah neprchavých látok - sušiny (hm. %)              | cca 57    |
| Obsah organických rozpúšťadiel: (kg/kg produktu)      | 0,007     |

## INFORMÁCIE O PRODUKTE

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť obalu                                 | 1; 3l; 10l                                                                                                                                                                                                                                            |
| Farebnosť                                     | báza L, Z, Z2 - kolorovací systém Primalex                                                                                                                                                                                                            |
| Výdatnosť v jednej vrstve (m <sup>2</sup> /l) | 10 — 12                                                                                                                                                                                                                                               |
| Základné zloženie                             | Vodná suspenzia titánovej biely, veľmi jemne mletých vápencov, organickej disperzie a chemických aditív. Bázy sú tónovateľné fareb nými pigmentovými pastami na kolorovacích automatoch Primalex. Transparentná báza Z/Z2 neobsahuje titanovú belobu. |



## PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY

Pred použitím náterovú hmotu v obale dôkladne premiešajte (nevymiešajte vzduchové bubliny). Potrebné množstvo farby vypočítajte podľa výmery jednotlivých plôch a údajov o priemernnej výdatnosti. Pri veľkoplošnom natieraní rovnakým odtieňom odporúčame vizuálnu kontrolu zhodnosti odtieňa v jednotlivých obaloch. Riedenie vykonávajte podľa nižšie uvedenej tabuľky a opäť dôkladne premiešajte.

### RIEDENIE

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. vrstva | max. 10 % (t.j. 0,1 l pitnej vody na 1kg farby ~ 0,15 l pitnej vody na 1 l farby)* |
| 2. vrstva | neriedená                                                                          |

\* podľa nasiakavosti podkladu



## APLIKÁCIA

Takto pripravenú náterovú hmotu je možné ihneď nanášať plyšovým valčekom, maliarskou štetkou, štetcom alebo striekaním (viď Odporúčané pracovné prostriedky). Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách pri teplote +5°C až +25°C. Druhá vrstvu nanášajte až po dokonalom zaschnutí prvej. Pri sýto žltých, oranžových alebo červených odtieňoch je potrebné aplikovať viac vrstiev. V priebehu maľovania odporúčame zriedený náter občas premiešať. Znečistené miesta, náradie a pracovné pomôcky je potrebné umyť pred zaschnutím náteru. Zaschnutý náter sa ťažko umýva najmä z poréznych a keramických podkladov.

### Aplikácia Airless

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Tryska           | 517, 514                                     |
| Tlak (bar)       | 120 (pri tryske 517)<br>110 (pri tryske 514) |
| Riedenie (obj.%) | 0                                            |



## DOBA SCHNUTIA

Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Aby ste dosiahli dokonalú kvalitu natieraného povrchu, aplikujte ďalšiu vrstvu po 6 - 12 hodinách (údaje platné pre jednu vrstvu náteru pri štandardnej hrúbke a podmienkach T = 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%). Odolnosť čerstvo natretých plôch voči bežnému poškodeniu je za štandardných podmienok dosiahnutá najneskôr za 24 hodín. Deklarovaná odolnosť proti oderu za mokra je dosiahnutá po 3 - 4 týždňoch od realizácie náteru. Nižšia teplota vzduchu alebo vyššia vlhkosť môžu predĺžiť dobu schnutia.



## ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

### Náradie pre aplikáciu náterovej hmoty:

KVALITNÉ ROVNÉ POVRCHY (hladké štukové omietky):

**Polyamidový valček** s dĺžkou vlasu 12 mm

**Valček z mikrovlákná** s dĺžkou vlasu 5 - 9 mm

HRUBŠIE POVRCHY (štruktúrované omietky, staršie nerovné omietky, staré maľby, a pod.):

**Polyamidový valček** s dĺžkou vlasu 12 mm

Poznámka: Krátky vlas u valčeka je odporúčaný najmä na malé plochy a sýte odtiene.

**Štetec** - kombinácia prírodných a umelých vlákien (na detaily a plochy nedostupné valčekom);

**Materiál pre ochranu proti znečisteniu nenatieraných povrchov** - zakrývacie fólie, netkané textílie a pásy.



## ÚDRŽBA A OBNOVA HOTOVÝCH POVRCHOV

Pre dlhodobé zachovanie štandardných úžitkových a dekoratívnych parametrov náteru je vhodné vykonávať jednoduchú údržbu natretých povrchov. Usadený prach a iné voľné nečistoty odstráňte metlou alebo povysávajte.

Povrchy, u ktorých nie je možné nečistoty alebo škvrny uvedeným spôsobom odstrániť, ošetrte renovačným náterom (viď Aplikácia náterovej hmoty).



## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a reakčnú zmes

5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu

a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).

Môže vyvolať alergickú reakciu.

Na požiadanie možno poskytnúť Kartu bezpečnostných údajov.

Obsahuje biocídny výrobok; BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

### VOC:

IA/a. Matné na vnútorné steny a stropy (lesk<25@60°). Limitné hodnoty EU: 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 2 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

Zvyšky výrobku: **O 08 01 12** Odpadové farby a laky iné, ako uvedené v 08 01 11.

Obaly čisté: **O 15 01 06** Zmiešané obaly.

Prípadné ďalšie podrobnejšie informácie je možné nájsť v Karte bezpečnostných údajov k výrobku na [www.primalex.sk](http://www.primalex.sk).



## SKLADOVÁNÍ

**SKLADOVAŤ PRI TEPLOTE +5°C až +35°C.**

**NESMÍ ZMRZNOUT! NEPOŽIVATELNÉ.**

Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obalu uchováva užitočné vlastnosti minimálne do dňa uvedeného na obalu.



## OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností tak, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku alebo jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto užívateľovi odporúčame naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne a remeselné správne vyskúšať, či sú vhodné na predpokladané použitie za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním novelizácie. Výrobca si vyhradzuje právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie: **09/2026**