
SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

PANTOR



Définition

Peinture-laque tendue microporeuse, brillante, gélifiée, aux résines alkydes en solution.

Destination

- Intérieur/Extérieur : neuf/entretien.
- Menuiseries bois et métalliques sur primaire adapté.
- État de finition A (selon préparation des supports).

Propriétés

- Grand confort d'application.
- Hauts pouvoirs garnissant et opacifiant.
- Microporeuse : laisse respirer le support.
- Bonne résistance aux intempéries.

Caractéristiques générales

Aspect en pot
Thixotrope.

Aspect du feuil sec
Brillant tendu.

Brillant spéculaire
80 % à 60° (à 30 jours).

Teintes
En stock : blanc. En machine à teinter : toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.

Masse volumique
(En blanc : kg/dm^3)
- 1,22 ± 0,03 (norme EUR PL 004).

Extrait sec
En poids (norme EUR PL 005) : 77 ± 2 % (en blanc).
En volume (théorique) : 65 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage
(à 23 °C - 50 % HR)
- Sec : 12 h.
- Recouvrable : 24 h.

Rendement
13 à 16 m²/L

Conditionnement
1 L - 3 L selon teintes.

Conservation
18 mois en emballage d'origine non entamé.

Point éclair
39 °C (norme ISO 1523).

Application

Matériel d'application
Brosse, rouleau polyester tissé 5 mm, rouleau polyamide texturé 8 mm, pistolet, spalter.

Dilution
Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Nettoyage du matériel
Au solvant.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

PANTOR

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/L ■ Ce produit contient au maximum 300 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a

Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

PPG

PANTOR

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs	■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage	1 couche de PRIMWOOD RAPID	2 couches de PANTOR
Ancienne peinture ou lasure en bon état	■ Grattage ■ Ponçage ■ Époussetage		
Ancienne peinture ou lasure en mauvais état	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage		
Métaux ferreux	■ Grattage ■ Brossage ■ Dégraissage	1 couche de FREITAMÉTAL EXPERT	
Métaux non ferreux	■ Dégraissage ■ Dérochage à l'acide phosphorique dilué ■ Rinçage ■ Séchage	1 couche de FREITACCROCH	

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- En extérieur, les teintes de cœfficient d'absorption du rayonnement solaire supérieur à 0,7 (teintes soutenues) sont déconseillées sur surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques.
- Après mélange, lors de la mise à la teinte, laisser impérativement reposer la peinture avant application jusqu'à la reprise totale de la consistance gel pour le confort et la qualité d'application.
- En extérieur, appliquer une couche supplémentaire de finition sur les surfaces inclinées à moins de 45° par rapport à l'horizontale.
- Les peintures à base de résines alkydes ou glycérophtaliques en phase solvant, du fait de leur mode de séchage par oxydation, ont une tendance naturelle au jaunissement, particulièrement en l'absence de lumière du jour. Ce phénomène peut être accéléré par la présence de vapeurs d'ammoniaque issues de certains produits tels que certains nettoyants, colles, enduits, peintures acryliques.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com