

# PPG SIGMAGLIDE® 790

## シグマグライド 790

### 説明

2液性 シリコン樹脂系 防汚システム タイコート

### 特長

- 特定システムにおいてシグマグライドフィニッシュ (上塗) との密着性が良好
- 新造船及び修繕船に使用可能

### 色相及び光沢

- ミディアム グレー
- セミグロス (半ツヤ)

### 基本データ 20°C (68°F)

混合物のデータ	
構成	2液性
密度	1.0 kg/l (8.3 lb/US gal)
固形分 (容量)	79 ± 2%
VOC (供給時)	Directive 2010/75/EU, SED: 最大 180.0 g/kg 最大 184.0 g/l (約 1.5 lb/gal) China GB 38469-2019 (tested) 213.0 g/l (approx. 1.8 lb/gal)
推奨膜厚	150 µm (6.0 mils)
理論塗布量	5.3 m <sup>2</sup> /l - 150 µm (211 ft <sup>2</sup> /US gal - 6.0 mils)
指触乾燥	30 分
塗装インターバル	最短: 16 時間
貯蔵安定期間	基剤: 36 ヶ月 (乾燥した冷暗所にて保管した場合) 硬化剤: 36 ヶ月 (乾燥した冷暗所にて保管した場合)

### 注意点:

- 追加データ参照 - 塗装インターバル

### 推奨素地調整 及び 被塗面温度

#### 被塗面状態

- 被塗面 (特定のエポキシ) は塗装インターバル内で乾燥し異物等の付着がなく清浄であること

# PPG SIGMAGLIDE® 790

## シグマグライド 790

### 被塗面温度及び塗装条件

- 塗装中及び硬化中の被塗面温度は5°C (41°F) より高いこと。
- 塗装中及び硬化中の被塗面温度は少なくとも露点より 3°C (5°F) 以上高いこと。
- 塗装中及び硬化中の相対湿度は40%から85%の間であること。

### 塗装システム

- SIGMAGLIDE システムの性能を最大限活かすため、最低指定乾燥膜厚及び PPG PMC のSIGMAGLIDE General Working Procedure に厳密に従って塗装して下さい。
- これまでの経験及び世界中における本塗装の最良実施例に基づいて作成した塗装作業手順の詳細については弊社にお問い合わせ下さい。

### 使用上の注意

#### 混合比(容量): 基剤: 硬化剤 = 95:5

- 使用直前に開缶すること
- 使用前に基剤を 5 分間以上撹拌すること
- 基剤に硬化剤を加え再度 5 分間以上撹拌すること
- シンナーは添加不要
- 不純物の混入を避けるため、使用前と他の製品(塗料)との再使用前には全ての器具を充分洗浄すること
- SIGMAGLIDE 790 が隣接エリアにオーバースプレー(飛散)しないように注意すること

### 可使時間

4 時間 (20°C (68°F))

#### 注意点:

- 追加データ参照 - 可使時間

# PPG SIGMAGLIDE® 790

## シグマグライド 790

### エアレススプレー塗装

希釈シンナー

シンナー添加不要

ノズル角度

35° - 60°、ノズル口径による

チップサイズ

約 0.43 - 0.53 mm (0.017 - 0.021 in)

2次圧

13.0 - 19.0 MPa (約 130 - 190 bar; 1886 - 2756 p.s.i.)

### 刷毛/ローラー塗装

- 小面積のみ (タッチアップ及び補修)

### 洗浄用シンナー

- THINNER 90-53、THINNER 90-83
- 不純物混入を防ぐため、洗浄用シンナーを再使用しないこと

### 追加データ

重ね塗り塗料	インターバル	5°C (41°F)	10°C (50°F)	15°C (59°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
SIGMAGLIDE 790	最短	28 時間	24 時間	20 時間	12 時間	10 時間	8 時間
	最長	7 日	7 日	6 日	5 日	4 日	2 日

注意点:

- 再塗装前の表面は乾燥し異物の付着がなく清浄であること

# PPG SIGMAGLIDE® 790

## シグマグライド 790

DFT 150 µm (6.0 mils) までの SIGMAGLIDE 790 への塗装インターバル						
重ね塗り塗料	インターバル	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
同塗料	最短	45 分	30 分	15 分	10 分	10 分
	最長	20 日	14 日	5 日	3 日	48 時間
SIGMAGLIDE 1290 または SIGMAGLIDE 2390	最短	24 時間	20 時間	16 時間	12 時間	8 時間
	最長	20 日	14 日	5 日	3 日	48 時間

### 注意点:

- 再塗装前の表面は乾燥し異物の付着がなく清浄であること

可使時間 (塗装可能粘度)	
混合塗料温度	可使時間
10°C (50°F)	6 時間
20°C (68°F)	4 時間
30°C (86°F)	2 時間

### 安全予防策

- 使用前にラベルと安全データシート (SDS) の情報をすべてお読みください。
- 本製品は溶剤型塗料のため、スプレーミストや蒸気の吸引、塗料の皮膚、眼への接触到に注意すること。

### ワールドワイド対応

PPG Protective & Marine Coatings (PPGプロテクティブ&マリン コーティングス) は、常に世界中どこでも同じ製品を供給することを目標としています。しかしながら、地域や国内の法規/状況を順守するにあたって、製品の微調整が必要となる場合があります。その場合は、代替の製品データシートが使用されます。

### 参照

- Information sheet | Explanation of product data sheets

### 保証

PPGは、(i) 製品の所有権、(ii) 製品の品質が、製造時点において PPGが定める製品仕様準拠していること、ならびに (iii) 製品は第三者のいずれの米国特許権も侵害していないことを保証します。これは PPGによる唯一の保証であり、商品性、特定用途および目的への適合性、非侵害性、権原、または制定法あるいはそれ以外の法律、もしくは取引の過程、履行の過程、慣習法、または取引慣行により生じる保証をはじめとして、明示または黙示を問わず、あらゆる種類の保証も行わず、または明示的に責任を排除します。本保証に基づいていかなる請求も、購買者が当該欠陥や不具合を発見してから5日以内に PPGに対して書面にて行うものとし、また製品に適用される保管期間、あるいは購買者または購買者が指定する配達先に商品が届けられた日から起算して1年のいずれか早い方が過ぎていないことを前提とします。購買者が本規定に適合しないことを PPGに通知しなかった場合、購買者は本保証に基づく担保責任の追及をすることはできません。



# PPG SIGMAGLIDE® 790

## シグマグライド 790

### 賠償責任の制限

PPGは、いかなる場合も、製品の使用に関連または起因する、あるいは結果としての間接的、特別的、付随的、派生的な（過失、厳格責任、不法行為のいずれを原則とするかに関係なく）損害回復の理論に基づく一切の責任を負わないものとします。本書の情報はガイダンスのみを目的に作られたものであり、PPGが信頼に値すると考える臨床実験を基にしたものです。PPGは、実地経験および継続的な製品開発の結果として、いつでも本書記載の情報を修正することができます。PPG製品の使用に関連する推奨や示唆は、それらが技術文書内で用いられているかどうか、あるいは特定の問い合わせに対する回答に関わらず、PPGが知り得る限りにおいて信頼できるデータに基づくものとします。製品および関連する情報は、当該産業における必須知識および技能を有するユーザーを対象としており、製品が個々の特定利用に適しているかどうかの判断は、ユーザーの単独責任であり、購買者は独自の裁量権とリスク引受において行うものと見なされます。PPGは、基質の品質または状態、あるいは製品の使用や用途に影響を及ぼしうる数多くの要素については管轄外であり、(契約書に明記されている場合を除き)本情報の使用や内容に起因する損失、被害、損害の責任を一切負わないものとします。適用する環境の変化、使用手順の変更、データの補完に伴い、不十分な結果もたらされる場合がありますが、本書は先行するあらゆるバージョンに優先し、製品の使用に先立って、本情報が現行のものであるかの確認は購買者の責任とします。すべての PPG Protective & Marine Coatings Products ( PPGプロテクティブ&マリンコーティングス製品 ) の最新データシートは、[www.ppgpmc.com](http://www.ppgpmc.com)にて閲覧可能です。また本書の英語版は他の翻訳版に優先するものとします。

