PRIMALEX professional

legend

TECHNICKÝ LIST

High Opacity TECHNOLOGY

- **kryvosť v jednej vrstve**
- **bez použitia základu**
- **šetrí čas**

VLASTNOSTI

Primalex LEGEND je vysoko kvalitný umývateľný náter pre interiérové steny a stropy s hladkým, matným povrchom, ktorý poskytuje výnimočnú kryciu schopnosť v jednej vrstve. Vďaka systému High Opacity Technology dokáže jeho jediná vrstva nahradiť základné aj ďalšie dva vrchné nátery. Ponúka riešenie šetriace čas na staveniskách s obmedzeným prístupom a časom.

POUŽITIE

Vnútorná povrchová úprava všetkých typov vnútorných stien a stropov, nových i predtým natretých, vrátane omietok, sadrokartónu, betónu, tvárnic, tehál, cementovej omietky, penetrovaného podkladu.

Ideálna pre nové projekty a rekonštrukcie vo vysoko frekventovaných priestoroch vyžadujúcich odolnosť, ako sú napr. schodiská v obytných aj komerčných budovách.

K dispozícii v bielej farbe a v pastelových odtieňoch.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy určené na náter musia byť všeobecne pevné, suché, čisté, zbavené nečistôt, mastnoty a farbu odpudzujúcich častíc.

Na veľmi nasiakavé podklady (vápennocementové omietky) použite výrobok Primalex UNIVERZÁLNÍ penetrace alebo výrobok Primalex HLOUBKOVÁ penetrace podľa návodu na použitie.

Kvalitné vápennocementové a cementové omietky – na vizuálne zjednotenie povrchu, odstránenie nečistôt a nesúdržných zrnitých častí omietok povrch prebrúste, dôkladne odstráňte prach a nečistoty .

Sadrové omietky — sadrové omietky so spekanou vrstvou jemne obrúste a dôkladne očistite prach a nečistoty.

Sadrokartónové dosky — povrch prekontrolujte z hľadiska rovnosti a kvality povrchu, dôkladne odstráňte prach a nečistoty.

Existujúce kvalitné súdržné (umývateľné) nátery - povrchy umyte čistou vodou a odstráňte nečistoty.

Menej kvalitné a nesúdržné staré nátery - odstráňte oškrabaním, opravte a následne použite výrobok Primalex HLOUBKOVÁ penetrace podľa návodu na použitie.

Staré nekvalitné nátery, lúpajúce maľby – celoplošne odstráňte oškrabaním, opravte a následne použite výrobok Primalex Hloubková penetrace podľa návodu na použitie.

Nenatreté vláknité alebo papierové tapety s reliéfom — Pokiaľ povrch spĺňa všeobecné platné základné podmienky, je možné nanášať náterovú hmotu bez nutnosti predchádzajúceho ošetrenia a penetrácie.

Cemento-vláknité dosky, betónové povrchy — Povrchy s usadenými nečistotami alebo zrnitou vrstvou uvoľňujúcou prach očistite mechanicky alebo umytím vodou.

V prípade vysoko kontrastných existujúcich povrchov alebo veľmi poréznych podkladov môžu byť na dosiahnutie dokonalého výsledku nutné dva nátery.

PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY

Pred použitím je potrebné náterovú hmotu v obale starostlivo premiešať (nevmiešať vzduchové bubliny). NERIEDI SA.

APLIKÁCIA

Všetky povrchy a vybavenie, ktoré nemajú byť znečistené, dôkladne zakryte. **Primalex LEGEND** je možné aplikovať priamo na dostatočne stabilné, bezprašné a rovnomerne nasiakavé povrchy.

Pri skôr natretých povrchoch s vysokým kontrastom a/alebo veľmi poréznymi podkladmi môžu byť na dosiahnutie optimálnych výsledkov nutné 2 vrstvy.

Produkt je možné nanášať štetcom, valčekom alebo striekaním. Na dosiahnutie správneho krytia je nutné použiť nástroje, ktoré dokážu naniesť správne množstvo farby na povrch.

Aplikačná teplota produktu a podkladu musí byť nad 8 °C a relatívna vlhkosť pod 65 %. Nenatierajte farbou pri vysokých okolitých teplotách, pretože rýchle schnutie zhoršuje spracovateľnosť farby a môže spôsobiť estetické vady.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnosť (g/cm^3)	1,51 ± 0,03
Obsah neprchavých látok — sušiny (hm. %)	cca 58,5
Kryvosť podľa STN EN 13300 (tr.)	1
Priepustnosť pre vodnú paru (tr.)	V1 (vysoká), s_d<0,14 m
Odolnosť proti oderu za mokra podľa STN EN 13300 (tr.)	1
Obsah organických rozpúšťadiel (kg/kg produktu)	cca 0,023

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Veľkosť obalu	10 l
Farebnosť	biela / báza L
Výdatnosť v jednej vrstve (m^2/l)	6 — 7
Konečný vzhľad	hlboký mat

Znečistené miesta, náradie a pracovné pomôcky je nutné umyť vodou pred zaschnutím náteru. Zaschnutý náter sa obtiažne umýva najmä pri poréznych a keramických podkladoch.

Aplikácia Airless

Tryska	517, 519
Tlak (bar)	120 — 150
Riedenie (obj.%)	neriediť (max. 5%)

DOBA SCHNUTIA

Náter je suchý na dotyk cca po 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu je možné nanášať po 6 hodinách na dosiahnutie dokonalej kvality natieraného povrchu (údaje platia pre jednu vrstvu náteru so štandardnou hrúbkou a štandardnými podmienkami (T = 20 °C; relatívna vlhkosť vzduchu 50 %).

Odolnosť čerstvo natretých plôch proti bežnému poškodeniu je za štandardných podmienok dosiahnutá najneskôr za 24 hodín. Deklarovaná odolnosť proti oderu za mokra je dosiahnutá po 3 - 4 týždňoch od prevedenia náteru. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti vzduchu môže predĺžiť dobu schnutia.

ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Polyamidový valček s dĺžkou vlasu 12 — 14mm

Štetec – z prírodných, umelých vláken, príp. ich kombinácia (pre detaily alebo plochy nedostupné valčekom).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi,

oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Neoplachujte maliarske náradie ani nevylievajte farbu

do drezu alebo odtoku.

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón

a reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu

a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).

Môže vyvolať alergickú reakciu.

Na požiadanie možno poskytnúť Kartu bezpečnostných údajov.

Obsahuje biocídny výrobok: BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

VOC:

IIA/a. Matné náterové hmoty na steny a stropy v interiéri (stupeň lesku <25@60°). Limitné hodnoty EU: 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 8 g/l VOC v stav pripravenom k použitiu.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné, ako uvedené v 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.

Prípadné ďalšie podrobnejšie informácie je možné nájsť v Karte bezpečnostných údajov k výrobku na **www.primalex.sk.**

SKLADOVANIE

SKLADOVAŤ PRI TEPLOTE +5°C až +35°C.
NESMIE ZMRZNÚŤ! NEPOŽÍVATEĽNÉ.
Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale uchováva úžitkové vlastnosti minimálne 24 mesiacov od dátumu uvedeného na obale.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností tak, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku alebo jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto užívateľovi odporúčame naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne a remeselne správne vyskúšať, či sú vhodné na predpokladané použitie za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním novelizácie. Výrobca si vyhradzuje právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie: **11/2026**

EPD-IES-0033084:001 environdec.com ECO PLATFORM EPD VERIFIED
Tomorrow Included®
EU Ecolabel www.ecolabel.eu EU Ecolabel: FR/044/020
RAKENNUSTIETO · EMISSION CLASSIFICATION · M1
RecyClass 30 % RECYCLED PLASTIC

Zabráňte plytvaniu farbou odhadom potrebného množstva. Nespotrebovanú farbu uložte pre budúce použitie. Opätovné použitie farby je účinný spôsob, ako znížiť vplyv výrobkov na životné prostredie po celú dobu ich životného cyklu. Výrobok a jeho obal zlikvidujte v autorizovanom zariadení. Informujte sa na miestnych úradoch o správnom zbere a likvidácii. Pri striekaní nezabudnite nosiť osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, maska a ochranné okuliare. Neoplachujte maliarske náradie ani nevylievajte farbu do drezov alebo odpadov.