



CHROMATIC®
FAÇADE



DESTINATION

Façades. Travaux neufs ou d'entretien.

QUALITÉS DOMINANTES

- Adhérence directe sur fonds neufs ou anciens même difficiles ou silicatés
- Protège des eaux de ruissellement
- Bonne résistance en atmosphère industrielle ou en bord de mer
- Sèche rapidement
- Bonne microporosité : laisse respirer le support

TEINTES

Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC® Façade

DEGRÉ DE BRILLANCE

2 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Mat

RENDEMENT

6 à 9 m²/L soit 5 à 6 m²/kg

CONDITIONNEMENT

1 L - 3 L - 15 L

DENSITÉ MOYENNE

1,60 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

51 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

[23 °C et 50% Humidité Relative]

- Sec au toucher : 1 h
- Recouvrable : 24 h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse (sur petites surfaces et réchampis), rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet

DILUTION

- 5 % de white-Spirit en première couche• Ne pas diluer les couches suivantes

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-spirit

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l’art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

(1) Prévoir la révision des joints de maçonnerie entre briques.

Nota : Sur supports et anciens fonds poreux et très absorbants, prévoir une application en 3 couches, la première étant diluée à 5 % de white-Spirit. Il est déconseillé d’utiliser des teintes dont le coefficient d’absorption est > à 0,7 sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bétons et dérivés neufs et mortiers à base de liants hydrauliques neufs	• Lavage à la machine haute pression • Brossage si nécessaire • Époussetage	• 1 couche de FAÇADEX dilué avec 5 % de white-Spirit	• 1 ou 2 couches de FAÇADEX non dilué
Mortiers de plâtre type « parisien »	• Brossage • Époussetage		
Anciennes peintures adhérentes Bétons et dérivés, mortiers hydrauliques, briques (1) anciens non peints	• Lavage à la machine haute pression • Séchage complet • Époussetage		
Anciennes peintures peu adhérentes	• Élimination des parties écaillées et peu adhérentes par grattage, brossage et lavage à la machine haute pression si nécessaire • Séchage	• 1 couche de FAÇADEX dilué avec 5 % de white-Spirit sur les parties mises à nu	

Observations

NOTA	
NORMALISATION	NF T 36-005 : famille I – classe 7b1 NF T 34-722 : Classe D2 NF EN 1062-1 : E3-V1-W2-A0
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 430g/L (2010). Ce produit contient maximum 430 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.
CONSERVATION	18 mois en emballage d’origine, non ouvert, à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité.
POINT ÉCLAIR	Compris entre 21 °C et 55 °C
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l’emballage. Fiche de données de sécurité disponibles sur le site www.quickfds.com
INFORMATION CONSOMMATEURS	• Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. • Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. • Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l’impact environnemental des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie. • Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte. • Ne jetez pas le produit à l’égout.