

BONDEx

SCANDINAVIAN HERITAGE SINCE 1901

WACHS ANTIK

TECHNICKÝ LIST



ATEST NA DĚTSKÉ HRAČKY
DLE NORMY EN 71-3



NA BÁZI
PŘÍRODNÍCH SUROVIN

VLASTNOSTI

- ROBUSTNÍ VODĚODOLNÁ OCHRANA
- PRO ZDOKONALOVÁNÍ A OSVĚŽENÍ NÁBYTKU
- PRO VŠECHNY SUROVÉ, VOSKOVANÉ NEBO MOŘENÉ DŘEVĚNÉ POVRCHY



POUŽITÍ

Speciální pastovitý přípravek na bázi včelího vosku pro všechny druhy dřeva a dřevěných materiálů určených pro interiéry. Díky své mastné konzistenci konzervuje dřevní vlákna, kryje rýhy a chrání povrch dřeva před vznikem skvrn. Je ideálním řešením pro čištění a péči o malované, voskované a olejované povrchy v interiéru.

Snadno se aplikuje, na povrchu nezanechává stopy. Po vyleštění umožňuje dosáhnout kovového efektu nebo patiny.

Vhodný na nábytek a interiérové dřevěné povrchy jako dveře, trámy a pod.



APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Vosk je připraven k okamžitému použití. Aplikujte rovnoměrně kruhovým pohybem štětcem nebo hadříkem ve směru dřevních vláken.

Použijte leštící hadry odolné vůči trhání a bez žmolků.

Lze aplikovat několik vrstev, záleží na požadovaném efektu. Po vyschnutí přešetřete hadříkem nebo leštící rukavicí.

Nepracováváte ani nesušte při teplotách pod +10 °C a/nebo relativní vlhkosti > 80 %. Pro zajištění barevné konzistence používejte na jednom povrchu pouze materiál se stejným číslem šarže.

Extrakty ze dřeva někdy znečišťují přilehlé povrchy nebo kamenné podlahy (tmavé nebo barevné šmouhy). Vymývají se přes čelní vlákna dřeva. Proto voskujte čelní vlákna dřeva (čelní a řezné plochy) dalšími vrstvami, dokud nejsou vlákna nasycena.

Specifickým vlastnostem dřeva, např. změně barvy v důsledku extraktů ze dřeva a změnám barvy u modifikovaného dřeva, se ošetřením tímto produktem nelze vyhnout.

Důkladně větrejte.

Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.

Nářadí pro aplikaci: hubka, hadřík.

Ředení: Aplikujte neředěné. Připraveno k použití.

Po době schnutí 1–12 hodin je nutné povrch vyleštit. V případě potřeby lze po 14 dnech nanést druhou vrstvu vosku.

Pravidelně kontrolujte upravené dřevěné povrchy. Drobná poškození ihned opravte – prodloužíte tak životnost.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací suchý, odmaštěný, zbavený nečistot a prachu.

Staré nebo poškozené dřevo (voskované, lakované, napuštěné): odstraňte starý vosk, obruste brusným papírem nebo bruskou, oškrabte, okartáčujte a setřete prach.

Nové dřevo nebo savé povrchy: odstraňte pryskyřičné části a očistěte vhodným rozpouštědlem (např. nitrocelulózovým ředidlem). Výtok pryskyřice nelze zabránit nátěrem; obruste brusným papírem, okartáčujte a setřete prach. Jednou nape-netrujte výrobkem Bondex Tvrdý voskový olej.

Proveďtekušební aplikaci.

Pro optimální ochranu dřeva je vhodné aplikovat bezbarvé napouštědlo na dřevo podle návodu na etiketě pro středku. Při nanášení nesmí být vlhkost dřeva vyšší než 18%.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnost (g/cm ³)	0,9
Obsah netěkavých látek — sušiny (hm. %)	100
Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu)	0

INFORMACE O PRODUKTU

Velikost obalu	185 g
Barevnost	bezbarvý
Vydatnost v jedné vrstvě (g/m ²)	3–5 v jedné vrstvě v závislosti na struktuře povrchu, savosti podkladu, od druhu dřeva a způsobu aplikace;
Vůně	typická vůně rostlinných olejů, po zaschnutí bez zápachu
Konečný vzhled	saténový

WACHS ANTIK



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě +23°C a standardní vlhkosti 60%

Leštitelné po cca 1–12 hodinách.

Suché na dotek po cca 48 hodinách.

Plně odolné po cca 1 týdnu (při 23 °C a 60 % relativní vlhkosti).

Nižší teplota, vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva, množství naneseného přípravku nebo způsob aplikace mohou prodloužit dobu schnutí. Proveďtekušební aplikaci.

Pro povrchovou úpravu dřeva nelze stanovit definitivní dobu schnutí.



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností tak, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto uživatelé doporučujeme naše materiály na vlastní zodpovědnost odborně a řemeslně správně vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Datum poslední revize: **07/2026**



SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek si uchovává při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užitné vlastnosti 3 roky od data výroby.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí samovznícení při používání čistících utěrek, papírových ubrousků atd. Kontaminované materiály se mohou vznítit o několik hodin později. Před likvidací by měly být namočené ve vodě v uzavřené kovové nádobě.

VOC

IIA/e. Vnitřní/venkovní laky a mořidla na vybavení budov, včetně krycích lazurovacích hmot na dřevo.

Limitní hodnoty EU: 400 g/l (2010.) Tento výrobek obsahuje maximálně 1 g/l VOC.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na www.bondex.cz

Nedovolte, aby se zbytky výrobku dostaly do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Obsah a obal zlikvidujte v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními zákony.

Další pokyny k likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.

Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly. Likvidujte odpad dle místních předpisů.

