SEIGNEURIE®

L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

KUBIK'O

Définition

Lasure pour béton aux résines acryliques en phase aqueuse, d'aspect satiné.

Destination

- Extérieur/Intérieur.
- Supports neufs/façades en service.
- Décoration et protection des bétons bruts de décoffrage et des matériaux de construction dont on veut garder l'aspect architectural.

Propriétés

- Protège durablement le support des eaux de ruissellement et de la carbonatation.
- Finition satinée valorisant l'esthétique.
- Met en valeur la structure naturelle des matériaux.
- Excellente durabilité des teintes.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Liquide.

Aspect du feuil sec

Transparent coloré, satiné.

Teintes

En stock : Incolore. En machine à teinter : 21 teintes du nuancier KUBIK'O.

Masse volumique

(mesurée en blanc) : kg/dm^3

- 1,07 ± 0,10

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 34 ± 2 % (en blanc).

En volume (théorique) : 27 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors poussière : 2 h
- Sec : 6 h
- Recouvrable : 12 h

Rendement

- En 1re couche : 10 à 12 m²/L
- En 2e couche : 12 à 16 m²/L selon la nature, la porosité et le relief des fonds.

Conditionnement

1 L - 15 L

Conservation

24 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel et de la chaleur.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau microfibre polyester 10 mm, pistolet.

Dilution

Brosse ou rouleau : KUBIK'O est dilué à 10 % en 1re couche et pur en finition.

Nettoyage du matériel

À l'eau.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

KUBIK'O

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L ■ Ce produit contient au maximum 29 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification

- NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- NF T 34-722 : D1
- NF EN 1062-1 : E1 - V2 - W3 - A0 - C1

Hygiène et sécurité

- Consulter la fiche de données de sécurité.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

KUBIK'O

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bétons bruts sains. Les bétons neufs doivent être âgés d'au moins 28 jours pour être parfaitement secs (humidité inférieure à 5 % en masse, pH inférieur à 13).	■ Ils seront réalisés avec le plus grand soin. ■ Les reprises ponctuelles seront réalisées avec un produit présentant une couleur et une porosité similaires au béton. ■ Éliminer les salissures, mousses, algues, taches de rouille, graisse et d'huile de décoffrage par tous moyens appropriés. ■ Brosser les surfaces pulvérulentes. ■ Laver à l'eau sous pression. Si nécessaire, assainissement préalable fongicide et algicide avec PROGOLD LIQUIDE AL (consulter la fiche technique).	**Finition semi-transparente (satinée)** 1 couche de FIXATEUR KUBIK'O incolore	**Finition semi-transparente (satinée)** 2 couches de KUBIK'O (1re couche diluée de 10 % d'eau)
		Finition semi-opaque (satinée) -	**Finition semi-opaque (satinée)** 2 couches de KUBIK'O (1re couche diluée de 10 % d'eau)
		Finition semi-opaque (satinée et métallisée) -	**Finition semi-opaque (satinée et métallisée)** 2 couches de KUBIK'O SILVER (1re couche diluée de 10 % d'eau)
Bétons bruts poreux. Les bétons neufs doivent être âgés d'au moins 28 jours pour être parfaitement secs (humidité inférieure à 5 % en masse, pH inférieur à 13).		**Finition semi-transparente (satinée)** 1 couche de FIXATEUR KUBIK'O incolore	**Finition semi-transparente (satinée)** 2 couches de KUBIK'O (1re couche diluée de 10 % d'eau)

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

KUBIK'O

Support	Préparation	Impression	Finition
		Finition semi-opaque (satinée) 1 couche de FIXATEUR KUBIK'O teinté	**Finition semi-opaque (satinée)** 2 couches de KUBIK'O (1re couche diluée de 10 % d'eau)
		Finition semi-opaque (satinée et métallisée) 1 couche de FIXATEUR KUBIK'O incolore	**Finition semi-opaque (satinée et métallisée)** 2 couches de KUBIK'O SILVER (1re couche diluée de 10 % d'eau)

Précautions d'emploi :

- Conditions climatiques d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température ambiante et température du subjectile supérieures à 5 °C.
- Humidité relative ambiante inférieure à 80 %. Ne pas appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni non plus de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.).
- Appliquer KUBIK'O en découpant la façade en panneaux bien délimités (par exemple en droit de chaque raccord de banche) sans déborder sur le panneau voisin.
- Sur de grands panneaux, appliquer KUBIK'O au pistolet.
- Au rouleau, resserrer le produit en travaillant de bas en haut.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com