


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PANCRYTEX D2 AÉRO



Définition

Peinture allégée d'aspect mat profond à base de résines Hydro PLIOLITE[®] en dispersion aqueuse bénéficiant de la technologie Light&Easy* pour une grande facilité de manutention et d'application.
[®]Marque déposée OMNOVA.

* Léger et facile.

Destination

- Extérieur : supports neufs/façades en service.
- Décoration des façades.
- Entretien des systèmes ETICS, présentant des désordres de type K1.

Propriétés

- Excellente adhérence sur fonds usuels.
- Remarquable résistance aux intempéries.
- Laisse respirer le support.
- Réduction forte de pénibilité.

Caractéristiques générales

Aspect en pot
Pâte très onctueuse.
Aspect du feuil sec
Mat profond.
Teintes
En stock : blanc. En machine à teinter : teintes du nuancier CHROMATIC [®]
Façade.
Masse volumique
(mesurée) : kg/dm ³
■ 0,99 ± 0,05 (norme NF EN ISO 2811-1)

Extrait sec
En poids (norme EUR PL 005) : 60 ± 2 % (en blanc).
En volume (théorique) : 56 ± 2 % (en blanc).
Temps de séchage
(à 23 °C - 50 % HR)
■ Sec hors poussière : 1 h
■ Recouvrable : 12 h
Rendement
6 à 8 m ² /L environ

Conditionnement
5 L - 15 L
Conservation
24 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel.

Application

Matériel d'application
Brosse, rouleau polyamide texturé 14 mm, pistolet.

Dilution
À la brosse et au rouleau : en 1re couche, sans impression, diluer PANCRYTEX D2 Aéro à 5 %, ajouter 0,75 L par bidon de 15 L.

Nettoyage du matériel
À l'eau ou, si le produit a séché, aux solvants aromatiques.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PANCRYTEX D2 AÉRO

Données Environnementales et Sanitaires

■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L ■ Ce produit contient au maximum 26 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2 ■ NF T 34-722 : D2 ■ NF EN 1062-1 : E3 - V2 - W3 - A0	■ Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PANCRYTEX D2 AÉRO

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques sains	■ Égrenage ■ Brossage/époussetage ou lavage haute pression ■ Séchage complet	PANCRYTEX D2 AÉRO dilué à 5 % ou 1 couche d'IMPRITEX ou IMPRIDERME ou PANTIPRIM TT	1 à 2 couches de PANCRYTEX D2 AÉRO (150g/m² ou 0,150L/m²)
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques poreux ou pulvérulents			
Anciens films de peinture adhérents (ou peu adhérents localement) et sains	■ Élimination des parties écaillées et peu adhérentes par grattage/brossage ■ Lavage haute pression ■ Séchage complet		
Anciens films de peinture non adhérents	■ Décapage par voie chimique ou par brûlage. Lavage soigné à l'eau sous pression. ■ Séchage complet	1 couche de PRIMAIRE 872	1 couche de PANCRYTEX D2 AÉRO à 0,140 L/m² (140 g/m²)
Anciens systèmes d'ETICS présentant des désordres de type K1*		1 couche de PANCRYTEX D2 AÉRO à 0,140 L/m² ou 1 couche d'IMPRITEX à 0,125 L/m² ou 1 couche de PANTIPRIM TT à 0,104 L/m²	

Travaux préparatoires :

- Les travaux préparatoires se feront conformément à la norme NF DTU 59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin. Si nécessaire, assainir avec le LIQUIDE AL.
- Le béton brut de type parement soigné doit être conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1).
- Les enduits à base de liants hydrauliques doivent être conformes à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1).

Précautions d'emploi :

- Conditions climatiques d'application conformes à la norme NF DTU 59.1. Température ambiante et température du subjectile supérieures à + 5 °C. Humidité relative ambiante inférieure à 80 %. Ne pas appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles surchauffés, ni non plus de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.).
- Il est déconseillé d'utiliser des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.
- Les teintes vives (rouge/orange/jaune) nécessiteront une sous-couche teintée. Les teintes soutenues du nuancier CHROMATIC® Façade peuvent bénéficier de la nouvelle technologie Outside Unlimited Colors® pour devenir applicables en extérieur. En effet, cette technologie permet, par une formulation spécifique des teintes, d'obtenir un coefficient d'absorption <0,7 et ainsi rester dans le domaine d'acceptation du DTU 59.1. Une sous-couche blanche est nécessaire avant application des couches de finition.
- Une protection renforcée contre le développement de micro-organismes peut toutefois être nécessaire dans les ambiances très propices au développement de lichens, algues ou moisissures.

