



- **odolá povětrnostním vlivům**
- **pružný povrch**
- **odpuzuje vodu**

VLASTNOSTI

Primalex VRCHNÍ BARVA je určena k finálním krycím nátěrům kovu a dřeva a zanechává velmi pružný povrch s výbornou odolností proti nepříznivým vnějším vlivům. Nátěr spolehlivě odpuzuje vodu, a tím garantuje také dlouhodobou životnost natřených povrchů.

Spolu se snadnou aplikovatelností a dostupností v široké škále odstínů nabízí univerzální použití v exteriéru i interiéru.



POUŽITÍ

Vhodná k vrchním nátěrům dřeva a kovu ve vnitřním i venkovním prostředí, např. ploty, okapy, dveře, zárubně a obložení, drobné průmyslové předměty, či konstrukční prvky apod. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivem a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

vypočteme z výměry jednotlivých ploch a údajů o průměrné vydatnosti. Po otevření originálních obalů doporučujeme obsah spotřebovat co nejdříve, nepoužitou barvu udržujte v utěsněném obalu s co nejmenší vrstvou vzduchu nad hladinou.

Ředění:

připravena k okamžitému použití (bez ředění)



PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy před aplikací musí být čisté, zbavené rzi, prachu a mastnoty. Požadovaná vlhkost dřeva max. 12%.

Nové dřevěné povrchy - musí být opatřené Primalexem Základní barva na dřevo (prvotní přípravu podkladů před aplikací Primalex Základní barva na dřevo naleznete v Technickém listu výrobku).

Staré, popraskané a loupající se nátěry - je nejlépe zcela odstranit (obrousením, horkovzdušnou pistolí nebo odstraňovačem starých nátěrů); následně je třeba podklad znovu obrousit do hladka a očistit. Poté natřít povrch Primalexem Základní barva na dřevo syntetická.

Nové kovové povrchy - musí být opatřené Primalex Antikoroziní základní barva (prvotní přípravu podkladů před aplikací naleznete v Technickém listu výrobku).

Staré, popraskané a loupající se nátěry - je nejlépe zcela odstranit (odstraňovačem starých nátěrů); následně je třeba podklad vyspravit od případných defektů (rýhy, škrábance) - vhodným tmelem pod syntetické barvy, znovu obrousit do hladka a očistit. Poté natřít základní barvou s antikoročním účinkem - Primalex Antikoroziní základní barva syntetická.

Natřené soudržné povrchy dřeva a kovu - důkladně očistit od nečistot, prachu, mastnoty (v exteriéru případných řas, plísní, mechů) následně povrch zdrsňt smirkovým papírem (nebo použít brousící zařízení nejlépe s odsáváním).



APLIKACE

Na správně připravené povrchy (viz Příprava podkladu) můžete nanášet Primalex Vrchní barvu lesk v 2 - 3 tenkých vrstvách, a to nejlépe měkkým štětcem nebo válečkem (viz Doporučené pracovní prostředky) křížovým nátěrem při teplotách 10 - 25°C. Interval mezi jednotlivými vrstvami je 24 hodin (při standardních podmínkách, tj. 23°C / 50% rel. vlhkosti). Nátěry neaplikujte za mrazu nebo pokud je pravděpodobnost deště.

Povrchy (veškeré v dosahu), které nemají být znečištěny, doporučujeme před zahájením prací dokonale zakrýt.

Znečištěné nářadí nebo případné úkapy umyjte ihned po skončení prací syntetickým ředidlem S6006 nebo S6001.



DOBA SCHNUTÍ

Zaschnutí proti prachu (hodin)	3
Přetíratelný (hodin)	24

Je definována pro standardní podmínky, tzn. T = 23°C; relativní vlhkost vzduchu 50%. Snížení teploty, vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou prodloužit dobu schnutí.



DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Nářadí a prostředky pro aplikaci nátěrové hmoty:

Štětec - s přírodní štětinou (nebo speciální umělou štětinou na bázi syntetických materiálů);

Váleček - polyamidový lakovací nebo velur;

Stříkací zařízení - pro správnou formu aplikace a dokonalý



PŘÍPRAVA NÁTĚROVÉ HMOTY

Před použitím je třeba nátěrovou hmotu v obalu pečlivě promíchejte tak, aby na dně nezůstala usazenina. Současně ji promíchávejte také během aplikace. Potřebné množství nátěrové hmoty



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm³)	1,11
Obsah netěkavých látek — sušiny (hm. %)	cca. 63,1
Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu)	cca. 0,37

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	0,75l; 2,5l; 5l (RAL 9003, RAL 9005)
Balení—bázy	1l; 5l
Vydatnost (m²/l)	15
Barevnost	RAL 9003; 7016; 7035; 7031; 7045; 9005; 8011; 8017; 8019; 5015; 5010; 6018; 6001; 6005; 1015; 1023; 3001; 3009
Konečný vzhled	lesk



výsledek je třeba zohlednit vzájemnou vazbu základních faktorů (volba stříkacího zařízení, typ trysky, pracovní tlak, okolní a klimatické podmínky), tzn. optimální nastavení aplikačního zařízení. V případě potřeby dalších info je vhodná konzultace s výrobcem;

Prostředky pro očištění povrchu před natíráním - pro odstranění mastnoty - vhodné ředidlo nebo odmašťovací přípravek ;
- pro odstranění pryskyřic - vhodné rozpouštědlo;
- pro odstranění nečistot nebo rzi - brusný papír nebo brousící zařízení;

Související základní barvy - Primalex Základní barva na dřevo; Primalex Antikoroziní základní barva.

Prostředky pro odstranění starých nebo nesoudržných nátěrů - drátěný kartáč, brusný papír, odstraňovač starých nátěrů (BONDEX Paint Remover);

Materiál pro opravu defektů dřeva nebo kovu (rýhy, škrábance apod.) - vhodný tmel pod syntetické barvy;

Doplňkové prostředky pro čištění povrchu a přípravu nátěrové hmoty - špachtle pro odstraňování starých nátěrů nebo aplikaci tmelu; materiál pro čištění - ředidlo S6001 nebo S6006, čistící prostředky (hadry,...);

Materiál pro ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů - zakrývací pásy a folie.

Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O15 01 06 Směsné obaly.

Je zakázáno likvidovat s domácím odpadem.

Zbytky přípravku anebo kontaminované obaly odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

VOC:

IIA/i. Jednosložkové speciální nátěrové hmoty. Limitní hodnoty EU: 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 500 g/l VOC.

Hotové odstíny UFI: QJU0-585K-600S-DNEA

Báze UFI: TQU0-58JC-T00S-QAKF

Varování

UN1263



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Hořlavá kapalina a páry.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Zákaz kouření.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zamezte vdechování par.

PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Skladujte uzamčené.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Nebezpečné složky:

Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů.



SKLADOVÁNÍ

SKLADOVAT PŘI TEPLOTĚ +5°C až +25°C.

NESMÍ ZMRZNOUT! NEPOŽIVATELNÉ.

Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchovává užité vlastnosti minimálně do data uvedení na obalu.



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností tak, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto uživateli doporučujeme naše materiály na vlastní zodpovědnost odborně a řemeslně správně vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Datum poslední revize: 07/2026