SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

PANTINOX SR9

Définition

Peinture laque brillante à base de résines alkydes en solution.

Destination

- Intérieur/Extérieur : neuf/entretien.
- Protection et décoration des menuiseries et des structures métalliques en intérieur ou extérieur.

Propriétés

- Facile d'application.
- Excellente résistance aux intempéries et aux salissures.
- Grande facilité d'entretien.
- Haute brillance durable.

Caractéristiques générales

Aspect en pot
Peinture légèrement gélifiée.

Aspect du feuil sec
Brillant.

Brillant spéculaire
90 % sous 60°.

Teintes
En stock : blanc. En machine à teinter : toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.

Masse volumique
(en blanc : kg/dm^3)
- 1,17 ± 0,03 (norme EUR PL 004).

Extrait sec
En poids (norme EUR PL 005) : 68 ± 2 % (en blanc).
En volume (théorique) : 52 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage
(à 23 °C - 50 % HR)
- Hors-poussière : 2 h.
- Sec : 4 h.

Temps de recouvrement
Recouvrable : 24 h.

Rendement
13 à 15 m²/L environ.

Conditionnement
1 L - 3 L - 5 L - 10 L et 15 L selon teintes.

Conservation
12 mois en emballage d'origine non entamé.

Application

Matériel d'application
Brosse, laqueur/mousse floquée, pistolet.

Dilution
Brosse, rouleau, pistolet : prêts à l'emploi.

Nettoyage du matériel
Au solvant.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

PANTINOX SR9

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i : 500 g/L) ■ Ce produit contient au maximum 450 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification

■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

PANTINOX SR9

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Sur métaux ferreux	■ Grattage, brossage St 2 ou décapage par jet d'abrasifs Sa 2,5 selon la norme ISO 8501-1 ■ Dépoussiérage	1 couche de FREITAMÉTAL EXPERT	2 couches de PANTINOX SR9
Sur métaux non ferreux	■ Dégraissage ■ Dérochage à l'acide phosphorique dilué ■ Rinçage soigné à l'eau claire	1 couche de PRINT ADR	

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la NF DTU 59.1
- Les tons vifs (jaune, orange, rouge)sont toujours moins opaques. Utiliser une teinte en sous-couche.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com