



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Centrální laboratoř - zkušebna Plzeň

Zahradní 15, 326 00 Plzeň
tel.: +420 377 430 345, e-mail: ruml@tzus.cz, www.tzus.eu



zkušební laboratoř č. 1018.3
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

PROTOKOL

č. 030-069382

o zkouškách protiskluznosti nátěrových hmot

Objednavatel/Výrobce: PPG Deco Czech a.s.

Adresa: Břasy čp. 223
338 24 Břasy

IČO: 26052555

Zkušební vzorek: Nátěrová hmota: Balakryl beton

Zakázka: Z030250404

Počet stran protokolu včetně strany titulní: 2

Počet stran příloh: -

Vypracoval:


Mgr. Pavla Babková
zkušební technik - specialista

Schválil:


Vít Ruml
vedoucí zkušebny

Výtisk č.: 1

Počet výtisků: 3



Plzeň, dne 20. 11. 2025

Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty
2) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
3) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označeno *)

1. Údaje o vzorku

Číslo vzorku: **VZ030250946**
 Vzorek **VZ030250296**: Nátěrová hmota: **Balakryl beton**
 Objednávka/smlouva: **Z030250404**
 Datum dodání: **2025-11-05**
 Místo odběru: **neuvedeno**
 Způsob dopravy: **Přepravní společností**
 Výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

2. Zkušební metody

Identifikace zkušební metody - norma

ČSN EN 16165:2022 Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší
 – Metody hodnocení

Název/označení zkušební metody

Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší STK00094

Doplnění, odchylky nebo vyloučení z normového postupu nebo použití nenormových metod:
 Nebyly uplatněny.

Ostatní související normy:

Identifikace zkušební metody - norma

DIN 51130:2014 Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr Begehungsverfahren Schiefe Ebene.
 Stanovení kluzných vlastností. Pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí, postup chůze – šikmá rovina

Název/označení zkušební metody

Stanovení protiskluznosti STK00096

3. Výsledky zkoušek

Zkoušky byly ukončeny dne: **2025-11-11**
 Místo provedení zkoušek: **Laboratoře zkušebny Plzeň 0300**

Údaje o podmínkách při provádění zkoušky, pracovních provádějících zkoušky a o použitém zkušebním zařízení jsou uvedeny v záznamech o zkoušce. Použité přístroje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platného plánu zkušebny Plzeň.



3.1 Stanovení protiskluznosti podle ČSN EN 16165 (příloha B), DIN 51130

vzorek	Střední hodnota úhlu sklonu dle ČSN EN 16165 (příloha B)	
	klasifikace dle DIN 51130	
VZ030250946	bota	
Balakryl beton	9°	R 9

KONEC PROTOKOLU

