

PPG SIGMALINE™ 855 (1:1)

简介

双组份无溶剂聚氨酯漆

主要性能

- 用于管道和埋地储罐内外壁涂层防护的无溶剂涂料
- 优异的防腐性能。
- 固化速度超快
- 优异的耐磨和抗冲击性能
- 附着力极佳
- 良好的耐水性能
- 外部防护通过EN10290，通过AWWA C222-18内外部使用认证
- 已通过NSF/ANSI/CAN Standard 61 产品认证，可适用于饮用水环境, 须知信息敬请查阅NSF官网：<http://www.nsf.org/>。
- 已通过NSF/ANSI/CAN Standard 61 产品认证，可适用于饮用水环境, 须知信息敬请查阅NSF官网：<https://www.truesdail.com/>。

颜色与光泽

- 灰色，蓝色，米白色
- 有光

基本数据 20°C (68°F)

混合后参数	
组份数	双组份
密度	1.3 千克/升 (10.8 磅/美制 加仑)。
体积固含量	100%。
VOC (出厂值)	TRANSLATION MISSING
推荐干膜厚度	500 - 1500 微米 (20.0 - 60.0 密耳) 依据实际具体要求而定。
理论涂布率	0.7 米 ² /升 用于 1500 微米 (27 英尺 ² /美制 加仑 用于 60.0 密耳)。
指触干	2 分钟
完全固化时间	12 小时
储藏有效期	基料: 至少 9 月，应储存于干燥和阴凉环境。 固化剂: 至少 6 月，应储存于干燥和阴凉环境。

备注:

- 敬请参阅补充数据表 - 理论涂布率与干膜厚度对照关系表。
- 敬请参阅补充参数表 - 涂层固化时间表。

PPG SIGMALINE™ 855 (1:1)

推荐底材状况与温度

底材状况

- 钢材：喷砂处理达国际标准ISO的标准Sa2½级，表面粗糙度满足75-100微米(3.0 – 4.0 密耳)。

基材温度和施工条件

- 在施工涂装及固化期间，底材温度应高于在10°C (50°F)
- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保底材温度至少高于露点温度摄氏 3°C (华氏5°F) 以上。
- 在施工期间，相对湿度不超过75%，并需要充分的通风

使用说明

体积混合比：基料比固化剂 1:1

- 采用双组分高压无气热喷涂设备。
- 无需稀释。

施工

- 为了确保良好的层间附着力，在对原有涂层进行局部修补涂装或整体统涂施工之前，有必要先实施扫砂方式粗化表面或打磨拉毛等恰当的表面处理。
- 可供专用于局部小面积手工修补的修补套装漆，称之为“无溶剂聚氨酯管道漆855 (修补)”，产品说明书编号{7655 RP}
- 若用于户外大气暴晒环境，则推荐外覆一道外面漆涂层SigmaDur系列聚氨酯面漆。

熟化时间

0 分钟

混合后使用时间

10 秒于 摄氏60°C (华氏140°F)。

备注:

- 敬请参阅补充参数 - 混合后适用时间。

PPG SIGMALINE™ 855 (1:1)

无气喷涂 (单组份喷涂泵)

- 可外加热的双组份无气喷涂泵。
- 将泵体内的漆料温度调控在摄氏40°C至 60°C (华氏104°F至140°F)之间后，其粘度就达到了适合涂装的状态。
- 在设备体系的混合调配单元的漆料温度必须维持在摄氏65°C (华氏149°F) 至 摄氏75°C (华氏167°F) 之间。

推荐稀释剂

不宜添加稀释剂

喷嘴孔径

约 0.58 - 0.79 毫米 (0.023 - 0.031 英寸)。

喷嘴压力

15.0 兆帕 (约 150 大气压; 2176 磅/英寸²)

备注:

- 在喷嘴出口处的漆料温度应达到摄氏60°C (华氏140°F)

清洗溶剂

- THINNER 90-53

清洗程序

- 两个组份混合后的漆料于摄氏60°C (华氏140°F)的温度下会以很快的速度交联固化，将在几秒钟时间达到不可再溶状态。
- 喷涂设备的任何部件，只要是接触到基料与固化剂已混合的漆料的，则在涂装完工后或有稍长间歇的停工时，都必须立刻清洗。

补充参数

漆膜厚度和理论涂布率	
干膜厚度	理论涂布率
500 µm (20.0 mils)	2.0 m ² /l (80 ft ² /US gal)
1000 µm (40.0 mils)	1.0 m ² /l (40 ft ² /US gal)
1500 µm (60.0 mils)	0.7 m ² /l (27 ft ² /US gal)

PPG SIGMALINE™ 855 (1:1)

干膜厚度为1500微米 (60.0密耳) 涂层的固化时间			
底材温度	指触 (表干)	干硬	完全固化
10°C (50°F)	2 - 4 分钟	8 - 10 分钟	24 小时
20°C (68°F)	1.5 - 3 分钟	4 - 7 分钟	12 小时
40°C (104°F)	50 - 90 秒	3 - 5 分钟	8 小时
60°C (140°F)	30 - 60 秒	1 - 2 分钟	4 小时

备注:

- 在涂装施工和涂层固化期间必须保持充分和连续的通风。

混合后使用时间 (在正常施工的粘度下)	
混合后漆料温度	混合后使用时间
10°C (50°F)	1 分钟
30°C (86°F)	20 - 30 秒
60°C (140°F)	5 - 10 秒

声明

- SIGMALINE 855(1:1) 已经通过权威机构的产品型式认证，符合设计用途预期的各项要求
- 对于涂料本身或涂层中的滞留溶剂等所造成饮用水中出现任何气味、异味或污染，庞贝捷涂料公司(PPG Protective & Marine Coatings)将不负有任何责任或索赔义务。

安全防范

- 敬请参阅材料安全数据说明书和产品包装标识，全面了解其告示的有关安全注意事项和防范措施
- 固化剂中含异氰酸酯。
- 尽管为无溶剂涂料，但仍须谨慎处置，应避免吸入漆雾和皮肤或眼睛接触到未干油漆。

全球适用性

尽管庞贝捷涂料公司 (PPG Protective & Marine Coatings) 始终恪守为世界各地的用户提供完全一致产品的原则，但是有时也会需要遵循某些地方/国家法规/符合环境而对特定的产品作出细微调整。如属于下列情况，敬请换用为针对性替代版本的产品说明书。

参考信息

- Information sheet | Explanation of product data sheets



PPG SIGMALINE™ 855 (1:1)

质量担保

庞贝捷涂料PPG保证 (1) 拥有该产品的品名所有权, (2) 产品质量符合该产品生产日期所执行的相关技术质量规范, (3) 所供产品不存在第三方针对美国专利权的侵权行为的合法索赔。以上保证内容只限于庞贝捷涂料PPG所作出的担保和其它依据现行法律、法规须对事务处理和商贸行为所作出明示或暗示的保证; 包括不遵循限制条件的滥用情况, 任何针对特殊诉求或用途的其它保证, 不属此列范围, 庞贝捷涂料将免于索赔责任。如需依据此份保函申请索赔, 购买者必须在发现质量问题起伍(5)天时间内, 同时须确认日期在该产品的有效储存期里或者自该产品交付给购买者之日后壹(1)年之内, 以书面型式通告庞贝捷涂料PPG。如果购买者未能按照以上要求通告所出现的缺陷问题, 将有助于其依据本保函从庞贝捷涂料获取赔偿!

责任限度

在各种情况下, 对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失, 庞贝捷涂料PPG都应免于追究诉讼责任(无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为)。本产品说明书上所涵盖的信息, 源自于我们确认为实验室的可靠试验, 但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入, 庞贝捷涂料PPG可能随时会对以上信息内容进行修正。所有有关本使用产品的推荐或建议, 不论是技术文件, 还是对某项咨询的回复, 或其它方式, 我们都已做到竭尽所知, 数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的, 作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此, 确信购买者已照此履行了评估, 应可全权处理并承担相应的风险。现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多, 并非我们庞贝捷涂料PPG所能控制。因此, 对于任何因使用本产品说明书中的信息而造成的损失、伤害和破坏, 庞贝捷涂料PPG都将不会承担责任(除非另有书面协议有所规定可以例外)。施工环境不同、改变涂装工艺或臆想推测所给参考数据, 都有可能无法达到预期的涂装质量。本产品说明书将取代前期的旧版说明书, 购买者有责任在使用本产品前须确认其手头所用产品说明书为此最新版本。当前最新版本的产品说明书公布于庞贝捷涂料公司 PPG Protective & Marine Coatings 的官方网站: www.ppgpmc.com。如果出现产品说明书中文版和英语原版存在表述差异时, 应以英文原版为准。

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

