

PPG SIGMACOVER™ 350

OMSCHRIJVING

Twee componenten, polyamide verhardende epoxy primer/coating met een hoog laagdikte bereik, gebaseerd op pure epoxy technologie

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Oppervlaktetolerante primer/coating voor breed gebruik in Protective and Marine Coatings
- Marine toepassing: geschikt voor bovenwatergedeelte, dekken, opbouw en ladingruimen
- Uitstekend corrosiebestendig
- Bruikbaar op diverse verouderde coatings
- Geschikt als vloer coating voor voetgangersverkeer, beloopbaarheid is 6 uur bij 20°C (68°F)
- Goede slijt- en stootvastheid
- Glad oppervlak, eenvoudig te reinigen
- Bestand tegen spatten en morsen van een grote variëteit aan chemicaliën
- ACQPA 27142-gecertificeerd

KLEUR EN GLANSGRAAD

- Standaardkleuren en aangepaste kleuren, inclusief aluminum
- N.B. voor ladingruimen alleen grijs (5177) en roodbruin (6179)
- Zijdeglans

Opmerkingen:

- Epoxycoatings verkrijgen en verkleuren bij blootstelling aan zonlicht, verhoogde temperaturen of aan chemicaliën. Verkleuring en normale verkrijging tast de prestatie van het product niet aan. Lichte kleuren zullen na verloop van tijd donkerder worden. Kleurverschillen in onderlinge batches kunnen voorkomen. Kleuraanduidingen zijn benaderingen.
- De toevoeging van een UV-stabiele toplaag moet worden overwogen bij het gebruik van epoxycoatings in cosmetische ruimtes

BASISGEGEVENS BIJ 20°C (68°F)

Data voor gemengd product	
Aantal componenten	Twee
Dichtheid	1,4 kg/l (11,7 lb/US gal)
Volume vaste stof	72 ± 2%
VOC (geleverd)	Directive 2010/75/EU, SED: max. 263,0 g/kg max. 361,0 g/l (ongeveer. 3,0 lb/gal)
Aanbevolen droge laagdikte	100 - 150 µm (4,0 - 6,0 mils) for airless spray
Theoretisch rendement	5,8 m²/l voor 125 µm (231 ft²/US gal voor 5,0 mils) 4,8 m²/l voor 150 µm (192 ft²/US gal voor 6,0 mils)
Kleefvrij	2 uur
Overschilderbaar na	Minimum: 6 uur

PPG SIGMACOVER™ 350

Data voor gemengd product	
Volledig uitgehard na	7 dagen
Houdbaarheid	Basis: minstens 24 maanden indien koel en droog opgeslagen Verharder: minstens 24 maanden indien koel en droog opgeslagen

Opmerkingen:

- Zie AANVULLENDE DATA - Uitstrijkrendement en laagdikte
- Zie AANVULLENDE DATA - Overschildertijden
- Zie AANVULLENDE DATA - Uithardingstijd

AANBEVOLEN ONDERGRONDCONDITIES EN TEMPERATUREN

Ondergrondcondities

- Staal; gestraald tot ISO-Sa2½ voor een uitstekende corrosiewering, straalprofiel 40 – 70 µm (1,6 – 2,8 mils)
- Staal; gestraald conform ISO-Sa2, straalprofiel 40 – 70 µm (1,6 – 2,8 mils) of machinaal gereinigd minimaal conform ISO-St2 voor een goede corrosiebescherming
- Gecoat staal; gehydrojet VIS WJ2/3L
- Oppervlak dient droog te zijn en vrij van elke verontreiniging
- Bestaande gezonde epoxy systemen en de meeste gezonde alkyd coating systemen; voldoende opgeruwd

Ondergrond condities van het beton voor toepassing afgedunde versie

- Minimaal 28 dagen gedroogd onder goede ventilatiecondities
- Vochtgehalte dient niet hoger te zijn dan 4.5%
- Beton dient in goede staat te verkeren, droog en vrij van slikhuid en elke verontreiniging
- Ruw oppervlak; eventueel geschuurd met behulp van mechanisch gereedschap of diamant schuurgereedschap

Geschilderd beton

- Bestaande intacte coating systemen; voldoende opgeruwd, droog en gereinigd
- Vaststellen compatibiliteit; poets de bestaande coating met een lap met Xyleen of MEK voor de duur van 10 seconden, verwijder bestaande coatings indien oplossen zich voordoet
- Ruw oppervlak; eventueel geschuurd met behulp van mechanisch gereedschap of diamant schuurgereedschap

Ondergrondtemperatuur en applicatiecondities

- Ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en uitharden dient boven de 5°C (41°F) te liggen
- Ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en uitharden moet minimaal 3°C (5°F) boven het dauwpunt liggen

SYSTEEMSPECIFICATIE

- 2 x 125 µm (5,0 mils) dft SIGMACOVER 350

PPG SIGMACOVER™ 350

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Mengverhouding per volume: basis tot verharder 4:1

- De temperatuur van het gemengde product dient bij voorkeur hoger te zijn dan 15°C (59°F), anders kan het nodig zijn om extra verdunning toe te voegen om applicatieviscositeit te behalen
 - Toevoegen van teveel verdunning kan resulteren in een verminderde weerstand tegen zakken
 - Verdunning toevoegen na het mengen van de componenten
-

Verwerkingstijd

3 uur bij 20°C (68°F)

Opmerking:

- Zie AANVULLENDE DATA - Verwerkingstijd
-

Luchtspuit

Aanbevolen verdunning

THINNER 91-92

Volume van verdunning

5 - 10%, afhankelijk van de vereiste laagdikte en applicatiecondities

Spuitopening

1,8 - 2,0 mm (ong. 0,070 - 0,079 in)

Spuitdruk

0,3 - 0,4 MPa (ong. 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.)

Airless spuit

Aanbevolen verdunning

THINNER 91-92

Volume aan verdunning

0 - 5%, afhankelijk van de vereiste laagdikte en applicatiecondities

Spuitopening

Ong. 0,48 - 0,53 mm (0,019 - 0,021 in)

Spuitdruk

15,0 MPa (ong. 150 bar; 2176 p.s.i.)

PPG SIGMACOVER™ 350

Kwast/roller

Aanbevolen verdunning

THINNER 91-92

Volume aan verdunning

0 - 5%

Opmerking:

- 10 - 15% indien als primer rechtstreeks op beton toegepast

Schoonmaakverdunning

- THINNER 90-53

AANVULLENDE INFORMATIE

Uitstrijkrendement en laagdikte	
DLD	Theoretisch rendement
100 µm (4.0 mils)	7.2 m²/l (289 ft²/US gal)
125 µm (5.0 mils)	5.8 m²/l (231 ft²/US gal)
150 µm (6.0 mils)	4.8 m²/l (192 ft²/US gal)

Opmerking:

- Maximum DLD bij kwastapplicatie: 100 µm (4,0 mils)

Overschildertijd voor DLD tot 150 µm (6,0 mils) - Voor toepassing in laadruimten, op dekken en mariene gebieden die onderhevig zijn aan niet-permanent spatten en spatten van zeewater en/of chemicaliën						
Overschilderen met...	Interval	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
zichzelf en diverse twee-componenten epoxycoatings	Minimum	16 uur	9 uur	6 uur	4 uur	3 uur
	Maximum	1 maand	1 maand	21 dagen	14 dagen	7 dagen
polyurethanen	Minimum	48 uur	30 uur	18 uur	9 uur	5 uur
	Maximum	1 maand	21 dagen	14 dagen	7 dagen	3 dagen

PPG SIGMACOVER™ 350

Overschildertijd voor DLD tot 150 µm (6,0 mils) - Voor applicatie in atmosferische omstandigheden en industriële beschermende coatings

Overschilderen met...	Interval	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
zichzelf en diverse twee-componenten epoxycoatings	Minimum	16 uur	9 uur	6 uur	4 uur	3 uur
	Maximum	Verlengd	Verlengd	Verlengd	Verlengd	Verlengd
polyurethanen	Minimum	48 uur	30 uur	18 uur	9 uur	5 uur
	Maximum	6 maanden	5 maanden	2.5 maanden	1.5 maanden	14 dagen
Met verscheidene eenpots coatings (zoals alkydverven en verven op basis van acryl)	Minimum	24 uur	24 uur	16 uur	8 uur	5 uur
	Maximum	14 dagen	14 dagen	14 dagen	7 dagen	4 dagen

Opmerkingen:

- De werkelijke maximale overschilderingstijden worden beïnvloed door plaatselijke omstandigheden
- Om verzekerd te zijn van een optimale hechting van de vervolglaag dient het oppervlak droog en vrij te zijn van alle verontreinigingen (olie, vet, verkrijting, etc...) die reiniging en/of schuren nodig zouden maken

Uithardingstijd voor DLD tot 150 µm (6,0 mils)

Ondergrond temperatuur	Duimvast	Hanteerbaar	Volledig uitgehard
5°C (41°F)	12 uur	16 uur	25 dagen
10°C (50°F)	6 uur	9 uur	15 dagen
20°C (68°F)	2 uur	6 uur	7 dagen
30°C (86°F)	1 uur	4 uur	4 dagen
40°C (104°F)	1 uur	3 uur	48 uur

Opmerkingen:

- Adequate ventilatie dient gehandhaafd te worden tijdens applicatie en uitharding
- Indien SIGMACOVER 350 of het totale systeem (2 x 125 µm) aangebracht wordt in hogere laagdikte dan de voorgeschreven droge laagdikte, wordt de tijdsduur voor het bereiken van volledige uitharding verlengd
- Voor toepassing in laadruimen: voor volledige uitharding bij belasting met harde hoekige ladingen, a.u.b. contact opnemen met uw dichtsbijzijnde PPG Protective & Marine Coatings verkoopkantoor

PPG SIGMACOVER™ 350

Verwerkingstijd (bij applicatieviscositeit)	
Temperatuur gemengd product	Verwerkingstijd
15°C (59°F)	4 uur
20°C (68°F)	3 uur
30°C (86°F)	2 uur
40°C (104°F)	1 uur

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Raadpleeg het Veiligheidsblad en het productlabel voor de volledige veiligheidsvereisten en voorzorgsmaatregelen
- Dit is een oplosmiddelhoudende verf en er moet worden voorkomen dat spuitnevel of -damp wordt ingeademd en dat de natte verf in contact komt met blootgestelde huid of ogen

WERELDWIJDE VERKRIJGBAARHEID

PPG Protective & Marine Coatings streeft er altijd naar om wereldwijd hetzelfde product te leveren. Soms is het echter nodig om een product licht te wijzigen teneinde aan lokale of nationale regels/omstandigheden te voldoen. In die gevallen wordt een ander productinformatieblad gebruikt.

REFERENTIES

- Guide | PPG SIGMACARE PLUS | Online guide to maintenance at sea
- Information sheet | Explanation of product data sheets

GARANTIE

PPG garandeert (i) zijn eigendomsrechten op het product, (ii) dat de kwaliteit van het product in overeenstemming is met PPG's specificaties voor dat product die op het moment van productie golden en (iii) dat het product zal worden geleverd vrij van elke rechtmatige claim van een derde op grond van inbreuk op enig Amerikaanse octrooi voor het product. DIT ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE PPG GEEFT. ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, HETZIJ WETTELIJKE GARANTIES, HETZIJ GARANTIES DIE ANDERSZINS RECHTENS ONTSTAAN OF DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN HANDELING OF HANDELSGEBRUIK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE ANDERE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, WORDEN DOOR PPG AFGEWEEZEN. Elke claim onder deze garantie moet door de koper schriftelijk bij PPG worden ingediend binnen vijf (5) dagen nadat hij het beweerde gebrek heeft ontdekt, maar in geen geval later dan het verstrijken van de van toepassing zijnde houdbaarheid van het product, of één jaar na de datum van de levering van het product aan de koper indien dit vroeger is. Als de koper PPG niet in kennis stelt van een dergelijke non-conformiteit zoals in dit productinformatieblad vereist, vervalt zijn recht om op grond van deze garantie verhaal te nemen.

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

PPG IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK, OP GROND VAN WELKE RECHTSGROND VOOR VERHAAL DAN OOK (HETZIJ OP BASIS VAN NALATIGHEID VAN WELKE AARD OOK, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD) VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET, VOORTVLOEIT UIT OF HET GEVOLG IS VAN ENIG GEBRUIK VAN HET PRODUCT. De informatie in dit productinformatieblad is uitsluitend bedoeld als leidraad en is gebaseerd op laboratoriumtests die PPG betrouwbaar acht. PPG kan de informatie in dit productinformatieblad op elk gewenst moment wijzigen op basis van praktijkervaringen of in het kader van continue productontwikkeling. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van het PPG-product, hetzij in technische documentatie, hetzij als antwoord op een specifieke vraag of anderszins, zijn gebaseerd op gegevens die naar beste weten van PPG betrouwbaar zijn. Het product en de gerelateerde informatie zijn bedoeld voor gebruikers die over de vereiste kennis en industriële vaardigheden beschikken. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor zijn specifiek gebruik, en er zal van worden uitgegaan dat de koper dit naar eigen goeddunken en op eigen risico heeft gedaan. PPG heeft geen controle over de kwaliteit of toestand van de ondergrond, noch over de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik van het product en de aanbrenging ervan. Om die reden aanvaardt PPG geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit enig verlies dat, of enige verwonding of schade die, resulteert uit dergelijk gebruik of de inhoud van dit productinformatieblad (tenzij anders afgesproken in een schriftelijke overeenkomst). Verschillen in de omgeving waarin het product wordt aangebracht, veranderingen in gebruikswijzen of de extrapolatie van gegevens kunnen tot onbevestigende resultaten leiden. Dit productinformatieblad vervangt alle vorige versies. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat hij over de recentste informatie beschikt voordat hij het product gebruikt. De recentste informatiebladen voor alle producten van PPG Protective & Marine Coatings zijn te vinden op www.ppgpmc.com. De Engelse tekst van dit informatieblad prevaleert boven vertalingen daarvan.