

DESCRIZIONE

Finitura opaca lavabile per interni dotata di estrema capacità di copertura in un solo strato grazie all'High Covering Technology. Uno solo strato di Extra-One 3in1 sostituisce l'applicazione del fondo e di 2 strati di finitura. A basso impatto ambientale con etichettatura Ecolabel.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura con estrema copertura grazie ad High Covering Technology
- Uno solo strato sostituisce l'applicazione del fondo e 2 strati di finitura
- Utilizzabile senza primer per supporti in buone condizioni
- Buona ritoccabilità
- Elevata copertura classe 1 secondo EN 13300
- Elevata resistenza all'abrasione umida classe 1 secondo EN 13300
- Finitura opaca

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

- Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025)
- Etichettatura Ecolabel per il basso impatto ambientale
- EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) secondo EN 15804 che dichiara il ciclo di vita del prodotto (LCA Life Cycle Assessment)
- Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i protocolli ambientali LEED, BREEAM e WELL
- Pittura a basso impatto ambientale, classe A+ secondo Grenelle II
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'ambiente.

COLORE

Bianco, altre tinte ottenibili con sistema SigmaTint Absolu (tinte pastello)

BRILLANTEZZA

Opaco (circa 2% gloss a 85°)

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,51 Kg/l (bianco)
Contenuto solidi in volume	Circa 39,4%
Resa teorica / consumi	Circa 7-10 m²/l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto: dopo 2 ore Ricopribile: dopo 6 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'inflammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

SIGMA EXTRA-ONE 3IN1

Finitura per interni con High Covering Technology

6112

02-04-2026

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.		
Applicazione	Rullo/pennello	Spruzzo	Airless
Diluyente consigliato	Acqua	Acqua	Acqua
Volume del diluyente	0 - 5%	0 - 5%	0 - 5%
Diametro dell'ugello	-	1-2 mm	0,43-0,48 mm
Pressione all'ugello	-	3-4 atm	140 atm

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti.

In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol.

Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Finitura

1 x Sigma Extra-One 3in1

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a +5° C o superiore a +30 °C ed U.R. superiore a 85%.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

SIGMA EXTRA-ONE 3IN1 – Specifica Prodotto

Finitura opaca lavabile per interni dotata di estrema capacità di copertura in un solo strato grazie all'High Covering Technology. A basso impatto ambientale con etichettatura Ecolabel. Resistente all'abrasione umida classe 1 e copertura classe 1 secondo EN 13300. Resa teorica 7-10 m²/l per strato. Con contenuto solidi in volume pari a circa 39,4% e peso specifico di circa 1,51 Kg/l.