

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

NÉOMAT RESIST



Définition

Peinture acrylique d'aspect mat, résistante au lustrage et haute lessivabilité.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Décoration des murs en pièces sèches.
- État de finition A ou B.

Propriétés

- Mat non lustrant pour murs et plafonds : aspect mat profond sans micro-billes de verre pour un toucher soyeux.
- Résistance au lustrage et aux frottements améliorée : idéale pour les lieux sollicités et à fort passage (entrée, couloir, cuisine...).
- Haute lessivabilité Classe 1 : facile d'entretien.
- Facilité d'application : finition sans reprise.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Onctueux.

Aspect du feuil sec

Poché fin.

Brillant spéculaire

3 % sous 60° d'angle et
2,5 % sous 85° d'angle à 30 jours.

Teintes

Blanc et toutes teintes du nuancier
CHROMATIC®.

Masse volumique

Blanc : 1,36 ± 0,03 kg/dm³ (norme EUR
PL 004).

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 59 ± 2 %
En volume (théorique) : 46 ± 2 %

Temps de séchage

Hors-poussière : 1 h (à 23 °C - 50 % HR).

Temps de recouvrement

4 h (à 23 °C - 50 % HR).

Rendement

8 à 9 m²/L environ par couche.

Conditionnement

1 L - 3 L - 15 L selon bases.

Conservation

24 mois en emballage d'origine non
entamé à l'abri du gel et des températures
supérieures à 35 °C.

Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte
d'épaisseur du film < 5 µm après 200
cycles).

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm
ou rouleau polyester tissé fibres 13 mm.

Dilution

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.


Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a
séché.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

NÉOMAT RESIST

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE) : ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a : 30 g/L) ■ Ce produit contient au maximum 10 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ NÉOMAT RESIST est éligible à la certification HQE™ ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Informations consommateurs
■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2	■ Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
Hygiène et sécurité	■ Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
■ Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.	■ Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l’impact environnemental des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie.
■ Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).	■ Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte.
	■ Ne pas jeter le produit à l’égout.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

NÉOMAT RESIST

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	Révision des joints Époussetage	1 couche de MUOPRIM	2 couches de NÉOMAT RESIST
Plâtre et dérivés	Brossage Égrenage Époussetage	1 couche de MUOPRIM ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 % (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés	Époussetage	1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 %	
Anciens fonds adhérents	Lessivage Ponçage		
Anciens fonds non adhérents	Grattage Lessivage Rinçage	1 couche de MUOPRIM	

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

Supports :

- Conformes à la norme NF DTU 59.1. neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.

Travaux préparatoires :

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.