

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

SOLWOOD SATIN



Définition

Vitrificateur à base de résines polyuréthanes en phase aqueuse.
Mono composant pour passage intense (domestique).
Bi-composant pour passage très intense : ajout de durcisseur.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Protection des parquets bois soigneusement préparés.

Propriétés

- Aspect moderne conservant la teinte initiale du bois.
- Très bonne résistance aux chocs, aux rayures et à l'humidité
- Système mono ou bi-composant après ajout du durcisseur

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Fluide, légèrement laiteux. Si le produit est utilisé en bicomposant : base et durcisseur à mélanger et préparer soigneusement avant l'application.

Aspect du feuil sec

Incolore.

Brillant spéculaire

- 30% ± 5 % sous 60° d'angle.

Teintes

Incolore.

Masse volumique

(Incolore : kg/dm³)

- Base : 1,034
- Durcisseur : 1,083

Extrait sec

28 ± 2 % (norme EUR PL 005).

Temps de recouvrement

4 à 6 heures (à 23 °C - 50 % HR).

Rendement

- 8 à 10 m²/L environ par couche, variable selon l'essence du bois.

Conditionnement

1 L (mono-composant uniquement) - 4,5 L (mono ou bi-composant).

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Point éclair

83° C.

Temps de vie du mélange

Durée d'utilisation du mélange en cas d'utilisation en bi-composant : 1h30 (à 20 °C).

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau.

Dilution

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au White-Spirit si le produit a séché.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

SOLWOOD SATIN

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/j : 140 g/L). ■ Ce produit contient au maximum 140 g/L de COV. ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de diluants éventuels préconisés.
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
■ BASE : NF T 36-005 Famille I - Classe 6a. ■ DURCISSEUR : NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2.	■ Inflammable. ■ Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

SOLWOOD SATIN

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Parquets neufs ou poncés à nu	1. Ponçage au grain 80 2. Ponçage au grain 100 3. Ponçage au grain 120 4. Aspiration* 5. Balayage 6. Nettoyage	1 couche de SOLWOOD FONDUR AQUA puis ponçage au grain 180**	1 couche de SOLWOOD SATIN puis ponçage au grain 150** puis 1 couche de SOLWOOD SATIN

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 63-201-1, 202-1, 203-1-1, 204-1 (DTU 51-1, 51-2, 51-3, 51-11).
- Ne pas appliquer en cas de fendillement, de déformations du bois, de défauts d'assemblage, de dégradation ou d'humidité.
- Ne jamais appliquer directement sur anciens fonds.
- Le séchage varie en fonction de la nature du bois et de l'humidité relative.
- Un ponçage soigneux est nécessaire avant l'application de la finition et entre chaque couche.
- Appliquer dans le sens des fibres du bois et dans le sens de la lumière.
- Température ambiante : entre 12 et 25 °C.
- Hygrométrie inférieure à 65 %.
- Se référer au document particulier du marché.

- Bois aplani et mis à nu par ponçage, dépoussiéré, dénué de toute trace d'ancien fond type vitrificateurs, huiles ou cires, sans trace de détergent.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des fonds et préparations.

