

SPORTAKRYL

INTERIÉROVÝ LAK NA DŘEVO



ATEST NA DĚTSKÉ HRAČKY



VYNIKAJÍCÍ TVRDOST

VLASTNOSTI

BALAKRYL SPORTAKRYL je vodou ředitelný akrylátový lak pro bezbarvé nátěry všech druhů dřeva, korku a podobných materiálů. Odolný vůči běžným čisticím prostředkům a mechanickému poškození, dlouhodobá životnost, výborný rozliv, rychleschnoucí a pružný, bez zápachu.



POUŽITÍ

Pro vnitřní použití na tvrdé i měkké dřevo, dřevotřískové, dřevovláknité a korkové materiály. Je určen k novým i renovačním nátěrům dveří, dřevěného i ratanového nábytku, dřevěných obložených, sportovních potřeb apod. v interiéru. Receptura je vhodná i na nátěry hraček a dětského nábytku.

Aplikace štírkáním

	ředění	tryska	tlak (bar)
Pneumatické	do 5 % vody	1,4—1,8 mm	2,5—3,5
Airless	0-3 % vody	314,317	100—120



PŘÍPRAVA PODKLADU

Všechny podklady musí být suché, hladké, čisté, zbavené vosku a masti not. Tmavší (šedá) místa dřeva musí být před nátěrem odstraněna vybroušením. Suché dřevo hladce vybrusíte brusným papírem č. 80 – 150. Vhodná vlhkost dřeva 8 – 12%. Staré nátěry: Dobře přilnavý nátěr očistíte, odmastíte a vybrusíte brusným papírem č. 100 – 150. Poškozená místa obrusíte až na zdravé dřevo. Praskliny a nerovnosti přetmelte vhodným tmelem na dřevo a následně vybrusíte do hladka.



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 50 %

Suchý na dotek: po 1 hodině

Přetíratelný: po 2-4 hodinách

Plné mechanické zatížení podlahy doporučujeme až po 10 dnech. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.



APLIKACE A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte (nevmíchat vzduchové bubliny). Aplikujte štětcem nebo válečkem neředěný lak ve 2 – 3 vrstvách v intervalu 2 – 4 hodin.

Jako základní nátěr na neošetřené dřevo lze lak zředit max. 5% vody. Mezi nanášením jednotlivých vrstev je vhodné nátěr přebrousit jemným brusným papírem č. P150 – P240. Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10°C.

Relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Aplikaci zařízení, nářadí a pomůcky je nutné po skončení práce ihned omýt vodou.

Nářadí pro aplikaci: štětec se směsí přírodních a syntetických štětin, váleček flock/velur, pneumatické štírkání, vysokotlaké štírkání



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1) a 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-onu.

Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje biocidní přípravek; BIT, C(M)IT/MIT (3:1). Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Zbytky výrobku: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly. Použijte a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.

VOC:

IIA/e. Vnitřní/venkovní laky a mořidla na vybavení budov, včetně krycích lazurovacích hmot na dřevo. Limitní hodnoty EU: 130g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 130 g/l VOC.

Případné další podrobnější informace je možné nalézt v Bezpečnostním listu k výrobku na www.balakryl.cz.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnost (g/cm³)	1,03—1,04
Obsah netěkavých látek — sušiny (hm. %)	max. 35
Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu)	0,045
Konečný vzhled	lesklý, matný

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	0,7 kg; 2,5 kg; 4 kg
Barevnost	bezbarvý
Vydatnost v jedné vrstvě (m²/kg)*	7 — 10

* při aplikaci v 1 vrstvě v závislosti na druhu, struktuře, hustotě dřeva a způsobu aplikace



SKLADOVÁNÍ

SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ +5 °C až +35 °C.

NEPOŽIVATELNÉ!

NESMÍ ZMRZNOUT!

Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchovává užité vlastnosti minimálně do dne uvedeném na obalu.



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností tak, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto uživatelům doporučujeme naše materiály na vlastní zodpovědnost odborně a řemeslně správně vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Datum poslední revize: **09/2026**

