

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

SILIKAMAT TALOCHÉ 2.0



Définition

Revêtement minéral épais, à base de silicates de potassium en dispersion aqueuse.

Destination

- Extérieur : finition des procédés d'Isolation Thermique par l'Extérieur : REVITHERM EP, REVITHERM EP LM, REVITHERM EP RESOL, REVITHERM EP BOIS.
- Décoration et/ou protection des façades.

Propriétés

- Très bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
- Bonne résistance aux salissures.
- Bonne tenue aux U.V.
- Aspect mat minéral taloché fin.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Pâte épaisse.

Aspect du feuil sec

Structure talochée fine d'aspect mat.

Teintes

Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC® Façade.

Masse volumique

En blanc :

- 1,80 ± 0,10 kg/dm³

Extrait sec

En blanc : (en poids) 82 +/- 2 %

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec au toucher : 24 h, variable selon les conditions climatiques, plus long en période froide et humide (séchage à coeur après 15 jours environ).
- Produit à séchage (évaporation d'eau uniquement) sensible aux conditions climatiques difficiles.
- Des mesures de protection particulières sont à prévoir sur la façade avant application ou sur un revêtement fraîchement mis en oeuvre (ex : bâchage en cas de pluie ou forte hygrométrie).
- Ne pas appliquer par temps pluvieux, trop chaud ou trop venteux.

Rendement

2 kg/m² selon le support.

Conditionnement

Seau de 25 kg net.

Conservation

9 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Application

Matériel d'application

Lisseuse inox, lisseuse plastique.

Nettoyage du matériel

À l'eau, ou si le produit a séché, au décapant.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

SILIKAMAT TALOCHÉ 2.0

Données Environnementales et Sanitaires

■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L ■ Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
■ Produit minéral conforme à la norme AFNOR NF 30-808 (< 5 % de matière organique). ■ Norme EN1062-1 : E5 S3 V1 W2 A0 C0. ■ Famille NFT 36-005, famille II cat 3.	■ Produit en phase aqueuse (pH ~ 10-11), non soumis à étiquetage. ■ Protection des personnes (lunettes, gants & manches longues obligatoires).

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

SILIKAMAT TALOCHÉ 2.0

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Enduit EP Therm		1 couche de SILIKAMAT PRIM	1 couche de SILIKAMAT TALOCHÉ 2.0 à 2 kg/m²
Bétons et enduits à base de liants hydrauliques visés par la norme NF DTU 59.1, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état	■ Bien dépoussiérer le support ■ Si nécessaire, assainissement préalable fongicide et algicide avec le LIQUIDE AL (consulter la fiche technique) ■ Séchage		
Anciens fonds peints non adhérents	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Bien dépoussiérer le support		

Mise en oeuvre :

- Préparation.
- Ré-homogénéiser après ouverture du seau, puis laisser reposer le produit 5 minutes avant emploi.
- Application manuelle :
 - Appliquer SILIKAMAT TALOCHÉ 2.0 à la lisseuse inox puis en retirer l'excédent. Avant le séchage, structurer à la lisseuse plastique.

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1 et aux DTA en vigueur.
- Appliquer par une température comprise entre + 8 °C et + 30 °C, et un taux d'humidité relative inférieure à 80 % maximum.
- Ne pas appliquer par temps de gel et d'averses menaçantes. Par temps froid et humide, le séchage peut nécessiter plusieurs jours.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou sur un support gorgé d'eau, sur support gelé, par grand vent.
- Teintes à coefficient d'absorption > à 0,7 déconseillées en système décoratif et proscrites en finition des systèmes d'I.T.E. Elles sont repérées sur le nuancier CHROMATIC[®] Façade par le pictogramme du soleil barré.
- Par façade, appliquer des produits provenant d'un même lot et d'une même opération de mise à la teinte. Néanmoins, il peut subsister une légère différence de teinte par rapport au nuancier.
- Éviter tout risque de gel 24 h après application du produit.

