


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

VERNIS LUSTRA MARIN



Définition

Vernis brillant aux résines alkydes en solution.

Destination

- Intérieur/Extérieur : neuf/entretien.
- Protection et décoration des ouvrages en bois (lambris de menuiseries, rampes d'escalier, poutres...).

Propriétés

- Bon pouvoir garnissant.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Adapté aux milieux marins et montagneux.
- Conserve au bois l'aspect de sa structure naturelle.

Caractéristiques générales

Aspect en pot	Extrait sec	Conditionnement
Fluide.	En poids (norme EUR PL 005) : 59 % (Transparent).	1 L - 5 L
Aspect du feuil sec	En volume (théorique) : 51 % (Transparent).	Conservation
Brillant transparent.		18 mois en bidon d'origine non entamé.
Brillant spéculaire	Temps de séchage	Point éclair
> 85 % sous 60°.	(à 23 °C - 50 % HR)	39 °C.
Teintes	■ Hors-poussière : 4 h.	
Transparent.	■ Sec : 8 h.	
Masse volumique	■ Recouvrable : 24 h.	
(Transparent : kg/dm ³)	Rendement	
■ 0,94 ± 0,05 (norme EUR PL 004).	11 à 16 m ² /L environ.	

Application

Matériel d'application	Dilution	Nettoyage du matériel
Brosse, rouleau microfibres polyester 6 mm, pistolet.	De 0 à 5 % de White-spirit.	Aux solvants, White-spirit en particulier.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

VERNIS LUSTRA MARIN

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 400 g/L ■ Ce produit contient au maximum 400 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte des diluants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ VERNIS LUSTRA MARIN est éligible aux certifications : LEED[®], HQE[™], BREEAM[®] ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a	■ Inflammable. ■ Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

VERNIS LUSTRA MARIN

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs*	■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage ■ Gratter puis isoler les nœuds et poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté	1 couche de VERNIS LUSTRA MARIN dilué à 5% avec du White-spirit	2 couches de VERNIS LUSTRA MARIN
Boiseries lasurées ou vernis en bon état	■ Nettoyage ■ Brossage ■ Ponçage ■ Époussetage		1 couche de VERNIS LUSTRA MARIN
Boiseries lasurées ou vernis dégradés	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage si nécessaire ■ Séchage ■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage selon bois*		2 couches de VERNIS LUSTRA MARIN

Supports :

- Bois bruts et matériaux dérivés du bois conformes à la norme NF DTU 59.1, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciens vernis ou lasures d'imprégnation en bon état.
- Une reconnaissance et un essai préalables sont nécessaires pour déterminer la nature des préparations.

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Ne pas appliquer en présence d'exsudations des huiles antisiccatives, résines ou essences, de fendillements et déformations du bois, de défauts d'assemblage,de dégradations ou d'humidité.
- Appliquer une couche supplémentaire sur les surfaces horizontales ou très exposées.
- Sur bois décoloré, appliquer au préalable, une couche de LISWOOD MAT pour le teinter à nouveau, avant de traiter avec le VERNIS LUSTRA MARIN.

