Brander Stucco Matt

OMSCHRIJVING

Decoratieve pleister met een fluweelzacht stucco-effect voor binnen op basis van acrylaat copolymeer.

GEBRUIKSDOEL

Het decoratief afwerken van wanden in hotels, winkels, theaters, showrooms, kantoren, restaurants, woningen en andere representatieve ruimten.
Toe te passen op alle vlak en glad geëgaliseerde minerale ondergronden.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Schitterend traditioneel stucco-effect met fluweel zachte uitstraling.
- Snel, makkelijk en economisch te verwerken.
- Stucco-effect snel realiseerbaar door slechts twee bewerkingen.
- Schrobklasse 2 volgens NEN EN 13300.
- Licht reinigbaar.
- Geurarm.

KLEUREN EN GLANS

Vrijwel alle kleuren.

De kleur van het product kan afwijken van de kleurstaal. Met name bij donkere en felle kleuren is de kleurindruk lichter. De kleurstalen moeten derhalve gezien worden als een indicatie van het resultaat.
Ook kan door de ‘persoonlijke hand’ van de applicateur het effect (tekening) enigszins afwijken van de referentiestalen.
Geadviseerd wordt om een proefvlak op te zetten ter beoordeling van de kleur en het effect (tekening).

Geadviseerd wordt geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toe te passen.

Mat.

VERPAKKING

Plastic emmer van 2,5 liter.

BASISGEGEVENS

Dichtheid	:	ca. 1,1 kg/dm^3
Percentage vaste stof	:	ca. 41,5 gew.%
Vlampunt	:	niet van toepassing

Droogtijd bepaald bij 23°C en 50% R.V.

2^e laag aanbrengen na	:	4-5 uur
Doorgedroogd na	:	24 uur

RENDEMENT

Van het complete Brander Stucco Matt systeem: 4-5 m²/liter.

Opmerking
Om barstvorming van Brander Stucco Matt te voorkomen, moeten ophopingen van materiaal en hoge laagdikten worden vermeden.

vanzelfsprekend
Brander

Brander Stucco Matt

ONDERGROND-CONDITIES

Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog.
Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%.
Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%.
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
Zie ook Brander Informatieblad 1391.

VERWERKINGS-CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.
- Goede ventilatie.

SYSTEMEN

Hiervoor wordt verwezen naar Brander systeemblad:
Decoratief pleistersysteem met een fluweel stucco-effect Brander Stucco Matt - 4950

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Gereedschap
Grote stuccospaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken) voor het opzetten van de eerste laag.
Kleine stuccospaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken) voor de eindlaag.

Verdunning
Geen, product is gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met leidingwater.

VEILIGHEIDS-MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Stucco Matt.

AANVULLENDE GEGEVENS

Belastbaarheid
Het Brander Stucco Matt systeem is toe te passen in droge ruimten.
Het product kan ook toegepast worden in natte ruimten (badkamers en keukens), echter niet op oppervlakken die aan directe vochtbelasting onderhevig zijn, zoals bij douches, wastafels en aanrechten.
Oppervlakken die onderhevig zijn aan een spatbelasting van vet zijn ongeschikt.

Schrobklasse
Conform NEN EN 13300 is de schrobklasse na een maand drogen bepaald.

vanzelfsprekend
Brander
PPG

Brander Stucco Matt

AANVULLENDE GEGEVENS

Informatie over muurverfeigenschappen
Zie voor uitgebreide Informatie over de muurverfeigenschappen schrobklasse, reinigbaarheid, opglanzen en schrijfeffect PPG Informatieblad 1337 ‘Gedrag en eigenschappen muurverven’.

HOUDBAARHEID

Ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

REFERENTIES

Informatieblad	nummer
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen	1390
Bepalingen t.a.v. de uitvoering van stuc- en schilderwerk	1392

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, `s-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.

september 2026

vanzelfsprekend Brander®