
SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

KUBIK'O FIXATEUR



Définition

Impression fixante pour béton aux résines acryliques en dispersion aqueuse.

Destination

- Intérieur/Extérieur.
- Supports neufs/façades en service.
- Impression de supports neufs ou anciens du type béton brut de décoffrage et des matériaux de construction dont on veut garder l'aspect architectural, avant mise en oeuvre d'une lasure.

Propriétés

- Fixe et isole les fonds poreux et farinants.
- Favorise l'adhérence.
- Facilite l'application de la finition.
- Teintable pour une opacité optimale.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Liquide.

Aspect du feuil sec

Transparent.

Teintes

En stock : incolore. En machine à teinter : 21 teintes du nuancier KUBIK'O.

Masse volumique

(mesurée en blanc) : kg/dm3

- 1,03 ± 0,10 (norme NF EN ISO 2811-1)

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 15 ± 2 % (en blanc).
En volume (théorique) : 13 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 2 h
- Recouvrable : 6 h

Rendement

8 à 12 m²/L selon la nature et la porosité des fonds.

Conditionnement

15 L

Conservation

24 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau microfibre polyester 10 mm, pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

A l'eau.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

KUBIK'O FIXATEUR

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 30 g/L ■ Ce produit contient au maximum 30 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification

■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2.

Hygiène et sécurité

■ Consulter la fiche de données de sécurité.
■ Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

KUBIK'O FIXATEUR

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bétons bruts sains Les bétons neufs doivent être agés d'au moins 28 jours pour être parfaitement secs (humidité inférieure à 5% en masse, pH inférieur à 13)	Ils seront réalisés avec le plus grand soin. Les reprises ponctuelles seront réalisées avec un produit présentant une couleur et une porosité similaire au béton. Eliminer les salissures, mousses, algues, taches de rouille, graisse et d'huile de décoffrage par tous moyens appropriés. Brosser les surfaces pulvérulentes. Laver à l'eau sous pression. Si nécessaire, assainissement préalable fongicide et algicide avec PROGOLD LIQUIDE AL (consulter la fiche technique).	**<u>Finition semi-transparente (satinée)</u>** 1 couche de FIXATEUR KUBIK'O incolore **<u>Finition semi-opaque (satinée)</u>** - **<u>Finition semi-opaque (satinée et métalisée)</u>** -	**<u>Finition semi-transparente (satinée)</u>** 2 couches de KUBIK'O (1re couche diluée de 10% d'eau) **<u>Finition semi-opaque (satinée)</u>** 2 couches de KUBIK'O (1re couche diluée de 10% d'eau) **<u>Finition semi-opaque (satinée et métalisée)</u>** 2 couches de KUBIK'O SILVER (1re couche diluée de 10% d'eau)
Bétons bruts poreux Les bétons neufs doivent être agés d'au moins 28 jours pour être parfaitement secs (humidité inférieure à 5% en masse, pH inférieur à 13).		**<u>Finition semi-transparente (satinée)</u>** 1 couche de FIXATEUR KUBIK'O teinté **<u>Finition semi-opaque (satinée et métalisée)</u>** 1 couche de FIXATEUR KUBIK'O incolore	

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

KUBIK'O FIXATEUR

Précautions d'emploi :

- Conditions climatiques d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température ambiante et température du subjectile supérieures à 5 °C. Humidité relative ambiante inférieure à 80 %. Ne pas appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni non plus de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.).

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com