

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

GARNYCOAT TOITURES



Définition

Peinture décorative pour toitures, à base de résines acryliques en phase aqueuse.

Destination

- Extérieur : supports neufs et anciens.
- Décoration des toitures.

Propriétés

- Protège les toitures de l'encrassement.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Compatible avec les principaux types de toitures.
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Pâte onctueuse.

Aspect du feuil sec

Satiné.

Teintes

En stock : brun et ardoise. En machine à teinter : teintes soutenues du nuancier CHROMATIC® Façade. Teintes soutenues des nuanciers toitures.

Masse volumique

1,27 ± 0,10 kg/dm³
(norme NF EN ISO 2811-1).

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 56 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)
■ Sec : 4 h.
■ Recouvrable : 24 h.

Rendement

5 m²/L par couche, selon le support et le mode d'application.

Conditionnement

5 L - 15 L (teintes de stock) - 15 L (base SET1).

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

Dilution

Brosse ou rouleau : en 1re couche, sans impression, diluer GARNYCOAT TOITURES à 10 % : ajouter 1,5 L d'eau environ par bidon de 15 L. Pistolet : ne pas diluer.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

GARNYCOAT TOITURES

Données Environnementales et Sanitaires

■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L ■ Ce produit contient au maximum 30 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2.	Hygiène et sécurité ■ Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. ■ Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.
--	--

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

GARNYCOAT TOITURES

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Tuiles en terre cuite ou tuiles en béton brutes	■ Remplacer les tuiles cassées ou abîmées. ■ Éliminer les algues et lichens à l'aide d'un traitement fongicide et algicide. ■ Rinçage soigné et séchage complet.	Sur supports poreux ou farinants, 1 couche d'IMPRITEX	1 couche de GARNYCOAT TOITURES dilué à 10 % puis 1 couche de GARNYCOAT TOITURES
Tuiles en terre cuite ou tuiles en béton déjà peintes			1 ou 2 couches (si nécessaire) de GARNYCOAT TOITURES
Ardoises naturelles ou en fibrociment brutes	■ Remplacer les ardoises cassées ou abîmées. ■ Éliminer les algues et lichens à l'aide d'un traitement fongicide et algicide. ■ Rinçage soigné et séchage complet. ■ Traiter les crochets métalliques corrodés par pochonage au primaire antirouille type FREITAMÉTAL EXPERT.	Sur supports poreux ou farinants, 1 couche d'IMPRITEX	1 couche de GARNYCOAT TOITURES dilué à 10 % puis 1 couche de GARNYCOAT TOITURES
Ardoises naturelles ou en fibrociment déjà peintes			1 ou 2 couches (si nécessaire) de GARNYCOAT TOITURES
Plaques ondulées en fibrociment, bitume ou Shingles	■ Remplacer les plaques cassées ou abîmées. ■ Éliminer les algues et lichens à l'aide d'un traitement fongicide et algicide. ■ Rinçage soigné et séchage complet.		1 couche de GARNYCOAT TOITURES dilué à 10 % puis 1 couche de GARNYCOAT TOITURES
Plaques ondulées en fibrociment, bitume ou Shingles déjà peintes			1 ou 2 couches (si nécessaire) de GARNYCOAT TOITURES
Plaques en zinc brutes	■ Dérochage ■ Rinçage soigné ■ Séchage complet	1 couche de FREITACCROCH	1 couche de GARNYCOAT TOITURES dilué à 10 % puis 1 couche de GARNYCOAT TOITURES
Plaques en zinc déjà peintes	■ Lessivage ■ Rinçage soigné ■ Séchage complet		1 ou 2 couches (si nécessaire) de GARNYCOAT TOITURES

Précautions d'emploi :

- Conditions climatiques d'application conformes à la norme NF DTU 59.1. Température ambiante et température du subjectile supérieures à + 5 °C. Humidité relative ambiante inférieure à 80 %. Ne pas appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles surchauffés, ni non plus de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.).
- Ré-homogénéiser après ouverture du seau.
- Avant la mise en œuvre, dans le cas d'une application au pistolet, veiller à bien protéger les environs.

