


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

MUROPRIM



Définition

Impression multi-surfaces à base de résines acryliques et alkydes en émulsion.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Impression pour murs et plafonds de tous fonds usuels normalement absorbants du bâtiment (à l'exclusion des métaux).

Propriétés

- Polyvalence des supports : plâtre et dérivés, boiseries.
- Bonne adhérence.
- Excellente opacité.
- Esthétique soignée adaptée aux laques.
- Taux de COV < 1 g/L.

Caractéristiques générales

Aspect en pot Liquide.	Masse volumique (en kg/dm ³) ■ 1,40 ± 0,05 (norme EUR PL 004).	Rendement 8 à 10 m ² /L selon le support.
Aspect du feuil sec Mat-velouté tendu.	Extrait sec En poids (norme EUR PL 005) : 59 ± 2 %. En volume (théorique) : 45 ± 2 %.	Conditionnement 5 L - 15 L
Brillant spéculaire 12 % sous 85°	Temps de séchage (à 23 °C - 50 % HR) ■ Sec : 6 h. ■ Recouvrable : 24 h.	Conservation 24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.
Teintes En stock : blanc. En machine à teinter : tons pastel du nuancier CHROMATIC®.		

Application

Matériel d'application Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.	Dilution Brosse, rouleau, pistolet : prêts à l'emploi. Ajouter jusqu'à 5 % de volume d'eau sur supports poreux et/ou très absorbants.	Nettoyage du matériel À l'eau ou aux solvants si le produit a séché.
--	---	--



Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

MUROPRIM

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/L ■ Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV. ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ MUROPRIM est éligible aux certifications : LEED[®], HQE[™], BREEAM[®] ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2-4a.	■ Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage. ■ Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

MUROPRIM

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	■ Révision des joints ■ Époussetage	1 couche de MUROPRIM	2 couches de finition
Plâtre et dérivés	■ Brossage ■ Égrenage ■ Époussetage		
Anciens fonds non adhérents	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage		

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

