

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# IMPRIMA RAPID



## Définition

Impression nourrissante concentrée à base de résines alkydes modifiées en phase solvant.  
Bénéficie de la Fast Drying Technology\* pour un séchage ultra-rapide et un délai de recouvrement réduit.

\*Technologie à Séchage Rapide.

## Destination

- Intérieur/Extérieur : neuf/entretien.
- Intérieur : murs et plafonds de tous fonds usuels normalement absorbants du bâtiment (exclusion des métaux) avant peinture, ratissage ou enduit.
- Extérieur : lorsque l'impression de boiseries est assurée à l'intérieur avec IMPRIMA RAPID, la continuité peut être assurée à l'extérieur. Sinon préférer PRIMWOOD RAPID ou MAT.

## Propriétés

- Excellente opacité.
- Uniformise l'absorption des fonds.
- Garnissante : masque les légères imperfections du support.
- Applicable sur matériaux alcalins en intérieur.

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Liquide onctueux.

### Aspect du feuil sec

Mat-velouté tendu.

### Brillant spéculaire

- < 6 % sous 85°

### Teintes

En stock : blanc. En machine à teinter : teintes pastel du nuancier CHROMATIC®.

### Masse volumique

(en blanc : kg/dm<sup>3</sup>)

- 1,49 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

### Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 80 ± 2 %

En volume (théorique) : 62 ± 2 %

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors-poussière : 2h
- Sec : 2h
- Hors-pluie : 2 h
- Recouvrable : 5 h
- Séchage plus long par temps froid et humide et sur fonds peu absorbants.

### Rendement

8 à 10 m<sup>2</sup>/L selon le support.

### Conditionnement

1 L - 5 L - 15 L

### Conservation

24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.

### Point éclair

Entre 21 °C et 55 °C

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyester tissé 5 mm, pistolet.

### Dilution

Brosse, rouleau, pistolet : ajouter 5 % à 10 % en volume de white-spirit suivant les fonds.


### Nettoyage du matériel

Au solvant.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# IMPRIMA RAPID

## Données Environnementales et Sanitaires

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)              | <div>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g): 350 g/L</div> <div>■ Ce produit contient au maximum 350 g/L de COV</div> <div>■ Les valeurs indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels</div>                                                                                                                                                                                                   |
| ■ Certification de Construction, Qualité et Environnement | <div>■ IMPRIMA RAPID est éligible aux certifications : LEED®, HQETM, BREEAM®</div> <div>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></div> <div>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.enviroennementale.gouv.fr">www.declaration.enviroennementale.gouv.fr</a></div> |
| ■ Production                                              | ■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ■ Fiche de Données de Sécurité                            | Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Caractéristiques réglementaires

| Classification                        | Hygiène et sécurité                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a | <div>■ Inflammable.</div> <div>■ Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.</div> |

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# IMPRIMA RAPID

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

| Support                         | Préparation                                                                                           | Impression                              | Finition                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plâtre et dérivés               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Brossage</li><li>■ Égrenage</li><li>■ Époussetage</li></ul>   | 1 couche d'IMPRIMA<br>RAPID dilué à 5 % | 2 couches de finition                                                                        |
| Mortier de<br>ciment et dérivés |                                                                                                       |                                         |                                                                                              |
| Anciens fonds<br>non adhérents  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Grattage</li><li>■ Lessivage</li><li>■ Rinçage</li></ul>      |                                         |                                                                                              |
| Bois intérieur                  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ponçage</li><li>■ Époussetage</li><li>■ Dégraissage</li></ul> |                                         | 2 couches, au choix, de : SOYDOR RAPID, ELYOPUR LAQUE,<br>PREMIOR, PANTOR ou PRIMWOOD MAT    |
| Bois extérieur                  |                                                                                                       |                                         | 2 couches, au choix, de : PRIMWOOD RAPID, PRIMWOOD MAT,<br>TEXWOOD PREMIUM, EXPRIM ou PANTOR |

#### Précautions d'emploi :

- Conformes à la norme NF DTU 59.1 à savoir :
  - A l'intérieur : plâtre, bois, enduits neufs ou anciens, ciments et dérivés recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
  - A l'extérieur : bois.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations.

#### Travaux préparatoires :

- Conforme à la norme NF DTU 59.1.
- Ancienne lasure en bon état : après nettoyage, ponçage et essuyage soignés.
- Ancien vernis : décapage total suivi d'un rinçage soigné.

