

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

GARNYCOAT REVER PRIM



Définition

Impression acrylique réfléchissant les rayons du soleil, pour toitures en matériaux rigides.

Destination

- Extérieur : supports neufs et anciens.
- Supports rigides : tuiles en béton, plaques en fibrociment et toitures en tôle d'acier apprêtés.

Propriétés

- Impression toitures rigides.
- À utiliser en 1^{re} couche pour le système GARNYCOAT REVER.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Pâte onctueuse.

Aspect du feuil sec

Mat.

Teintes

Blanc.

Masse volumique

(Norme NF EN ISO 2811-1) : 1,20 ± 0,10 kg/dm³.

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 32 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors pluie : 1 h.

Temps de recouvrement

(à 23 °C - 50 % HR) - Redoublable : 3 h.

Rendement

3-5 m²/L

Conditionnement

20 L

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

Dilution

Brosse, rouleau, pistolet : maximum 10 %.

Nettoyage du matériel

À l'eau.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

GARNYCOAT REVER PRIM

Données Environnementales et Sanitaires

■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/L ■ Ce produit contient au maximum 140 g/L de COV
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification

- NF T 36-005 : Famille 1 - Classe 7b2

Hygiène et sécurité

- Conserver hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Informations consommateurs

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.



Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

GARNYCOAT REVER PRIM

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Tuiles en béton, plaques en fibrociment, toitures en tôle d'acier apprêtés		1 couche de GARNYCOAT REVER PRIM dilué entre 0 et 10 % en fonction de la porosité du support pour un rendement de 3-5 m²/L (épaisseur totale du film humide 200-225 µm)	1 ou 2 couches de GARNYCOAT REVER pour un rendement de 3-5 m²/L (épaisseur totale du film humide 200-225 µm)

Précautions d'emploi :

- Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74-201 (réf. DTU 59-1).
- Le support doit être sain, sec et cohésif, la température ambiante comprise entre 8 °C et 30 °C et l'humidité relative de l'air inférieure à 80 %.
- Organiser la réalisation du chantier de manière à ce que le film de peinture soit sec avant la rosée du soir.
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie.
- Ré-homogénéiser après ouverture du seau à l'aide d'un malaxeur (300 T/min maximum).
- Avant la mise en œuvre, dans le cas d'une application au pistolet, veiller à bien protéger les supports et zones environnantes.
- Vérifier l'état de la toiture avant de commencer les travaux et prévoir les travaux d'entretien/réfection nécessaires avant mise en peinture le cas échéant.
- S'applique seulement sur toiture inclinée (1 % de pente minimum).
- Ne pas appliquer le système si la toiture possède des défauts d'étanchéités.
- Ne pas appliquer sur une toiture présentant de l'eau stagnante.

Entretien :

- Éviter les sollicitations mécaniques prématurées, le système atteignant sa dureté et durabilité finale dans des conditions normales après un séchage de 4 semaines environ.
- Au plus tôt 1 mois après l'application, la surface peut être entretenue avec un nettoyeur basse pression.