


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

LISWOOD AQUA OPAQUE



Définition

Lasure opaque d'aspect satiné aux résines acryliques en dispersion aqueuse.

Destination

- Intérieur/Extérieur : neuf/entretien.
- Décoration et protection de tous les subjectiles bois usuels du bâtiment.

Propriétés

- Hydrofuge : protège le bois contre les intempéries.
- Microporeuse : laisse respirer le bois.
- Rénovateur pour bois grisailés ou nuancés : couche d'uniformisation avant système transparent LISWOOD.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Liquide.

Aspect du feuil sec

Satiné-mat.

Brillant spéculaire

10 % sous 60°.

Teintes

Toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.

Masse volumique

(En blanc : kg/dm³)

- 1,36 ± 0,05 (norme EUR PL 004).

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 56 ± 2 % (en blanc).

En volume (théorique) : 40 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 3 h.
- Recouvrable : 8 h.
- Séchage plus long par temps humide.

Rendement

10 à 12 m²/L par couche selon les bois.

Conditionnement

1 L - 5 L - 15 L

Conservation

18 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau microfibre polyester 6 mm, pistolet.

Dilution

En travaux neufs, diluer la 1re couche avec 15 à 20 % d'eau en fonction de la porosité du support; 2de couche : dilution à 10 % d'eau.

Nettoyage du matériel

À l'eau, ou si le produit a séché, au solvant.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

LISWOOD AQUA OPAQUE

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/L ■ Ce produit contient au maximum 128 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ LISWOOD AQUA OPAQUE est éligible aux certifications LEED[®], HQE[™], BREEAM[®] ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
■ NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2	■ Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage. ■ Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

LISWOOD AQUA OPAQUE

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs*	■ Nettoyage ■ Brossage ■ Ponçage ■ Époussetage	1 couche de LISWOOD AQUA OPAQUE dilué à 15-20 % d'eau	■ Intérieur : 1 couche de LISWOOD AQUA OPAQUE dilué à 10 % d'eau ■ Extérieur : 2 couches de LISWOOD AQUA OPAQUE dilué à 10 % d'eau
Ancienne peinture ou lasure en bon état			
Ancienne peinture ou lasure en mauvais état	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage selon bois		
Bois grisailleés** ou anciennes lasures foncées en bon état	■ Nettoyage ■ Brossage ■ Ponçage ■ Époussetage		■ Intérieur : 1 couche de LISWOOD RAPID, GEL ou HES ou LISWOOD AQUA TT ■ Extérieur : 2 couches de LISWOOD RAPID, GEL ou HES ou LISWOOD AQUA TT

Précautions d'emploi :

- Bois bruts et matériaux dérivés du bois conformes à la norme NF DTU 59.1, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes lasures ou peintures en bon état.
- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Ne pas appliquer en présence d'exsudations ou de remontées de tanin, résines ou essences, de fendillements et déformations du bois, de défauts d'assemblage, de dégradations ou d'humidité.
- Ne pas appliquer directement sur vernis, même après ponçage.
- Ne pas appliquer LISWOOD AQUA OPAQUE en cas d'averse menaçante.
- En extérieur, teintes de coefficient d'absorption solaire supérieur à 0,7 (teintes soutenues) déconseillées sur surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques.
- Température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.
- Mélanger avant emploi.

