

GUITAFLEX D2-I4 CONFORT

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement.

LES FAÇADES



DESTINATION

Pour la décoration et la protection des façades par système peinture D2 ou revêtement D3 et systèmes d'imperméabilité (I1 à I4).

QUALITÉS DOMINANTES

- Polyvalent : D2-I4, un seul produit pour toute la façade sur la majorité des chantiers (système d'application monoproduit jusqu'en I2)
- Allégé : application et manutention facilitées
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau
- Grande souplesse du film
- Grande durabilité des teintes
- Excellente résistance à l'encrassement grâce à la technologie NPS
- Non appétant pour les escargots (sans carbonate de calcium)
- Entretien ou rénovation des systèmes ETICS, présentant des désordres de type K1/K2/K3 seulement pour les bâtiments de première et deuxième famille.

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC® façade

Caractéristiques techniques

ASPECT	Mat
RENDEMENT	Selon le système appliqué : • Peinture : 7m²/L/couche • Revêtement : 3 m²/L/couche
CONDITIONNEMENT	3L - 15L
DENSITÉ MOYENNE	1,01
EXTRAIT SEC EN VOLUME	51 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	59 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE [23 °C et 50% Humidité Relative]	• Peinture : Hors pluie : 20min Sec au toucher : 2h Recouvrable : 6 à 8h • Revêtement : Sec au toucher : 4h Recouvrable : 24h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	En décoration : brosse, rouleau polyamide texturé 14mm en D2 ou 18 mm en D3, pistolet. En revêtement d'imperméabilité : brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.
DILUTION	Prêt à l'emploi, Diluer entre 0% et 15% en fonction du relief et de la porosité du support (voir tableau de mise en œuvre)
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

Mise en œuvre

Les travaux préparatoires se feront conformément à la norme NF DTU 42.1 ou à la norme NF DTU 59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin. Si nécessaire, assainir les fonds avant peinture avec une solution contre les algues et les lichens. Les supports doivent être durs, sains, compacts et secs et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression. Les supports ne répondant pas aux exigences de l'étude préalable NF D.T.U 42.1 devront être mis à nu par décapage puis rincés soigneusement par lavage sous pression puis séchés avant application d'une impression du type GUITTECH. Sur pâte de verre et carreaux céramique (< 7,5 x 7,5 cm), sur ancienne peinture minérale et de façon générale sur fonds excessivement poreux ou pulvérulent, on utilisera GUITTEX FIXATEUR en couche d'impression pour tous les systèmes.

Consulter les fiches techniques correspondantes GUIOFIX, GUITTEX FIXATEUR et GUITTEX L INTER.

ATTENTION

GUITAFLEX D2-I4 CONFORT ne doit pas être appliqué dans les conditions suivantes :

- Par temps de pluie, de gel, de brouillard ou d'humidité relative $\geq$ à 80%
- Sur support gelé, givré ou d'humidité $\geq$ 5% en masse
- Sur des supports dont la température superficielle est $\leq$ 5 °C ou $\geq$ 35 °C
- En plein soleil ou par vent fort.

Les revêtements GUITAFLEX D2-I4 CONFORT devront s'arrêter à 25 cm minimum du sol. Ces 25 cm seront traités avec 2 couches de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT IMPERATIVEMENT dilué à 10 %.

Lorsque le produit est appliqué en D2 ou D3, il est IMPERATIF de respecter les dilutions indiquées dans le tableau de mise en oeuvre sous peine de ne pas obtenir le résultat voulu.

Il est déconseillé d'utiliser des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) sur des surfaces pouvant être exposées au soleil. Toutefois, la technologie Outside Unlimited Colors® permet de réaliser les teintes soutenues du Chromatic® façade avec un coefficient d'absorption conforme aux normes en vigueur. En effet, cette technologie permet, par une formulation spécifique des teintes, d'obtenir un coefficient d'absorption <0,7 et ainsi rester dans le domaine d'acceptation du NF DTU 59.1. Une sous-couche blanche est nécessaire avant application des couches de finitions.

GUITAFLEX D2-I4 CONFORT

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement.

LES FAÇADES

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Enduits de liants hydrauliques neufs, sains, secs, propres Bétons bruts, neufs, sains, secs, propres Anciennes peintures adhérentes et non pulvérulentes	- Égrenage - Brossage - Époussetage ou Lavage haute pression - Séchage complet	- Système D2 et D3 1 couche GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué entre 5 et 10% à 145 g/m² - Système I1 et I2 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 15% à 240 g/m²	Classe D2 (A0) - Film décoratif 1 à 2 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 10% à 145 g/m²/ couche Classe D3 (A1) - Résiste au faïençage 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou •• 2 couches de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 5% à 160 g/m²/ couche
Enduits, bétons et dérivés anciens non peints Anciennes peintures présentant une pulvérisance résiduelle	- Nettoyage - Brossage - Lavage machine sous pression - Séchage complet	Application d'une couche de GUITTEX FIXATEUR ou de GUIOFIX	Classe I1 (A2) - Résistance à la microfissuration existante ≤ 0,2 mm 1 couche de GUITTEX L INTER dilué à 15% à 250 g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 15% à 240 g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 390 g/m²
Anciens films de peinture peu adhérents	- Lavage haute pression - Séchage complet	Application d'une couche de GUIFOX	Classe I2 (A3) - Résistance à la fissuration existence ≤ 0,5 mm - Si désordre, après l'impression, appliquer 1 couche de GUITTEX L INTER à 300g/m² et une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou - Si support sain, après l'impression, appliquer : 2 couches de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 290 g/m²
Revêtements ne répondants pas aux exigences de l'étude préalable NF DTU 42.1	- Mise à nu du support par décapage intégral - Rinçage soigné par lavage sous pression - Séchage complet	Application d'une couche de GUITTECH	Classe I3 (A4) - Résistance à la fissuration existante ou à venir < 1mm 1 couche de GUITTEX L INTER à 450 g/m² 1 couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m²
Enduits au mortier de plâtre "type parisien" (classes possibles : I3 et I4) Enduits monocouche brut	- Egrenage - Brossage - Dépoussiérage	Application d'une couche de GUITTEX FIXATEUR	Classe I4 (A5) - Résistance à la fissuration existante ou à venir < 2mm 1 couche de GUITTEX L INTER à 400 g/m2 - Maroufler l'Armature Non Tissée 1M NON TISSEE EFFRANGEE sur le produit frais. - Immédiatement 1 couche de GUITTEX L INTER à raison de 400 g/m2 - Appliquer 24 heures après une couche de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com

Observations

NOTA
NORMALISATION

- Systèmes de décoration :
- NF T 36-005 : Famille 1 - Classe 7b2
 - NF T 34-722 : Peinture D2 /Revêtement D3
 - NF EN 1062-1 : Peinture E3, V2, W3,A0 / Revêtement E4 , V2, W3, A1

- Systèmes d'imperméabilité :
- NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2
 - NF DTU 42.1 : I1 à I4
 - NF EN 1062-1 : E4 à E5 - V2, W3, A2 à A5, C1

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L (2010).
Ce produit contient maximum 40 g/L COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION
CONSOMMATEURS

Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne jetez pas le produit à l'égout.