

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

LISWOOD AQUA SATURATEUR



Définition

Saturateur à base d'huiles modifiées en phase aqueuse pour la protection et la décoration non filmogène des terrasses, bardages, mains courantes...

Destination

- Intérieur/Extérieur : neuf/entretien, après remise à nu du support.
- Protection des bardages en bois et des revêtements verticaux en bois massifs.
- Protection des sols des terrasses - Trafic piétonnier.
- Protection des bois autoclavés.

Propriétés

- Non filmogène : conserve la structure et l'aspect naturel du bois.
- Application rapide, à saturation (en 2 couches).
- Protection anti-UV.
- Résiste à l'eau chlorée.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Très fluide.

Aspect du feuil sec

Non filmogène, transparent. Mat à satiné.

Teintes

Incolore et toutes teintes transparentes du nuancier CHROMATIC[®] Bois.

Masse volumique

(mesurée : kg/dm³)

- 1,025 (norme EUR PL 004).

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 21 % ± 2 %.

En volume (théorique) : 21 % ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec au toucher : 30 min
- Recouvrable : 3 h
- Séchage complet : 24 h

Rendement

12 m²/L, variable selon l'essence du bois.

Conditionnement

1 L - 5 L

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Application

Matériel d'application

Brosse, spalter.

Dilution

Prêt à l'emploi.


Nettoyage du matériel

À l'eau ou au décapant si le produit a séché.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

LISWOOD AQUA SATURATEUR

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Non concerné
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

- Classification
- NF T 36-005 Famille I - Classe 4a/7b2.



Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

LISWOOD AQUA SATURATEUR

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs	■ Nettoyage ■ Brossage ■ Ponçage ■ Époussetage		
Ancienne peinture ou lasure en bon état			
Ancienne peinture ou lasure en mauvais état	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage selon bois	LISWOOD AQUA SATURATEUR à saturation	LISWOOD AQUA SATURATEUR à saturation

Précautions d'emploi :

- L'incolore ne doit pas être utilisé seul comme finition si une protection U.V. est souhaitée. Afin d'éviter le grisaillement du bois, opter pour le LISWOOD AQUA SATURATEUR teinté.

