

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PANTEX VELOURS



Définition

Peinture intérieure aux résines mixtes acrylique et alkyde, d'aspect velouté-mat.

Destination

- Intérieur : neuf/rénovation.
- Peinture de finition pour murs et plafonds.
- Pour pièces sèches.
- État de finition A ou B selon préparation du support.

Propriétés

- Bonne résistance : RAH Classe 1, lessivable.
- Fort pouvoir garnissant et couvrant.
- Grande facilité d'application.
- Belle blancheur durable.
- Taux de COV < 1 g/L.

Caractéristiques générales

Aspect en pot Onctueux.	Masse volumique Blanc : 1,35 ± 0,05 kg/dm ³ (norme EUR PL 004).	Conditionnement 1 L - 5 L - 15 L
Aspect du feuil sec Velours.	Extrait sec 58 ± 2 % (norme EUR PL 005). 47 ± 2 % (théorique).	Conservation 12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.
Brillant spéculaire 4 % sous 60°. 9 % sous 85°.	Temps de séchage 1 h.	Résistance à l'abrasion humide Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm, après 200 cycles).
Teintes Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.	Temps de recouvrement 4 h.	
	Rendement 8 à 11 m ² /L environ par couche.	

Application

Matériel d'application Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.	Dilution Prêt à l'emploi.	Nettoyage du matériel À l'eau ou au solvant si le produit a séché.
--	-------------------------------------	--

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PANTEX VELOURS

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L ■ Ce produit contient au maximum 1g/L de COV, en tenant compte de nos colorants éventuels.
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Réduction d’empreinte carbone de 10,7 % (selon norme ISO 14025:2006) par rapport à la formule précédente PANTEX VELOURS vendue jusqu’en 2024 ■ Empreinte carbone (selon unité fonctionnelle) : 0,348 kg CO2eq/m²/couche sur 10 ans ■ Empreinte carbone (calcul RE2020) : 1,738 kg CO2eq/m²/couche sur 50 ans ■ Possède un certificat M1, éligible aux chantiers HQE, LEED et BREEAM ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Informations consommateurs
■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2/4a.	■ Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. ■ Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. ■ Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l’impact environnemental des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie. ■ Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte. ■ Ne jetez pas le produit à l’égout.
Hygiène et sécurité	
■ Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.	



Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PANTEX VELOURS

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	Révision des joints Époussetage	1 couche de PRINTOPRIM ou ELYOPUR IMPRESSION	2 couches de PANTEX Velours
Plâtre et dérivés	Brossage Égrenage	1 couche de PRINTOPRIM ou ELYOPUR IMPRESSION ou IMPRIMA RAPID dilué à 5 % (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés	Époussetage	1 couche de PRINTOPRIM ou IMPRIMA RAPID dilué à 5 %	
Anciens fonds adhérents	Lessivage Ponçage		
Anciens fonds non adhérents	Grattage Lessivage Rinçage	1 couche de PRINTOPRIM ou ELYOPUR IMPRESSION	

Supports :

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures ou d'anciens papiers peints.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.

Travaux préparatoires :

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Protéger les métaux avec un primaire approprié (FREITAMÉTAL EXPERT).