

PPG PHENGUARD™ 985

DESCRIPTION

Revêtement bicomposant époxy phénolique novolaque adduct d'amine

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Excellente résistance à une large gamme d'acides organiques, alcools, huiles végétales, graisses (indépendamment de la teneur en acides gras libres) et solvants
- Peut être recommandé en système 2 ou 3 couches
- Large gamme de contenus
- Bonne résistance à l'eau chaude

COULEUR ET NIVEAU DE BRILLANCE

- Blanc cassé, gris
- Crème sur demande
- Satiné

Note:

- Toutes les teintes peuvent être utilisées en primaire, en intermédiaire ou en finition selon la préférence de teinte

DONNÉES DE BASE À 20°C (68°F)

Informations sur le mélange	
Nombre de composants	Deux
Masse volumique	1,7 kg/l (14,2 lb/US gal)
Extrait sec en volume	66 ± 2%
COV (fournis)	max. 339,0 g/l (env. 2,8 lb/US gal)
Épaisseur recommandée du film sec	100 - 160 µm (4,0 - 6,3 mils)
Rendement théorique	6,6 m ² /l pour 100 µm (265 ft ² /US gal pour 4,0 mils) 4,4 m ² /l pour 150 µm (176 ft ² /US gal pour 6,0 mils)
Sec au toucher	2 heures
Délai de recouvrement	Minimum: 36 heures Maximum: 28 jours
Stabilité au stockage	Base : minimum 12 mois si stockée dans un endroit frais et sec Durcisseur: minimum 12 mois si stocké dans un endroit frais et sec

Notes:

- Voir DONNEES COMPLEMENTAIRES - Rendement et épaisseur film sec
- Voir DONNEES COMPLEMENTAIRES - Délais de recouvrement
- Voir DONNEES COMPLEMENTAIRES - Temps de séchage

PPG PHENGUARD™ 985

ETAT ET TEMPÉRATURE DU SUPPORT RECOMMANDÉS

Préparation de surface

- L'acier devra être décapé par projection d'abrasif sur site au degré de soin Sa 2½ minimum
 - Rugosité de surface 50 – 100 µm (2,0 – 4,0 mils)
 - L'acier devra être exempt de rouille, de calamine, de primaire d'atelier et autres pollutions
-

Agrément IMO-MS.C.288(87) pour réservoirs de pétrole brut de navire pétrolier

- Acier: décapé par projection d'abrasif au degré de soin Sa2½ ou SSPC-SP10, profil de rugosité 50 – 75 µm (2,0 – 3,0 mils)
 - Acier; ISO 8501-3:2006 grade P2 dont tous les bords doivent être arrondis pour obtenir un rayon de 2 mm (0,079 in) ou soumis à trois passes de meulage ou au moins un procédé équivalent avant de peindre
 - La quantité de poussière sur le support à peindre ne doit pas excéder le degré "1" pour les tailles de poussières de classes "3", "4", ou "5" (ISO 8502-3-2017). Les tailles de poussières de tailles inférieures ("1" et/ou "2") devront être éliminées si elles sont visibles à l'œil nu
 - La couche précédente sèche et exempte de toute pollution
-

Température du support et conditions d'application

- La température du support pendant l'application et le séchage doit être supérieure à 10°C (50°F)
 - La température du substrat pendant l'application et le séchage doit être au moins de 3°C (5°F) au-dessus du point de rosée
-

SYSTEME

Pour une utilisation en revêtement intérieur de réservoir

- 2 couches de 150 µm (6,0 mils) par couche, ou 3 couches de 100 µm (4,0 mils) par couche, pour atteindre 300 µm (12,0 mils) d'épaisseur sèche totale

Notes:

- L'épaisseur de film sec minimale spécifiée est 300 µm (12,0 mils), l'EFS moyenne maximale est 450 µm (18,0 mils)
 - Sur les points singuliers d'une structure peinte avec PHENGUARD 985, 10% des zones de mesures d'épaisseurs relevées peuvent être entre 600 – 800 µm (24,0 – 32,0 mils). Les mesures d'épaisseurs individuelles peuvent être entre 800 – 900 µm (32,0 – 35,0 mils). Les points singuliers sont par exemple les cordons de soudure, angles, boulons, recoins, écrous, et zones difficiles d'accès.
-

Système pour les réservoirs des Navires Pétroliers selon la résolution IMO MSC.288(87).

- 2 couches de 160 µm (6,3 mils) par couche, pour obtenir 320 µm (12,6 mils) d'épaisseur totale de film sec
 - Exigences d'application strictement en accord avec IMO PSPC MSC.288(87), profil de rugosité 50 – 75 µm (2,0 – 3,0 mils)
-

PPG PHENGUARD™ 985

MODE D'EMPLOI

Ratio de mélange en volume: base à durcisseur 88:12 (7,33:1)

- La température de la peinture doit être de préférence supérieure à 15°C (59°F), sinon il peut être nécessaire de diluer pour obtenir la viscosité d'application
- Une dilution trop importante diminue la tenue à la coulure et ralentit le séchage
- Ajouter le diluant après mélange des composants

Tableau de la durée d'induction

Durée de mûrissement du mélange	
Température du mélange	Durée de mûrissement du mélange
15°C (59°F)	20 minutes
20°C (68°F)	15 minutes
25°C (77°F)	10 minutes

Durée pratique d'utilisation du mélange

4 heures à 20°C (68°F)

Pistolet pneumatique

Diluant recommandé

THINNER 91-92

Taux de dilution

0 - 10%, en fonction des épaisseurs demandées et des conditions d'application

Diamètre de la buse

2,0 mm (approx. 0,079 pouce)

Pression à la buse

0,3 MPa (approx. 3 Bar; 44 p.s.i.)

PPG PHENGUARD™ 985

Pistolet airless

Diluant recommandé

THINNER 91-92

Taux de dilution

0 - 5%, en fonction des épaisseurs demandées et des conditions d'application

Diamètre de la buse

Env. 0,43 – 0,53 mm (0,017 – 0,021 po)

Pression à la buse

15,0 MPa (env. 150 bars; 2176 p.s.i.)

Brosse/rouleau

- Brosse : uniquement pour prétouches et réparations ponctuelles

Diluant recommandé

THINNER 91-92

Taux de dilution

0 - 5%

Solvant de nettoyage

- THINNER 90-53
-

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Rendement et épaisseur du film	
Épaisseur film sec	Rendement théorique
100 µm (4.0 mils)	6.6 m ² /l (265 ft ² /US gal)
150 µm (6.0 mils)	4.4 m ² /l (176 ft ² /US gal)
160 µm (6.3 mils)	4.1 m ² /l (168 ft ² /US gal)

Note:

- Épaisseur film sec à la brosse: 80 µm (3,1 mils) maximum
-

PPG PHENGUARD™ 985

Délai de recouvrement pour une épaisseur de film sec jusqu'à 100 µm (5,0 mils) lorsqu'employé en primaire

Recouvrable par...	Délai	10°C (50°F)	15°C (59°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
Lui-même	Minimum	60 heures	48 heures	36 heures	24 heures	16 heures
	Maximum	28 jours	28 jours	28 jours	21 jours	10 jours

Notes:

- Lorsqu'employé en primaire sous revêtement interne sans solvants l'épaisseur sèche doit être limitée à un maximum de 100 µm (4,0 mils)
- La performance du système appliqué dépend fortement du degré de polymérisation de la première couche au moment du recouvrement. Le délai de recouvrement entre la 1ère et la 2ème couche est étendue en comparaison avec la 2ème et la 3ème (voir détails délais de recouvrements)

Délai de recouvrement pour une épaisseur de film sec jusqu'à 160 µm (6,3 mils) lorsqu'employé en primaire

Recouvrable par...	Délai	10°C (50°F)	15°C (59°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
Lui-même	Minimum	3 jours	58 heures	45 heures	30 heures	20 heures
	Maximum	28 jours	28 jours	28 jours	21 jours	10 jours

Note:

- Lorsqu'employé en primaire sous revêtement interne sans solvants l'épaisseur sèche doit être limitée à un maximum de 100 µm (4,0 mils)

Délai de recouvrement pour une épaisseur sèche jusqu'à 100 µm (4,0 mils) quand utilisé en intermédiaire

Recouvrable par...	Délai	10°C (50°F)	15°C (59°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
Lui-même	Minimum	36 heures	32 heures	24 heures	16 heures	12 heures
	Maximum	28 jours	28 jours	28 jours	21 jours	10 jours

Notes:

- Le support doit être sec et exempt de toute contamination
- Pour les prétouches en PHENGUARD 985, respecter les mêmes délais de recouvrement qu'une couche intermédiaire complète à une épaisseur sèche jusqu'à 100 µm

PPG PHENGUARD™ 985

Temps de polymérisation pour le système complet - épaisseur de film sec jusqu'à 320 µm (12,6 mils)

Température du support	Temps de séchage minimum avant le chargement de produits non visés par les notes 4, 7 ou 11 et des eaux de ballast ou test à l'eau de mer
10°C (50°F)	14 jours
15°C (59°F)	14 jours
20°C (68°F)	10 jours
30°C (86°F)	7 jours
40°C (104°F)	5 jours

Notes:

- Temps de post-durcissement minimum avant le transport des cargaisons selon les notices 4,7 ou 11: 3 mois
- Consulter la dernière édition de la liste de résistance chimique et données complémentaires pour plus d'information
- Pour le stockage de méthanol et de monomère d'acétate de vinyl, une post cuisson est nécessaire. Elle ne peut pas être remplacée par le stockage de produits non agressifs sur une période de 3 mois
- Une ventilation adaptée doit être maintenue pendant l'application et le séchage

Durée pratique d'utilisation (viscosité d'application)

Température du mélange	Durée pratique d'utilisation du mélange
10°C (50°F)	6 heures
20°C (68°F)	4 heures
30°C (86°F)	1,5 heures

SECURITE

- Comme pour toute peinture à base de solvant, éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation ou des vapeurs et tout contact entre la peinture humide et les yeux ou la peau
- Se référer aux Fiches de Données de Sécurité et étiquettes pour des exigences de sécurité et de précaution complètes

DISPONIBILITÉ MONDIALE

PPG Protective & Marine Coatings a pour objectif de fournir le même produit dans le monde entier. Cependant, de légères modifications du produit sont parfois nécessaires pour respecter les règles nationales ou locales. Dans ce cas, une autre fiche technique du produit sera utilisée.



PPG PHENGUARD™ 985

REFERENCES

- Guide | PPG PHENGUARD | Tankcoating - Hot cure
- Information sheet | Explanation of product data sheets
- Guide | PPG SIGMACARE PLUS | Online guide to maintenance at sea

GARANTIE

PPG garantit (i) son droit sur le produit, (ii) que la qualité du produit est conforme aux spécifications de PPG pour un produit de ce type en vigueur au moment de la fabrication et (iii) que le produit livré sera libre du droit légitime de toute tierce partie en matière de violation de tout brevet américain relatif au produit. IL S'AGIT DES SEULES GARANTIES CONSENTIES PAR PPG ET PPG REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, CONFORMÉMENT À LA LOI OU DÉRIVANT DE LA LOI, CONCERNANT LA COMMERCIALISATION OU L'USAGE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE AUTRE GARANTIE D'ADAPTATION À UN OBJECTIF OU USAGE PARTICULIER. Toute réclamation relative à cette garantie doit être notifiée par écrit par l'Acheteur à PPG dans les cinq (5) jours suivant la découverte par l'Acheteur du défaut signalé, mais en aucun cas après l'expiration de la durée de conservation applicable du produit ou un an après la date de livraison du produit à l'Acheteur, selon ce qui arrive en premier. Toute absence de communication d'une telle non-conformité par l'Acheteur à PPG, selon les termes mentionnés ci-dessus, empêchera l'Acheteur de bénéficier de cette garantie.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITE

EN AUCUN CAS PPG NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE, EN VERTU D'UNE QUELCONQUE THÉORIE DE RÉPARATION (SOIT PAR NÉGLIGENCE, SOIT PAR RESPONSABILITÉ INCONDITIONNELLE OU RESPONSABILITÉ CIVILE) DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS LIÉS À, PROVENANT OU DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Les renseignements figurant sur la présente fiche ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont basés sur des essais en laboratoire considérés comme fiables par PPG. PPG peut modifier à tout moment les renseignements contenus dans cette fiche à la suite d'une expérience pratique et de l'évolution continue du produit. Toutes les recommandations ou suggestions relatives à l'utilisation du produit PPG, que ce soit dans la documentation technique ou en réponse à une demande spécifique ou autre, sont basées sur des données qui sont, à la connaissance de PPG, fiables. Les produits et les renseignements y afférents sont conçus pour des utilisateurs ayant les connaissances et compétences industrielles requises et il appartient à l'utilisateur final de déterminer si le produit est adapté à l'application visée, et l'Acheteur sera considéré comme seul juge et responsable à ce propos. PPG n'exerce aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, ni sur les différents facteurs qui influencent l'usage et l'application du produit. Par conséquent, PPG réfute toute responsabilité en cas de perte, blessure ou dommage résultant d'une telle utilisation ou du contenu de cette fiche technique (sauf accords écrits contraires). Des variations dans les conditions d'application, des changements dans les procédures d'utilisation ou l'extrapolation de données peuvent entraîner des résultats non satisfaisants. Cette fiche remplace toutes les versions précédentes et il appartient à l'Acheteur de s'assurer que ces renseignements sont d'actualité avant d'utiliser le produit. Les fiches en vigueur pour tous les produits PPG Protective & Marine Coatings sont disponibles sur www.ppgpmc.com. Le texte anglais de la présente fiche prévaut sur toute traduction.