



CHROMATIC®

**DESTINATION**

Murs, plafonds, menuiseries, DEP et appuis de fenêtres. Intérieur/Extérieur. Neuf et entretien. Toutes pièces.

Adhérence directe sur : fer, alu, acier, zinc, inox, cuivre, galva, plastique, PVC, caoutchouc, carrelage mural, verre, mélaminé, béton, ciment, toutes les essences de bois (hors Red Cedar et bois tanniques) et anciennes peintures, lasures ou vernis acryliques ou glycéro.

QUALITÉS DOMINANTES

- Monoproduit : impression/finition
- Multi-supports, excellente adhérence sur la plupart des supports
- Antirouille, applicable directement sur métaux ferreux sains
- Pouvoir opacifiant élevé
- Lessivable

TEINTES

Blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic® et RAL

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat-velouté 10% sous 60°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Mat Velouté
RENDEMENT	10 à 12 m ² /L
CONDITIONNEMENT	1 L - 3 L - 10 L
DENSITÉ MOYENNE	1,34 ± 0,05 g/cm ³
EXTRAIT SEC EN VOLUME	61 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	Sec au toucher : 2h Redoublable : 4h
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles)

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau polyamide texturé 8 mm (boiseries, métaux, galva, plastique, PVC), rouleau polyamide texturé 12 mm (murs et plafonds), rouleau polyamide texturé 14-18 mm (toiles de verres), pistolet.
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	À l'eau ou au solvant si le produit a séché

CAMELEON

Peinture multi-supports, impression/ finition, acrylique, d'aspect mat
velouté

LES METAUX

Mise en œuvre

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com

29/04/2026

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guiffet.com


Guiffet

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Alliages légers et dérivés zingués	<ul style="list-style-type: none"> Dégraissage Dérochage à l'acide phosphorique ou chlorhydrique dilué Rinçage soigné Séchage complet 	1 couche de CAMELEON	2 couches de CAMELEON
PVC rigide	<ul style="list-style-type: none"> Dégraissage Ponçage léger Époussetage 		
Carrelage mural, pâtes de verre et grès céramique	<ul style="list-style-type: none"> Sonder le support, Dépolir (pour pâte de verre) Époussetage 		
Métaux ferreux bruts	<ul style="list-style-type: none"> Élimination de la rouille/calamine par projection d'abrasif Sa 2 1/2 Dépoussiérage Ou <ul style="list-style-type: none"> Élimination de la rouille/calamine par Gratage/brossage St 3 Dépoussiérage 		
Bois (hors bois tanniques et Western Red Cedar)	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage et dépoussiérage Époussetage Gratter puis isoler les nœuds et les poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté (gomme laque). 		
Anciennes peintures compatibles	<ul style="list-style-type: none"> Lavage à la pompe HP Brossage Gratage St 3 des zones oxydés Séchage 		
Béton et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Ponçage Époussetage 		
Brique et Ciment	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Époussetage Lavage haute pression 		
Anciennes peintures, lasures et vernis peu adhérents	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Ponçage Élimination de toutes les parties mal-adhérente par grattage, époussetage, après ponçage, et pochonnage des zones remises à nu avec CAMELEON 		
Anciennes peintures, lasures et vernis adhérents	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Gratage Ponçage léger Époussetage 		

Observations

NOTA

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C, humidité relative inférieure à 65 %.
- **Sur métaux ferreux, il est recommandé d'appliquer 3 couches minimum pour avoir une protection anti-corrosion durable.**
- Ce produit n'est pas applicable sur le Western Red Cedar et n'isole pas des tannins. Pour les bois tanniques, il est conseillé d'appliquer un primaire adapté.
- Ce produit peut être utilisé en façade sur des petites surfaces mais il ne doit pas remplacer les produits de façade traditionnels (D2) et n'est pas adapté pour les façades structurées (D3).
- Ce produit est adapté à une application bardage "de petite surface". Dans le cas de surface importante, utiliser un produit spécialement adapté aux bardages, GUIBARDAGE+.
- Il est déconseillé d'utiliser des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.
- Ce produit n'est pas recommandé pour des surfaces horizontales soumises à circulation.

NORMALISATION

NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2

CLASSIFICATION COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/L (2010).
- Ce produit contient maximum 50 g/L de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.guiffet.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.

Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.

Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Ne jetez pas le produit à l'égout.

