



**DESTINATION**

Façades. Pour l'impression des supports en béton et maçonneries enduites au mortier de liants hydrauliques, neufs ou anciens, peints ou non peints.

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Excellente adhérence sur tous types de supports usuels du bâtiment
- Excellent séchage en période hivernale
- Très bonne résistance à l'alcalinité
- Très bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Grande résistance aux efflorescences
- Grande facilité d'application
- Sans odeur

**TEINTES**

Blanc

**Caractéristiques techniques**

<b>ASPECT</b>	Mat
<b>RENDEMENT</b>	2 à 10 m <sup>2</sup> /L selon la porosité du support 2 à 3 m <sup>2</sup> /L sur fonds structurés ou poreux
<b>CONDITIONNEMENT</b>	15 L
<b>DENSITÉ MOYENNE</b>	1,18 (± 0,10) à 20 °C
<b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>	30 % (± 2 %)
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b> <small>[23 °C et 50% Humidité Relative]</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec au toucher : 1 h</li> <li>• Recouvrable : 24 h</li> </ul>

**Mise en œuvre**

<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	Brosse (sur petites surfaces et réchamps), rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet airless
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	Eau

Mise en œuvre

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bétons bruts et enduits au mortier de liants hydrauliques neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Égrenage, brossage</li> <li>Dépoussiérage</li> <li>Lavage machine haute pression si nécessaire</li> <li>Séchage complet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de GUIOFIX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GUIOCRYL CONFORT</li> <li>GUITAXANE</li> <li>GUITAMAT CONFORT</li> <li>GUITACRYL VELOURS</li> <li>GUILOXANE CONFORT</li> </ul>
Bétons bruts et enduits au mortier de liants hydrauliques anciens non peints			<ul style="list-style-type: none"> <li>GUIOCRYL CONFORT</li> <li>GUITAXANE</li> <li>GUITAMAT CONFORT</li> <li>GUITACRYL VELOURS</li> <li>GUILOXANE CONFORT</li> <li>GUITAFLEX D2-I4 CONFORT</li> <li>SYSTÈMES D'IMPERMÉABILITÉ GUITTEX L</li> </ul>
Anciens fonds de peinture parfaitement adhérents et non farinants (films minces, R.S.E., R.P.E.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavage</li> <li>Graffage</li> <li>Séchage complet</li> </ul>		

Observations

NOTA

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 20 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

24 mois en emballage hermétique d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage  
Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

INFORMATION  
CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.