


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

CRÉPI INITEX 2.0



Définition	Destination	Propriétés
Revêtement de peinture épais (RPE), perméable à la vapeur d'eau (V2), acrylique contenant un liant polysiloxane complémentaire en dispersion aqueuse.	■ Extérieur : supports neufs et anciens. ■ Finition des systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur : REVITHERMONO INITEX, REVITHERM EP, REVITHERM EP LM, REVITHERM EP RESOL, REVITHERM EP BOIS, REVITHERMONO INITEX COB. ■ Décoration et/ou protection des façades.	■ Haut pouvoir garnissant pour masquer les défauts du support. ■ Forte résistance à l'encrassement et bonne résistance aux micro-organismes, salissures et particules ou micro-particules solides présentes dans l'atmosphère. ■ Protection du support contre les intempéries. ■ Bonne perméabilité (perméance) à la vapeur d'eau et au CO2.

Caractéristiques générales

Aspect en pot Pâte épaisse.	Extrait sec En poids (norme EUR PL005) : 82,6 ± 2 % (en blanc).	Rendement Environ 2 kg/m² selon le support et le mode d'application.
Aspect du feuil sec Aspect taloché fin ou brut de projection.	Temps de séchage (à 15 °C - 60 % HR) : ■ Sec au toucher : 2 h. ■ Hors pluie : 3 à 4 h, variable selon les conditions climatiques. ■ Le revêtement acquiert toutes ses propriétés après 3 à 4 semaines.	Conditionnement Seau de 25 kg net.
Teintes Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC® Façade.		Conservation 12 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.
Masse volumique (norme EUR PL005) en blanc : ■ 1,82 ± 0,10 kg/dm³		

Application

Matériel d'application Taloche inox, lisseuse inox et plastique, matériel de projection basse pression.	Dilution Produit prêt à l'emploi. Homogénéiser le produit avant application manuellement ou à l'aide d'un mélangeur lent (max. 300 trs/min).	Nettoyage du matériel Produit humide : à l'eau. Produit sec : au décapant.
---	--	--

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

CRÉPI INITEX 2.0

Données Environnementales et Sanitaires

■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L ■ Ce produit contient au maximum 40 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
■ NF T 36-005 : Famille II - Classe 2b. ■ EN 1062-1 : E5, S3, V2, W2, A0.	Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.



Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

CRÉPI INITEX 2.0

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
ENDUIT INITEX	■ Bien dépoussiérer le support	-	1 couche de CRÉPI INITEX 2.0 à 2 kg/m²
ENDUIT EP THERM		1 couche de REVITHERM PRIM	
Bétons et enduits à base de liants hydrauliques visés par la norme NF DTU 59.1, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état	■ Bien dépoussiérer le support ■ Si nécessaire, assainissement préalable fongicide et algicide avec le LIQUIDE AL (consulter la fiche technique) ■ Séchage	IMPRITEX, PANTIPRIM TT, PRIMAIRE 872, IMPRIDERM (en fausse teinte)	
Anciens fonds peints non adhérents	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Bien dépoussiérer le support		

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Appliquer par une température comprise entre + 5 °C et + 35 °C, et un taux d'humidité relative inférieure à 80 % maximum.
- Ne pas appliquer par temps de gel et d'averses menaçantes. Par temps froid et humide, le séchage peut nécessiter plusieurs jours.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou sur un support gorgé d'eau, sur support gelé, par grand vent.
- Teintes à coefficient d'absorption > à 0,7 déconseillées en système décoratif et proscrites en finition des systèmes d'I.T.E. Elles sont repérées sur le nuancier CHROMATIC[®] Façade par le pictogramme du soleil barré.
- Toutefois, ces teintes foncées peuvent bénéficier de la technologie SEIGNEURIE[®], Outside Unlimited Colors[®], pour devenir applicables en extérieur. En effet, cette technologie permet, par une formulation spécifique des teintes, d'obtenir un coefficient d'absorption < 0,7, et ainsi rester dans le domaine d'acceptation de la norme NF DTU 59.1 et du cahier 3035 V3 de septembre 2018.
- Par façade, appliquer des produits provenant d'un même lot et d'une même opération de mise à la teinte. Néanmoins, il peut subsister une légère différence de teinte par rapport au nuancier.
- Éviter tout risque de gel 24 heures après application du produit.

