SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

IMPRIDERME

Définition

Impression fixante à base de résines acryliques en solution.

Destination

- Extérieur : supports neufs/façades en service.
- Impression des fonds de type béton et enduit de liant hydraulique avant mise en oeuvre des peintures et revêtements de façade.

Propriétés

- Excellente pénétration dans le support.
- Fixe une légère pulvérulence des fonds.
- Régule l'absorption des fonds.
- S'adapte aux supports particuliers de type béton cellulaire et pâte de verre.

Caractéristiques générales

Aspect en pot
Liquide.

Aspect du feuil sec
Blanc écru.

Teintes
Blanc écru.

Masse volumique
(mesurée) : kg/dm^3
- 1,32 ± 0,05 (norme NF EN ISO 2811-1).

Extrait sec
En poids (norme EUR PL 005) : 65 ± 2 % (en blanc).
En volume (théorique) : 44 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage
(à 23 °C - 50 % HR)
- Sec : 1 h.
- Recouvrable : 24 h.

Rendement
5 à 7 m²/L variable selon la porosité des fonds.

Conditionnement
15 L

Conservation
24 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Ne craint pas le gel.

Point éclair
43 °C.

Application

Matériel d'application
Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

Dilution
Prêt à l'emploi. Sur support particulier (YTONG SIPOREX), diluer IMPRIDERME avec 10 % de diluant n°15 ou au White-spirit.

Nettoyage du matériel
Aux solvants aromatiques ou au décapant TPLP si produit sec.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

IMPRIDERME

Données Environnementales et Sanitaires

■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/L ■ Ce produit contient au maximum 500 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification

- NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b1

Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

PPG

SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

IMPRIDERME

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques sains	■ Égrenage ■ Brossage ■ Dépoussiérage ■ Lavage machine sous pression	1 couche d'IMPRIDERME à 0,150 à 0,200 L/m²	<u>Finition de Classe D2 (A0)</u> : Film décoratif PERLANE, PANCRYTEX TT, PANCRYTEX D2 AÉRO, PERLOXANE TT <u>Finition de Classe D3 (A1)</u> : Masque le faïençage. GARNYTEX MAT AÉRO, GARNYTEX, PANCRYTEX D3, GARNOTEC MAT, GARNOXANE AÉRO, CRÉPITEX et CRÉPI INITEX <u>Finition de Classe I1 à I4 (A2 à A5)</u> : Revêtement d'imperméabilité. Gamme GARNOTEC ou PANTIFILM OS
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques poreux ou pulvérulents			
Anciens fonds de peinture légèrement pulvérulents après lavage Pâte de verre	■ Lavage machine sous pression ■ Séchage		
Enduits au mortier de plâtre « type parisien »	■ Égrenage ■ Brossage ■ Dépoussiérage		

Précautions d'emploi :

- Conditions climatiques d'application conformes aux normes NF DTU 59.1 ou NF DTU 42.1. Température ambiante et température du subjectile supérieures à + 5 °C. Humidité relative ambiante inférieure à 80 %.
- Sur anciens fonds, attendre 24 heures minimum de séchage avant recouvrement par la finition.
- L'application d'IMPRIDERME sur anciens fonds peut être un révélateur des mauvaises cohésions et adhérences des produits de peinture existants. Procéder alors, avant toute autre application, aux préparations nécessaires.
- Ne pas appliquer sur ancien RPE ou revêtements sensibles aux solvants.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com