GUITAVELOURS D2-D3

Peinture (D2) / Revêtrement semi-épais (D3) aux copolymères acryliques en phase aqueuse d'aspect mat velouté



DESTINATION

Pour la protection et la décoration des bétons et enduits hydrauliques, bruts ou recouverts d'anciens revêtements (RPE, RSE ou films minces)

QUALITÉS DOMINANTES

- Produit modulable D2 - D3
- Appliqué en D3, masque le faïençage
- Laisse respirer le support
- Bonne résistance aux intempéries et à l'encrassement

TEINTES

Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC® Façade

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat-Velouté < 12 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Mat velouté

RENDEMENT

7 m²/L (D2) à 3 m²/L (D3)

CONDITIONNEMENT

15L

DENSITÉ MOYENNE

1,39 ± 0,10

EXTRAIT SEC EN VOLUME

56 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS

64 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE
(23 °C et 50% Humidité Relative)

(à 23 °C - 50 % HR)
Pour une application PEINTURE:
- Sec au toucher : minimum 2 h.
- Recouvrable : minimum 12 h.

Pour une application REVÊTEMENT :
- Sec au toucher : minimum 4 h.
- Recouvrable : minimum 24 h.

Le film acquiert toutes ses propriétés après 2 à 3 semaines.

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau polyamide texturé 18mm, pistolet

DILUTION

5-10% pour une première couche

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet

GUITAVELOURS D2-D3

Peinture (D2) / Revêtement semi-épais (D3) aux copolymères acryliques en phase aqueuse d'aspect mat velouté

Mise en œuvre

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Béton et dérivés, enduit hydraulique brut non poreux. Peinture en bon état (1)	• Egrenage • Brossage • Epoussetage	1 couche de GUITAVELOURS D2-D3 dilué entre 5 et 10% (200 g/ m²)	<u>Finition de classe D2</u> 1 ou 2 couches de GUITAVELOURS D2-D3 dilué entre 5 et 10% (200 g /m2 /couche) <u>Finition de classe D3</u> 1 couche de GUITAVELOURS D2-D3 (500 g/m2) ou 2 couches de GUITAVELOURS D2-D3 (250 g/m²)
Béton et dérivés, enduit hydraulique brut après décapage des anciennes peintures.		1 couche de GUITECH	
Béton et dérivés, enduit hydraulique brut poreux. Peinture pulvérulente après lavage (1). Briques	• Lessivage/ grattage • Brossage/ Ponçage si nécessaire	1 couche de GUITTEX FIXATEUR	

Observations

NOTA

(1) La remise en peinture d'une ancienne peinture ou revêtement par un système d'imperméabilité de classe I1 nécessite la réalisation d'une étude préalable à la charge du maître d'ouvrage (CF NF DTU 42.1).
Ne pas appliquer par température inférieure à + 5 °C, par forte chaleur et par hygrométrie supérieure à 80% d'humidité relative.
Sur tous supports en cas de contamination d'algues ou lichens : lavage avec une solution de décontamination anticryptogamique et séchage complet avant peinture.

Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes NF DTU 59.1. ou NF DTU 42.1.
Consulter les fiches descriptives des produits concernés.
Nota : En cas de contamination des fonds par algues ou lichens, il est impératif de procéder à un assainissement avec une solution de décontamination anticryptogamique.

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille 1 - Classe 7b2
NF T 34-722 : Peinture D2 / Revêtement D3
NF EN 1062-1 : Peinture E3,V2,W3,A0
NF EN 1062-1 : Revêtement E4,V2,W3,A1

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40g/L (2010). Ce produit contient maximum 40 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
Eliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet