


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

INITIA ACRYL FAÇADE D3



Définition

Revêtement mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse.

Destination

- Extérieur : supports neufs/façades en service.
- Revêtement Semi-Epais pour façade (D3).

Propriétés

- Bonne opacité.
- Bon garnissant.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Onctueux.

Aspect du feuil sec

Mat poché léger.

Teintes

En stock : blanc. En machine à teinter : teintes pastel du nuancier CHROMATIC® Façade.

Masse volumique

Mesurée en kg/dm³ :

- 1,55 ± 0,05 (norme NF EN ISO 2811-1).

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 70 ± 2 %

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR) :

- Sec hors-poussière : 2 h
- Recouvrable : 12 h

Rendement

3 à 4 m²/L/couche.

Conditionnement

15 L

Conservation

18 mois en emballage hermétique d'origine non entamé et à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Utiliser rapidement après ouverture.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

Dilution

À la brosse et au rouleau, en cas d'application directe, diluer INITIA ACRYL FAÇADE D3 à 10 % (ajouter 1,5 L d'eau).

Nettoyage du matériel

À l'eau ou, si le produit a séché, au solvant.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

INITIA ACRYL FAÇADE D3

Données Environnementales et Sanitaires

■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L ■ Ce produit contient au maximum 40 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	■ Consulter la FDS sur www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification

■ NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2

■ NF T 34-722 : D3

■ NF EN 1062-1 : E4, V2, W2, A1

Hygiène et sécurité

■ Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette.

Informations consommateurs

■ Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.

■ Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.

■ Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

■ Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

■ Ne jetez pas le produit à l'égoût.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

INITIA ACRYL FAÇADE D3

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bétons bruts et enduits de ciment sains	■ Égrenage ■ Brossage ■ Dépoussiérage ■ Lavage haute pression	1 couche de PANTIPRIM TT	1 à 2 couches de INITIA ACRYL FAÇADE D3 à 440 g/m² (ou 0,280 L/m²)
Bétons bruts et enduits de ciment poreux ou pulvérulents		1 couche d'IMPRIDERME	
Anciens films de peinture adhérents (ou peu adhérents localement) et sains	■ Élimination des parties écaillées et peu adhérentes par grattage/brossage ■ Lavage haute pression ■ Séchage complet	1 couche de INITIA ACRYL FAÇADE D3 dilué à 10 % à 440 g/m² (ou 0,280 L/m²)	
Anciens films de peinture non adhérents	■ Décapage par voie chimique ou par brûlage ■ Lavage soigné à l'eau sous pression ■ Séchage complet	1 couche de PRIMAIRE 872	

Travaux préparatoires :

- Les travaux préparatoires se feront conformément à la norme NF DTU 59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin. Si nécessaire, assainir les fonds avant peinture avec le liquide AL (consulter la fiche technique).
- Les bétons banché ou préfabriqué de granulats courants ou de granulats légers, de type parement soigné doivent être conformes à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1) ou à la norme NF P 10-210 (DTU 22.1).
- Les enduits de base de liants hydrauliques traditionnels doivent être conformes à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1).
- Les anciens fonds doivent être durs, sains, compacts et secs, et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.

Précautions d'emploi :

- Les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF DTU 59.1. La température ambiante et la température du subjectile doivent être supérieures à 5 °C. L'humidité ambiante doit être inférieure à 80 %. Ne pas appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles surchauffés, ni de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.).
- Le revêtement INITIA ACRYL FAÇADE D3 devra s'arrêter à 25 cm minimum du sol. Ces 25 cm seront traités avec 2 couches de INITIA ACRYL FAÇADE HYDRO P.

