



CHROMATIC®



DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches et humides.
- Etat de finition A ou B (selon préparation des supports)

QUALITÉS DOMINANTES

- Peinture 2 en 1 : Impression et finition
- Très grande facilité d'application
- Applicable en "mouillé sur mouillé"
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures
- Excellent rendement
- Sans tension
- Lessivable

TEINTES

Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat ≤ 3 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Poché fin
RENDEMENT	9 à 11 m²/L
CONDITIONNEMENT	3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,53 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	40 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	60 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE [23 °C et 50% Humidité Relative]	• Hors poussière : 1 h • Sec au toucher : 2 h • Recouvrable : 4 h ou "mouillé sur mouillé"
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13 300 : Classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit a séché)



Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l’art et conformément à la norme NF DTU 59.1.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70%

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtres et dérivés neufs	• Égrenage • Grattage • Brossage		• 2 couches d' ODYSSÉE 2 MAT
Bétons et dérivés neufs	• Égrenage • Brossage	• 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou 1 couche de DULIPRIM HYDRO+ OU d'ODYSSÉE PRIM	
Bois et dérivés neufs	• Nettoyage • Ponçage • Époussetage • Dégraissage si nécessaire		
Anciennes peintures adhérentes	• Lessivage • Ponçage si nécessaire		
Anciennes peintures peu adhérentes	• Grattage • Lessivage	• 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM	

Observations

NOTA	
NORMALISATION	NF T 36-005 : Famille I – classe 7b2/4a
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 28 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	12 mois en emballage d’origine, non ouvert, à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité. Utiliser rapidement après ouverture.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l’emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com
INFORMATION CONSOMMATEURS	- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. - Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. - Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l’impact environnemental des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie. - Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte. - Ne jetez pas le produit à l’égout.