PRIMALEX

vrchní barva

TECHNICKÝ LIST

POLOLESK

- **odolá poveternostným vplyvom**
- **pružný povrch**
- **odpudzuje vodu**

VLASTNOSTI

Primalex VRCHNÍ BARVA je určená na finálne krycie nátery kovu alebo dreva a vytvára veľmi pružný povrch s vynikajúcou odolnosťou proti nepriaznivým vonkajším vplyvom. Náter spoľahlivo odpudzuje vodu, čím zaručuje aj dlhodobú životnosť natretých povrchov.

Spolu s jednoduchou aplikovateľnosťou a dostupnosťou v širokej škále

POUŽITIE

Vhodná na vrchné nátery dreva a kovu vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, napr. ploty, odkvapy, dvere, zárubne a obloženie, drobné priemyselné predmety, či konštrukčné prvky a pod. Farba nie je určená na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou ani na nátery detského nábytku a hračiek.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy pred aplikáciou musia byť čisté, zbavené hrdze, prachu a mastnoty. Požadovaná vlhkosť dreva max. 12%.

Nové drevené povrchy - musia byť opatrené Primalexom Základní barva na dřevo (prvotnú prípravu podkladov pred aplikáciou Primalex Základní barva na dřevo nájdete v Technickom liste výrobku).

Staré, popraskané a lúpajúce sa nátery - je najlepšie úplne odstrániť (obrúsením, teplovzdušnou pištoľou alebo odstraňovačom starých náterov); následne treba podklad znovu obrúsiť do hladka a očistiť. Potom natrieť povrch výrobkom Primalex Základní barva na dřevo .

Nové kovové povrchy - musia byť opatrené Primalex Antikorózní základní barva (prvotnú prípravu podkladov pred aplikáciou nájdete v Technickom liste výrobku).

Staré, popraskané a lúpajúce sa nátery - je najlepšie úplne odstrániť (odstraňovačom starých náterov); následne treba podklad vyspraviť od prípadných defektov (ryhy, škrabance) - vhodným tmelom pod syntetické farby, znovu obrúsiť do hladka a očistiť. Potom natrieť základnou farbou s antikoróznym účinkom - výrobkom Primalex Antikorózní základní barva syntetická.

Natreté súdržné povrchy dreva a kovu - dôkladne očistiť od nečistôt, prachu, mastnoty (v exteriéri prípadných rias, plesní, machov) následne povrch zdrsniť brúsnym papierom (alebo použiť brúsiace zariadenie najlepšie s odsávaním).

PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY

Pred použitím je potrebné náterovú hmotu v obale starostlivo premiešajte tak, aby na dne nezostala usadenina. Súčasne ju premiešavajte aj počas aplikácie.

Potrebné množstvo náterovej hmoty vypočítame z výmery jednotlivých plôch a údajov o priemernej výdatnosti. Po otvorení originálnych obalov odporúčame obsah spotrebovať čo najskôr, nepoužitú farbu udržujte v utesnenom obale s čo najmenšou vrstvou vzduchu nad hladinou.

Riedenie:

pripravená na okamžité použitie (bez riedenia)

APLIKÁCIA

Na správne pripravené povrchy môžete nanášať výrobok Primalex Vrchní barva pololesk v 2 - 3 tenkých vrstvách, a to najlepšie mäkkým štetcom alebo valčekom krížovým náterom pri teplotách 10 — 25 °C.
Interval medzi jednotlivými vrstvami je 24 hodín (pri štandardných podmienkach, tj 23 ° C / 50% rel. vlhkosti). Nátery neaplikujte za mrazu alebo pokiaľ je pravdepodobnosť dažďa.
Povrchy (všetky v dosahu), ktoré nemajú byť znečistené, odporúčame pred začatím prác dokonale zakryť.
Znečistené náradie alebo prípadné odkvapy umyte ihneď po skončení prác syntetickým riedidlom S6006 alebo S6001.

DOBA SCHNUTIA

Zaschnutie proti prachu (hodín)	3
Pretierateľný	24

Je definovaná pre štandardné podmienky, tzn. T = 23°C; relatívna vlhkosť vzduchu 50%. Zníženie teploty, vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.

ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Náradie a prostriedky na aplikáciu náterovej hmoty:

Štetec - s prírodnou štetinou (alebo špeciálnou umelou štetinou na báze syntetických materiálov);

Valček - polyamidový lakovací alebo velúr;

Striekacie zariadenie - pre správnu formu aplikácie a dokonalý

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm^3)	1,31
Obsah neprchavých látok — sušiny (hm. %)	cca. 77,2
Obsah organických rozpúšťadiel (kg/kg produktu)	cca. 0,23

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie	1l; 5l
Výdatnosť (m^2/l)	15
Farebnosť	možnosť tónovania v kolorovacích centrách
Konečný vzhľad	pololesk

výsledok je potrebné zohľadniť vzájomnú väzbu základných faktorov (voľba striekacieho zariadenia, typ trysky, pracovný tlak, okolité a klimatické podmienky), tzn. optimálne nastavenie aplikačného zariadenia.

V prípade potreby ďalších info je vhodná konzultácia s výrobcom;

Prostriedky na očistenie povrchu pred natieraním - na odstránenie mastnoty - vhodné riedidlo alebo odmasťovací prípravok;

- na odstránenie živíc - vhodné rozpúšťadlo;

- na odstránenie nečistôt alebo hrdze - brúsny papier alebo brúsiace zariadenie;

Súvisiace základné farby - Primalex Základná farba na drevo; Primalex Antikorózna základná farba.

Prostriedky na odstránenie starých alebo nesúdržných náterov - drôtená kefa, brúsny papier, odstraňovač starých náterov (BONDEX Paint Remover);

Materiál na opravu defektov dreva alebo kovu (ryhy, škrabance a pod.) - tmel pod syntetické farby;

Doplnkové prostriedky na čistenie povrchu a prípravu náterovej hmoty - špachtľa na odstraňovanie starých náterov alebo aplikáciu tmelu; materiál na čistenie - riedidlo S6001 alebo S6006, čistiace prostriedky (handry,...);

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Horľavá kvapalina a pary.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Nefajčite.

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Likvidácia obalov a odpadov:
Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky;

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Je zakázané likvidovať s domácim odpadom.

Zvyšky prípravku alebo kontaminované obaly odkladajte na miesto určené obcou na odkladanie nebezpečných odpadov, alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpeč nými odpadmi.

VOC:

IIA/d. Interiérové/exteriérové farby na armatúry a nosné obvodové konštrukcie z dreva a kovu. Limitné hodnoty EU: 300 g/l (2010.) Tento produkt obsahuje maximálne 300 g/l VOC

UFI: 8V8A-J8D9-300V-R1M0

Pozor

UN1263

SKLADOVANIE

SKLADOVAT PRI TEPLOTE +5°C až +25°C.
NEPOŽÍVATEĽNÉ, NESMIE ZAMRZNÚŤ.
Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale zachová úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale.

OSTATÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností tak, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku alebo jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto užívateľovi odporúčame naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne a remeselne správne vyskúšať, či sú vhodné na predpokladané použitie za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním novelizácie. Výrobca si vyhradzuje právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie: **07/2026**