

DULIVELOURS PPI

Peinture alkyde garnissante veloutée

LES PEINTURES
INTÉRIEURES



DESTINATION

Pour la protection et la décoration des menuiseries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches.

QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect velouté et pouvoir garnissant élevé qui atténuent les imperfections du support
- Application facile
- Entretien facile

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

9 % sous 60° à 30 jours

Caractéristiques techniques

ASPECT	Velouté poché
RENDEMENT	10 à 12 m ² /L
CONDITIONNEMENT	3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,47 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	61 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	80 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none">• Sec : 18 h• Recouvrable : 24 h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau polyester ou polyacrylique 10/12 mm, pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Les temps de séchage indiqués correspondent à une température de 23 °C et une humidité relative de 50 %. Ils peuvent varier en fonction des conditions climatiques et de la teinte effectuée.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bois et dérivés neufs ou bruts	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Ponçage Époussetage (dégraissage si nécessaire) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'impression SUPER DULPRIM SR dilué à 5 % de white-spirit 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de DULIVELOURS PPI
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage si nécessaire 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'impression de SUPER DULPRIM SR dilué à 5 % de white-spirit 	
Métaux ferreux occasionnellement	<ul style="list-style-type: none"> Élimination de la rouille Brossage Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de primaire antirouille GUIFER PRIM dilué à 5 % de white-spirit 	

Observations

NOTA

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300 g/L (2010). Ce produit contient maximum 300 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

POINT ÉCLAIR

Compris entre 21 °C et 55 °C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

INFORMATION

CONSOmmATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.