

lazura

3v1

- hlboká impregnácia
- komplexná ochrana
- dekoratívny vzhľad

VLASTNOSTI

Primalex Lazura 3v1 je hybridná tenkovrstvá lazúra na drevo s impregnačnou, ochrannou a dekoračnou funkciou. Prináša efektívny systém, ktorý nevyžaduje použitie žiadneho základného náteru. Hlboko preniká do vrchných vrstiev dreva, má vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom a paropriepustný film chráni pred plesňami a hubami.



CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Vynikajúca vodoodpudivosť zaisťuje pridaný obsah vosku, ktorý chráni drevo pred vlhkosťou. Účinný UV filter zároveň spomaľuje jeho prirodzené žltnutie. Jemný hodvábný matný efekt nakoniec krásne zvýrazní prirodzenú kresbu dreva. Na vonkajšie drevené povrchy (ploty, drevené obloženie fasád, štíty, podhlady, odkvapové dosky, pergoly, dvere, záhradný nábytok atď.)



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky povrchy musia byť pevné, suché, čisté a zbavené prachu, mastnoty, voskov a zvyškov živice. Kvalitná príprava je základom dlhej životnosti náteru.

Drevo — Nenatieraný nový povrch jemne zbrúste brúsnym papierom P80 — P100 v smere vlákien dreva.

Zašednuté alebo degradované drevo treba obrúsiť až na zdravú vrstvu. Takto pripravený podklad odporúčame natrieť čo najskôr, aby nedošlo k jeho opätovnému starnutiu.

Maximálna vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 15%.

Staré nátery — Povrch musí byť zbavený prachu, odlupujúcich sa vrstiev a všetkých nečistôt. Nepretierateľné alebo degradované miesta prebrúste brúsnym papierom so zrnitosťou P100 — P120 až na zdravé drevo.



APLIKÁCIA

Pred použitím obsah starostlivo premiešajte, ale bez zavzdušnenia. Lazúru neriedte.

Na pripravený povrch naneste 2–3 vrstvy v minimálnom intervale 2 hodiny.

Pri renovačných náteroch spravidla postačia 1–2 vrstvy.

Medzi jednotlivými vrstvami odporúčame povrch jemne prebrúsiť (zrno P180 — P220) pre hladší vzhľad a lepšiu priľnavosť. Pri vyšších nárokoch na vzhľad je medzibrús nevyhnutný — najmä pri mäkkých drevinách, ako je borovica, smrek či jedľa.

Minimálna teplota podkladu aj okolia: +10 °C

Odporúčaná relatívna vlhkosť vzduchu: do 75 %

Povrch nesmie byť mokrý ani namrznutý!

Neaplikujte na priamom slnku, za dažďa, pri vysokej pravdepodobnosti zrážok, hmle alebo silnom vetre.

Náradie po ukončení práce ihneď umyte vodou.

Dôležité odporúčania: Na vonkajšie použitie voľte iba pigmentované odtiene. Bezfarebný variant je určený výhradne do interiéru.

Náter nebráni vylúhovaniu prirodzených trieslovín a živíc.

Nie je vhodný na exotické dreviny ani na pochôdzne plochy.

Aplikujte štetcom z prírodných alebo syntetických štetín (alebo ich kombináciou), prípade striekaním.



PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY

Lazúra je pripravená na okamžité použitie, neriedte.

Pred použitím aj počas natierania lazúru dôkladne premiešajte.

Výsledný vzhľad a farebnosť odtieňa závisí od druhu dreviny.

Pred celoplošnou aplikáciou vyskúšajte farebnosť skúšobným náterom.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotyk (hodín)	1
Pretierateľný (hodín)	2
Úplné zaschnutie (hodín)	12



TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnosť (g / cm ³)	1,15
Obsah neprchavých látok - sušiny (obj. %)	min. 25
Obsah organických rozpúšťadiel: (kg/kg produktu)	0,008
Konečný vzhľad	matný

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie	0,75l; 2,5 l; 5l
Farebnosť *	céder; lieskový orech; tis; čerešňa; dub sivý; orech; dub svetlý; palisander
Výdatnosť v jednej vrstve (m ² /l)	13 — 17

*Konečný farebný odtieň a jeho sytosť sa môžu odchyľovať od vzorkovníka v závislosti od typu a vlastností dreva, od počtu vrstiev a spôsobu aplikácie.

lazura 3v1



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávať mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Neoplachujte maliarske náradie ani nevyliievajte farbu do drezu alebo odtoku.

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).

Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje biocídny výrobok; BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

VOC:

IIA/f. Interiérové/exteriérové moridlá na drevo, ktoré netvoria film. Limitné hodnoty EÚ: 130 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje maximálne 10 g/l VOC

Likvidácia obalov a odpadov:

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.

Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.

Prípadné ďalšie podrobnejšie informácie je možné nájsť v Karte bezpečnostných údajov k výrobku na ww.primalex.sk.



SKLADOVANIE

SKLADUJTE PRI TEPLOTE 5 °C až 25 °C na suchom mieste, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NEPOŽÍVATEĽNÉ.

Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale uchováva úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale.



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností tak, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku alebo jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto užívateľovi odporúčame naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne a remeselne správne vyskúšať, či sú vhodné na predpokladané použitie za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním novelizácie. Výrobca si vyhradzuje právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie: **06/2026**