

EXTERIÉR
INTERIÉR

ZÁKLAD

ZÁKLADNÍ BARVA NA DŘEVO



ATEST NA
DĚTSKÉ HRAČKY



VÝBORNÁ
KRYVOST



VYPLŇUJE
NEROVNOSTI

VLASTNOSTI

- Výborná přilnavost k podkladu i k vrchnímu nátěru
- Dobře brousitelný povrch
- Vynikající pružnost a kryvost
- Rychleschnoucí a bez zápachu



POUŽITÍ

Vodou ředitelná barva pro základní nátěry na tvrdé i měkké dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky. Je určena k novým i renovačním nátěrům zejména okenních rámců, dveří, dřevěného nábytku, dřevěných obložen, podhledů a jiných stavebně truhlářských výrobků v interiéru i exteriéru. Na Balakryl Základ lze nanášet vodou ředitelné nátěrové hmoty, např. Balakryl Uni Mat, Uni Lesk, Okna a dveře, případně syntetický email vhodný k povrchové úpravě dřeva. Receptura je vhodná i na nátěry hraček a dětského nábytku.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Všechny podklady musí být pevné, suché, hladké, čisté, zbavené pryskyřice, vosku a mastnot.

Dřevo – odstraňte pryskyřici vymytím vhodným rozpouštědlem a vybroušením brusným papírem č. 80 - 100. Vlhkost dřeva max. 12%.

Dřevovláknité desky – z povrchu odstraňte voskové (parafinové) vrstvy obroušením brusným papírem č. 220 - 240.

Staré nátěry – nátěry se špatnou přilnavostí odstraňte až na podklad. Dobře přilnavé nátěry vybruste brusným papírem č. 100 - 120, očistěte a odmaštěte.

Tmelení drobných nerovností – použijte vhodný akrylátový tmel, zasychání při teplotě 20 - 24 °C 3 hodiny. Venkovní plochy netmelte. Při broušení tmelených míst zasucha - vybruste brusným papírem č. 100 - 120 a důkladně očistěte podklad.



APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte (nevymíchat vzduchové bubliny). Pro první nátěr neošetřeného dřeva v interiéru použijte barvu zředěnou vodou v poměru 3 díly barvy a 1 díl vody. Pro venkovní, více namáhané nátěry doporučujeme nejprve použít Balakryl Napouštědlo - fungicidní napouštědlo na dřevo podle návodu na etiketě. Neředěnou barvu následně aplikujte na napuštěný, čistý a vybroušený, vosku a pryskyřice zbavený podklad v 1-2 vrstvách v intervalu 4 hodin. Mezi nanášením jednotlivých vrstev barvy je vhodné nátěr přebrousit jemným brusným papírem č. 120 - 150.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu: 1,38 g.cm⁻³
Obsah netěkavých látek – sušiny: max. 56% obj.
Obsah organických rozpouštědel: 0,038 kg/kg produktu



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě 20 °C a rel.vlhkosti vzduchu 50 %

Suchý na dotek: po 2 hodinách

Přetíratelný: po 4 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.



BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mejte po ruce obal nebo štítek výrobku. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs:

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on

a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Obsahuje biocidní přípravek: BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

Obsah VOC: IIA/d. Vnitřní/venkovní barvy na dřevo a kov pro vybavení a obklady budov. Limitní hodnoty EU: **130g/l** (2010.) Tento výrobek obsahuje maximálně **130 g/l VOC**.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na www.balakryl.cz.

Zbytky výrobků: O 08 01 12 - Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** - Směsné obaly.

Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.

INFORMACE O PRODUKTU

Balení: 0,7 kg; 2,5 kg; 9 kg

Barevné odstíny: 0100 - bílý

Konečný vzhled: matný

Vydatnost: 5 - 7 m²/kg v 1 vrstvě v závislosti na druhu, struktuře, hustotě dřeva a způsobu aplikace.

Doba spotřeby: 2,5 roku



SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až +35 °C. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte. Přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu **minimálně do data uvedeného na obalu.**

Chraňte před mrazem!



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na www.balakryl.cz.

Datum poslední revize 09/2026.