

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PANTEX SATIN



Définition

Peinture intérieure aux résines mixtes acrylique et alkyde, d'aspect satin.

Destination

- Intérieur : neuf/rénovation.
- Peinture de finition pour murs et plafonds, pièces sèches et humides.
- État de finition A ou B selon préparation du support.
- Applicable sur toile de verre.

Propriétés

- Bonne résistance, lessivable.
- Fort pouvoir garnissant et couvrant.
- Grande facilité d'application.
- Belle blancheur durable.
- Taux de COV < 1 g/L.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Onctueux.

Aspect du feuil sec

Satin.

Brillant spéculaire

12 % sous 60°.
23 % sous 85°.

Teintes

Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.

Masse volumique

Blanc : 1,31 ± 0,05 kg/dm³ (norme EUR PL 004).

Extrait sec

57 ± 2 % (norme EUR PL 005).
47 ± 2 % (théorique).

Temps de séchage

2 h.

Temps de recouvrement

6 h.

Rendement

- Supports lisses : 10 à 12 m²/L
- Toiles de verre : 8 à 10 m²/L

Conditionnement

1 L - 5 L - 15 L

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PANTEX SATIN

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L ■ Ce produit contient au maximum 1g/L de COV, en tenant compte de nos colorants éventuels.
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Réduction d’empreinte carbone de 11,3 % (selon norme ISO 14025:2006) par rapport à la formule précédente PANTEX SATIN vendue jusqu’en 2024. ■ Empreinte carbone (selon unité fonctionnelle) : 0,368 kg CO2eq/m²/couche sur 10 ans ■ Empreinte carbone (calcul RE2020) : 1,840 kg CO2eq/m²/couche sur 50 ans ■ Certificat M1 : Classification à hautes exigences concernant les émissions des matériaux de construction utilisés pour les résidences domestiques ou les espaces professionnels ■ PANTEX SATIN est éligible aux certifications : LEED®, HQETM, BREEAM® ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification ■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2/4a.	Informations consommateurs ■ Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. ■ Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. ■ Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l’impact environnemental des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie. ■ Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte. ■ Ne jetez pas le produit à l’égout.
Hygiène et sécurité ■ Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.	



Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PANTEX SATIN

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	Révision des joints Époussetage	1 couche de PRINTOPRIM ou ELYOPUR IMPRESSION	2 couches de PANTEX Satin
Plâtre et dérivés	Brossage Égrenage Époussetage	1 couche de PRINTOPRIM ou ELYOPUR IMPRESSION ou IMPRIMA RAPID dilué à 5 % (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés		1 couche de PRINTOPRIM ou IMPRIMA RAPID dilué à 5 %	
Anciens fonds adhérents	Lessivage Ponçage		
Anciens fonds non adhérents	Grattage Lessivage Rinçage	1 couche de PRINTOPRIM ou ELYOPUR IMPRESSION	
Toile de verre	Époussetage		

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.